



Den Braven

Fisa Tehnica

Den Braven GunFoam Protectie la Foc DBS 9802 Aplicare cu Pistolul

Spuma poliuretana pentru protectia la foc, aplicare cu pistolul



Descrierea Produsului

Spuma poliuretana monocomponenta cu efect de protectie la foc. Poate asigura protectie la foc pana la 120 de minute si utilizata in sistem cu alte produse din gama Fire Protection, poate asigura rezistenta la foc de pana la 4 ore. Aplicare cu pistolul profesional. Structura omogena a produsului asigura o izolare termica si fonica dupa intarire si o bariera eficienta in sistemele proiectate pentru protectia la foc. Se poate taia si finisa dupa intarire.

Beneficii

- Testat conform EN 1366-4.
- Aplicabil in rosturi pana la 30 mm.
- Utilizat in sistem cu FP Silicon de pana la 40 mm.
- Asigura rezistenta la foc de pana la 2 ore, in combinatie cu alte produse FP si chiar pana la 4 ore.
- Formula B1 (reactie la foc).
- Usor de aplicat si de finisat.
- Timp de crusta: 8 - 12 minute.

Aplicatii

Utilizare: etansarea rezistenta la foc și umplerea rosturilor si golurilor proiectate sa reziste la aparitia focului. Rezistenta la foc testata conform EN 1366-4 pana 60 de minute, pentru un rost de 20mm latime. Combinat cu FP Silicon poate asigura protectia pana la 180 de minute, pentru un rost de 40 mm latime. Asigurați-va ca alegeti rezistenta la foc potrivita pentru aplicatia dumneavoastra, prin consultarea rapoartelor de clasificare si testare.

Limitari: Nu este recomandata pentru aplicare pe suprafetele supuse actiunii apei si pentru umplerea spatiilor inchise. Nu adera la Silicon, Politetrafluoretilena (PTFE), Polietilena (PE), Polipropilena (PP) si suprafete contaminate cu grasimi sau uleiuri.

Metoda de lucru

Anterior fiecarei aplicari, umeziti usor cu apa prin pulverizare. In cazul rosturilor mai mari de 4cm, reconstruiti aceste rosturi pentru a avea latimea suv 4cm.

Specificatii tehnice

Temperatura de aplicare		+10°C till +35°C
Baza		Poliuretan
Celule Inchise		± 70%
Timp de intarire		50 - 150 minutes
Timp de Taiere	FEICA TM1005	50 - 100 minutes
Densitate		15-20 kg/m3
Comportament la foc		B1
Timp de taiere	FEICA TM1014	8 - 12 minutes
Rezistenta la temperatura		-40°C till +90°C
Conductivitate termica		30-35 mW/m.K
Volum	FEICA TM1003	750 ml = 40 - 45 liter

Limitari

- Nu este recomandat pentru aplicare pe suprafete imersate in apa si pentru umplerea spatiilor inchise. Nu adera la suprafete din silicon, PTFE, polietilena, polipropilena si pe suprafete cu urme de ulei sau grasimi.

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curate, sa nu prezinte urme de ulei si grasime. Umeziti (pulverizati) usor suprafetele cu ajutorul unui spray cu apa. La temperaturi scazute, lasati spuma cel putin o ora la temperatura camerei anterior folosirii. Scoateti capacul si insurubati pistolul pe tub. Agitati ansamblul tub-pistol inainte de folosire (de cel putin 30 de ori). Protejati-va ochii si purtati manusi si echipament de lucru. Acoperiti tapiteria, covoarele si mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Produsul proaspat poate fi indepartat direct, cu ajutorul Universal PU-Cleaner. Umpleti aproximativ 50-60% din rost, deoarece spuma expandeaza.



Den Braven

Den Braven Romania Comex SRL
Strada Rasaritului, nr. 51 (DN7) | Buftea, Ilfov | 070000 | Romania
T +40 (372) 833 300 | E info@denbraven.ro

2017-08-24 06:06:57 UTC



Den Braven

Fisa Tehnica

Better
results
through
knowledge

Den Braven GunFoam Protectie la Foc DBS 9802 Aplicare cu Pistolul

Spuma poliuretana pentru protectia la foc, aplicare cu pistolul

Spuma proaspata poate fi indepartata direct, cu ajutorul Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, puteti indeparta surplusul de spuma cu ajutorul unui cutit sau spaclu, iar ulterior puteti finisa suprafata.

fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

Vopsire

Nu este recomandata vopsirea

Curatare

Spuma proaspata poate fi indepartata direct, cu ajutorul Den Braven Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, surplusul de spuma poate fi indepartat cu ajutorul unui cutit sau al unui spaclu, iar ulterior suprafata spumei poate fi netezita.

Culoare

- Rosiatic/Roz

Ambalare

- Tub de 700 ml

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate. Depozitati recipientele in pozitie verticala.

Certificari

	B1 (DIN 4102-1) EN 1366-4
--	------------------------------

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii produsului. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta



Den Braven

Den Braven Romania Comex SRL
Strada Rasaritului, nr. 51 (DN7) | Buftea, Ilfov | 070000 | Romania
T +40 (372) 833 300 | E info@denbraven.ro

2017-08-24 06:06:57 UTC