

FISA TEHNICA



ULTRA REZIST Lac pentru lemn

Nr:269 Editia:1 Revizia:2

Data:15.02.2022

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Lac pe bază de rășini alchidice, pigmenti transparenti, solvenți organici și aditivi. Lacul prezinta: rezistență ridicată la intemperii și la acțiunea radiatiilor solare, aderență excelentă la suport, rezistență la uzură, asigurând protecția lemnului împotriva umezelii.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor din lemn, exploatate la exterior sau interior: uși, tocuri de uși și ferestre, pergole, obloane, garduri, mobilier de grădină, căsuțe din lemn, cabane. Nu se recomandă aplicarea pe parchet și alte tipuri de pardoseli. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatile %	masic : 60 ± 2
Densitate, g/cm³, (20±0,5)°C	0,9 - 0,96
COV	Subcategorie produs: „Lacuri pentru lemn și lacuri pentru interioare/exterioare incluzând lacuri opace pentru lemn” Valoare limită maximă COV, g/l: 400 (2010) Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 399. incolor, pin, mahon, stejar, cireș, teak, nuc, palisandru, wenge, uniform lucioasa;
Culoare	12 ore
Aspect pelicula	24 ore
Uscare la atingere, (23±2)°C	24 ore
Uscare pentru reacoperire, (23±2)°C	7 zile
Uscare finală (pentru manipulare), (23±2)°C	Condițiile de aplicare se mențin până la uscare totală a sistemului. Recomandăm verificarea prognozei meteo.
Uscare totală (reticulare), (23±2)°C	

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se utilizează nediluat. Se omogenizează bine înainte de utilizare
-------------------------	--

Pregătire suprafață

Suprafețe noi

- se raschetează și se șlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație minim 150;
- se desprăfuiesc prin aspirare și prin ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se degreseză cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509) numai pe zonele afectate;
- suprafețele cu defecte (ex. fisuri, etc) se remediază cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn și zidărie, nuantat cu **savana** coloranți pentru vopsele lavabile. După uscare (4 - 6 ore) chitul se șlefuieste și se desprăfuiește suprafața.
- se grunduiesc cu **savana** grund cu tripla protecție pe baza de apă, pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi. Se usuca 24 ore.
-

RECOMANDARI

- partile din lemn tăiat transversal se acoperă cu un strat suplimentar de lac;
- pentru suprafețele mari de construcții (grinzi, lambriuri, stresini), lăcuirea se face pe ambele parti pentru a uniformiza absorbtia de umiditate a lemnului și a echilibra modificările dimensionale ale acestuia;
- suprafețele mari se recomandă să fie lăcuite într-o singură etapă fără întreruperi;
- se recomandă aplicarea cat mai uniformă a grosimii lacului pe suport.
- culoarea produsului este prezentată pe ambalaj și are scop informativ. Culoarea finală va depinde de culoarea inițială a lemnului și de numărul de straturi aplicate. Produsul real este disponibil la punctele de vânzare. Informații detaliate privind utilizarea sunt disponibile în **Fișa Tehnică a produsului** pe www.savana.ro

Suprafețe lacuite anterior

- se îndepărtează vopseaua sau lacul vechi până la suport prin smirgheluire sau raschetare, apoi se tratează ca și suporturile noi;

ATENȚIE!

- Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii atat in timpul aplicarii cat si in perioada uscarii lacului.
- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Grosime peliculă

ud: 60 – 80 microni

uscat: 30 – 50 microni

Număr de straturi:

2

Randament teoretic de aplicare:

12 – 14 mp/l/strat

Consumul depinde foarte mult de gradul de pregatire si finisare al suprafetei si de esenta lemnului utilizat.

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii atat in timpul aplicarii cat si in perioada uscarii lacului. Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola.

Curățare echipament de lucru**GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509);**TERMEN DE VALABILITATE**

48 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**Ambalare**

Produsul se ambalează în recipiente metalice închise etanș ce contin 0,75 L, 2,5 L, 5L, 10L, 25 L. Produsul aflat într-un ambalaj parțial gol are o viabilitate scăzută datorită reacțiilor oxidative inițiate de oxigenul din aer.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 5 – 30°C.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

MĂSURI DE SECURITATE

Produsul se utilizează în locuri cu ventilație sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de aprindere, cu respectarea normelor de protecție recomandate la lucrul cu substanțe inflamabile și nocive. După golire ambalajele se elimină la un centru de colectare a deșeurilor periculoase.

Agenti de stingere recomandati: CO₂, pulbere chimica, nisip, spumă mecanica.

Agenti de stingere interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat).

Clasificare: preparat nociv și inflamabil.

- 2 -

**Fabryo Corporation SRL**

Popești - Leordeni, Șos Oltenitei, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testelete noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.