



FISA TEHNICA

APLA

AplaFill

Glet alb în pastă pentru finisaj interior

Nr.195 Editia:1 Revizia:1

Data: 21.07.2014

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

AplaFill glet alb în pastă este un glet ultrafin gata preparat, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, ce se utilizează la interiorul clădirilor civile și industriale, pe pereți sau tavane, pentru realizarea stratului de finisaj necesar înainte operației de vopsire cu vopsele lavabile sau a aplicării tapetului.

Spre deosebire de gleturile la sac, pe bază de ciment sau ipsos, **AplaFill glet alb în pastă** nu necesită amestecare cu apă și are un timp de lucru nelimitat (în perioada de valabilitate) ceea ce permite reutilizarea materialului rămas în găleată, dacă aceasta se păstrează închisă cu capac.

Prezintă următoarele performanțe:

- Gata de folosire, nu necesită preparare
- Creează o suprafață de un alb imaculat, perfect netedă și fină, ce reduce substanțial consumul de vopsea lavabilă
- Timp scurt de uscare, permite continuarea rapidă a lucrării
- Se șlefuiește ușor, după întărire, fără să creeze mult praf
- Aplicare sigură și ușoară peste majoritatea suporturilor: gleturi de ipsos, gleturi de ciment, gips-carton, OSB, beton, tinci
- Creează un strat ideal pentru aplicarea tapetului sau a vopselelor lavabile pe bază de apă
- Poate fi colorat cu pigmenții folosiți la vopselele lavabile iar stratul realizat după gletuire poate rămâne nevopsit, ca strat final, putându-se crea diverse efecte decorative.

UTILIZARE:

Produsul poate fi aplicat în straturi de max. 2 mm grosime, peste o varietate foarte mare de suporturi, fără să existe probleme de compatibilitate:

- gleturi de încărcare pe bază de ipsos sau pe bază de ciment,
- tencuieli fine de ipsos, de ciment sau ciment-var (tinci),
- pereți sau tavane din gips-carton,
- suprafețe de beton (stâlpi, grinzi, pereți, plafoane etc)
- suprafețe acoperite cu vopsele lavabile vechi degradate, asperizate și amorsate.
- poate fi folosit și la pereți interiori din panouri de lemn aglomerat de tip OSB, MDF, HDF

DATE TEHNICE:

| | |
|--|---|
| Diluare cu apă | Nu este necesară |
| Temperatură de aplicare | +8°C ÷ 35°C |
| Timp de lucru | Nelimitat (dacă recipientul este păstrat etanșat cu capacul) |
| Consum orientativ de glet | 0,4 – 1,2 kg/m ² (în funcție de grosimea stratului) |
| Grosime strat | 0,2 ÷ 2 mm |
| Timp de uscare, pentru șlefuire | cca. 4 ore (strat de 1 mm, la 22 °C și umiditate a aerului 50%) |
| Timp de maturare, înaintea aplicării vopselelor lavabile sau tapetului | cca. 24 ore |
| Densitate în pastă | cca. 1,6 g/cm ³ |
| Aderență la suport din beton | cca. 0,5 N/mm ² |
| Clasa de reacție la foc | (A ₁) Produs incombustibil, fără contribuție la foc |
| Standard de produs | SR EN 15824:2009 |

Producătorul își asumă responsabilitatea doar pentru parametrii definiți de standardele în vigoare. Lucrul cu personal nespecializat sau în condiții de utilizare atipice (căldură excesivă, frig, curenți de aer etc.) poate duce la modificarea valorilor și nu implică responsabilitatea producătorului.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE:

Pregătirea suportului

Stratul suport trebuie să fie stabil (lipsit de porțiuni neaderente), uscat, maturat, fără urme de praf, eflorescențe sau grăsimi, fără elemente metalice care pot rugini. Porțiunile instabile se curăță prin lovire ușoară cu ciocanul de zidărie. Denivelările mai mari de 2 mm se egalizează cu unul din gleturile de încărcare pe bază de ipsos **AplaUltraGlet** (2-15 mm grosime) sau **AplaSuperSaten** (0,5-10 mm grosime). Găurile și fisurile se repară prin umplere cu **AplaUltraGlet**, chiar aplicat în mai multe straturi succesive.

În cazul unui suport acoperit de urme de praf, sfărâmișos, foarte vechi sau foarte puternic absorbant (poros) se aplică un strat de amorsă **AplalnPrime**, diluată 1:4.

Prepararea produsului

Produsul nu necesită preparare sau diluare cu apă. După deschiderea capacului cutiei, dacă pasta prezintă bule de aer sau este excesiv de vâscoasă, se poate mixa ușor cu ajutorul unei mistrii sau unui șpaclu până își recapătă aspectul cremos.

Mod de aplicare

Aplicarea **AplaFill glet alb în pastă** trebuie să se facă numai în spații interioare, la temperaturi cuprinse între +8°C și +35°C.

Pasta se aplică pe stratul suport utilizând o gletieră curată din inox.

Un grad avansat de finețe a suprafeței se obține dacă, cu puțin timp înainte de întărire, se mai trece încă odată cu gletiera și se presează stratul de glet deja aplicat.

Finsarea prin șlefuire cu hârtie abrazivă (granulație min. 240) se poate face după ce gletul s-a uscat (circa 4-6 ore, în funcție de grosime).

Timpul de uscare completă, înaintea aplicării vopselei sau a tapetului, este de cel puțin 24 ore, în funcție de condițiile de temperatură.

Consum

Consumul standard este de 0,4 kg/m² în strat de 0,5 mm grosime. La o grosime medie de aplicare de 0,5 mm, o cutie de 20 kg este suficientă pentru gletuirea a cca. 50 m² iar o cutie de 5 kg este suficientă pentru 12 m².

Aceste valori declarate de fabricant sunt evaluate în condiții de laborator și sunt doar orientative, ele putând să varieze foarte mult îndeosebi în funcție de denivelările suportului dar și de îndemnarea aplicatorului sau de pierderile la aplicare.

RECOMANDĂRI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM:

Aplică gletul de finisaj în sistem cu gletul de încărcare **AplaUltraGlet** sau **AplaSuperSaten**, amorsează cu **AplalnPrime** și finisează cu vopselele lavabile de interior **APLA**.

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul poate fi folosit într-un interval de 12 luni de la data fabricației, inscripționată pe ambalaj.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Produsul **AplaFill glet alb în pastă** este ambalat în găleți de 5 kg sau de 20 kg. Se depozitează paletizat, în spații ferite de umiditate permanentă, îngheț sau căldură excesivă. Produsul nu are restricții de transport, conform normelor ADR/RID.

MĂSURI DE SECURITATE

Acest produs conține hidroxid de calciu, care are o reacție alcalină.

Produsul este iritant pentru ochi și piele.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii și pielea. A se evita inhalarea prafului produs la șlefuire. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă curată și consultați un medic oftalmolog. Este indicată folosirea de măsuri individuale de protecție: mănuși de cauciuc, mască anti-praf și ochelari de protecție.

ATENȚIONĂRI:

Nu se combină cu alte produse. Nerespectarea instrucțiunilor de preparare și aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii. Producătorul își asumă responsabilitatea doar pentru parametrii definiți de standardele în vigoare. Lucrul cu personal nespecializat sau în condiții de utilizare neuzuale (căldură excesivă, frig, curenți de aer etc.) nu implică responsabilitatea producătorului. În situații atipice cereți sfatul producătorului și efectuați încercări pe suprafețe mici

PRODUCĂTOR:

S.C. FABRYO CORPORATION S.R.L.
Popești-Leordeni, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov
Tel: (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.26

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă