

ADDIMENT Dichtungsmittel DM 2

Aditiv folosit pentru reducerea suptiunii capilare

Domenii de aplicare:	DM 2 este folosit pentru realizarea betoanelor, protejate impotriva suptiunii capilare.	
	DM 2 este folosit pentru urmatoarele: - protectia elementelor din beton impotriva precipitatiilor, a umezelii si a apei din infiltratii - elemente de beton subterane - pentru betone impermeabile se vor respecta normele romanesti aflate in vigoare	
Caracteristici si efecte:	Efectele aditivului DM2 - hidrofobizare - fluidizarea amestecului Astfel la betoane si mortare preparate folosind DM 2 se obtin urmatoarele efecte: - betoane omogene, mai usor de compactat - reducerea suptiunii capilare - cresterea rezistentelor la gelivitate	
Teste de conformitate/agrementari:	- cf EN 934-3 Tab. 9 (Impermeabilizanti) - cf DIN V 18998 - poate fi folosit la elemente precomprimate - la prepararea betoanelor cu agregate sensibile la subst. alcaline - poate fi folosit in toate tarile member EU	
Date tehnice:	Forma/ culoare:	lichid alb
	Subst. de baza:	stearat de calciu
	Densitate (20°):	1,03 g/cm ³
	Continut parte solida:	50 %
	pH:	12,5
	Continut cloruri:	≤ 0,1 %
	Continut alcalii:	≤ 0,5 %
	Dozaj recomandat:	0,2-0,8 % din masa cimentului
Instructiuni de utilizare:	- aditivul se va adauga direct in malaxor, la sfarsit, sau o data cu apa de amestec - dozand DM 2 pe un amestec uscat, nu se vor obtine rezultatele scontate - timpul de malaxare depinde de malaxor si trebuie ajustat corespunzator (~45-60 sec.) - se vor avea in vederea normele romanesti aflate in vigoare.	

Sika ROMANIA SRL

Sediul Central
Brasov 500283; Str. Oltului Nr.2;
Tel: +40 / 268 / 311 377;
Fax: +40 / 268 / 325 513.

Birou Bucuresti

Com Chiajna 077040
Sos. de centura Nr.13; Jud Ilfov
Tel: +40 / 21 / 430 57 40;
Fax: +40 / 21 / 430 56 93.

Birou Timisoara

Timisoara 300480
Bdul Brancoveanu Nr.76
Tel: +40 / 256 / 272 745;
Fax: +40 / 256 / 272 746.



CUI 14430652; Registrul Comertului J08/ 852/ 05/05.2003; Capital social: 12.849.200.000 LEI



Protectia muncii/protectia mediului:

- nu este considerata ca fiind o substanta periculoasa cf. normelor pentru substante periculoase
- nu este o substanta periculoasa la transport
- GISCODE BZM 1
- slab poluant asupra WKG 1 (autoincadrare)
- se va evita contactul cu ochii si cu pielea
- se vor respecta indicatiile inscrite pe eticheta

Asigurarea calitatii:

- DM 2 Addiment este supus la productie unui riguros control al calitatii
- sistem de managementul calitatii dupa DIN EN ISO 9001

Depozitare/valabilitate:

- se va feri de inghet si de actiunea razelor solare
- la livrari in vrac se vor folosi rezervoare si recipienti curati
- dupa depozitare indelungata se va amesteca inainte de utilizare
- in recipientii originali, nedesfacuti min. 1 an

Mod de ambalare:

Bidoane:	30 kg
Butoaie:	220 kg
Vrac:	> 6 t

Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.

Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii, altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv, ale caror copii le pot primi la cerere.

