

Fisa tehnica de produs
 Editia 02.2010
 Nr.de identificare:
 020902209000000004
 Versiunea nr.: 001



Sikalastic®-621 TC

(Decothane Top Coat)

Membrana lichida hidroizolanta pentru acoperisuri , rezistenta UV,usor de aplicat

Strat final (TC) in cadrul sistemelor SikaRoof® MTC

Descrierea produsului	Sikalastic®-621 TC este a membrana lichida monocomponenta aplicata la rece,fara termosudura,rezistenta UV, cu elasticitate ridicata,pe baza de poliuretan cu uscare declansata de umiditate. In combinatie cu Sikalastic®-601 BC sunt proiectate pentru a oferi o aplicare usoara si o solutie de lunga durata.
Utilizari	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru acoperisuri expuse si acoperisuri din mai multe straturi la constructii noi si proiecte de renovare ■ La acoperisuri cu geometrii diverse si detalii complexe acolo unde accesul este limitat ■ Cost efficient pentru marirea duratei de viata a acoperisurilor vechi ■ Acoperiri de reflexie pentru a sporii eficienta energetica prin reducerea costurilor pentru racire
Caracteristici / Avantaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tehnologie avansata-peste 20 de ani de experienta ■ Aplicare usoara si rapida impreuna cu Sika® Reemat si Sikalastic® Applicator ■ Intarire rapida,rezistenta intr-un timp scurt la pagubele produse de ploaie ■ Rezistenta UV ■ Elasticitate ridicata si proprietati bune de acoperire a fisurilor ■ Membrane de hidroizolatie fara sudura ■ Folosirea in combinatie cu amorsa adecvata si lipirea directa pe majoritatea straturilor suport previne migratia apei ■ Permeabila la vaporii ■ Rezistenta ridicata la substantele chimice din atmosfera ■ Miros slab in timpul aplicarii ■ Termen de valabilitate mare – 12 luni
Teste	
Aprobari / Standarde	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agreement Tehnic European Nr. ETA-09/0139: SikaRoof® MTC 12, SikaRoof® MTC 18, SikaRoof® MTC 22, SikaRoof® MTC lipire la rece ■ Performanta la foc extern: BRoof (t1)- BRoof (t3) (SikaRoof® MTC 15, non-combustible surfaces) BRoof (t1)- BRoof (t3) (SikaRoof® MTC 18) BRoof (t4) (SikaRoof® MTC 15, SikaRoof® MTC 18) BRoof (t1) (SikaRoof® MTC 22) ■ Energy Star



Date produs

Forma

Aspect / Culori Culori standard: gri ardezie,gri argila si alb (Energy Star)

La cerere se pot livra si alte culori

Ambalare Galeti de 5 litri (aprox. 7.2 kg)

Galeti de 15 litri (aprox. 21.6 kg)

Depozitare

Conditii de depozitare / Valabilitate 12 luni de la data productiei, depozitat corespunzator in ambalaj original nedesfacut,nedeteriorat, in conditii uscate si temperaturi cuprinse intre 0 °C si 25 °C.

Date tehnice

Compozitie chimica Poliuretan mono-component cu intarire declansata de umiditate

Densitate 1.44 kg/l (EN ISO 2811-1)

Valoarea densitatii la +23 °C

Continut de solide ~ 81.3% volumetric / ~ 87.4% greutate

Temperatura de servicii -30 to + 80°C (intermitent)

Proprietati chimice

Rezistenta chimica Rezistenta puternica la substante chimice cum ar fi:parafina,petrol,ulei,whitespirit,ploaie acida,detergenti sau solutii slabe de acizi si baze . Contactati Departamentul Tehnic pentru mai multe recomandari.

Rezistenta la spreiere salina conform cu ASTM B117 (1000 ore expunere continua) si testul Prohesion(expunere la corodare accelerata in camere cu ceata salina) conform cu ASTM G85 – 94: Anexa A5 (1000 ore expunere ciclica).


Construction

Informatii despre sistem

Structura sistemului

Acoperisuri expuse

Ofera o acoperire stabila UV, marea durata de viata a acoperisurilor vechi, ofera o acoperire reflexiva pentru a mari eficienta energetica, sau pentru solutii de impermeabilizare de inalta performanta pentru constructii noi si proiecte de renovare.




	SikaRoof® MTC 8	SikaRoof® MTC 12	SikaRoof® MTC 15	SikaRoof® MTC 18	SikaRoof® MTC 22
Sistem	Sikalastic®-621 TC aplicat in 1 sau 2 straturi	Sikalastic®-601 BC aplicat intr-un strat armat cu Sika® Reemat Standard si sigilat cu Sikalastic®-621 TC	Sikalastic®-601 BC aplicat intr-un strat armat cu Sika® Reemat Premium si sigilat cu 1 strat Sikalastic®-621 TC	Sikalastic®-601 BC aplicat intr-un strat armat cu Sika® Reemat Premium si sigilat cu 1 strat Sikalastic®-621 TC	Sikalastic®-601 BC aplicat intr-un strat armat cu Sika® Reemat Premium si sigilat cu 2 straturi de strat Sikalastic®-621 TC
Substrat	<u>Beton,metal,lemn</u>	Beton,sape pe baza de ciment,substraturi metalice,lemn, membrane bituminoase si asphalt in conditii bune,spuma poliuretanica,s preiata, caramida si piatra, ardezie si tigla,materiale plastice (GRP, UPVC, ABS)	Beton,sape pe baza de ciment,substraturi metalice,lemn, membrane bituminoase si asphalt in conditii moderate,spuma poliuretanica,s preiata, caramida si piatra, ardezie si tigla,materiale plastice (GRP, UPVC, ABS)	Beton,sape pe baza de ciment,substraturi metalice,lemn, membrane bituminoase si asphalt in conditii moderate,spuma poliuretanica,s preiata, caramida si piatra, ardezie si tigla,materiale plastice (GRP, UPVC, ABS)	Beton,sape pe baza de ciment,substraturi metalice,lemn, membrane bituminoase si asphalt in conditii moderate,spuma poliuretanica,s preiata, caramida si piatra, ardezie si tigla,materiale plastice (GRP, UPVC, ABS)
Amorsa	Va rugam consultati tabelul cu amorse Sikalastic® Primer de mai jos				
Grosime de strat	0.8mm	1.2mm	1.5mm	1.8mm	2.2mm
Consum total		BC: $\geq 0.75l/m^2$ $(\geq 1.0kg/m^2)$	BC: $\geq 1l/m^2$ $(\geq 1.4kg/m^2)$	BC: $\geq 1l/m^2$ $(\geq 1.4kg/m^2)$	BC: $\geq 1l/m^2$ $(\geq 1.4kg/m^2)$
	TC: $\geq 1.0l/m^2$ $(\geq 1.4kg/m^2)$	TC: $\geq 0.75l/m^2$ $(\geq 1.0kg/m^2)$	TC: $\geq 0.75l/m^2$ $(\geq 1.0kg/m^2)$	TC: $\geq 1.1l/m^2$ $(\geq 1.6kg/m^2)$	TC: $\geq 1.6l/m^2$ $(\geq 2.3kg/m^2)$
Rezistenta la intindere	9.8N/m²	9N/m²	11.4N/m²	12.1N/m²	11N/m²
Rezistenta la forfecare	26 N/mm	33 N/mm	50 N/mm	80 N/mm	120 N/mm
Elongatie	250%	38%	46%	58%	84%
Permeabilitate la vaporii	13.9 g/m²/zi $\mu H_2O: 4133$	6.59 g/m²/zi $\mu H_2O: 3480$	6.46 g/m²/zi $\mu H_2O: 3584$	5.78 g/m²/zi $\mu H_2O: 4274$	3.77 g/m²/zi $\mu H_2O: 4274$

Construction

Acoperisuri din mai multe straturi

SikaRoof® MTC Cold Bonding

Sisteme de termo si hidroizolare la constructii noi si proiecte de renovare.



Build up:

Bariera de vaporii Sikalastic® Vap, termoizolatie Sikalastic® Insulation si strat de separatie Sikalastic® Carrier lipite cu adeziv Sikalastic® Coldstik, hidroizolatie SikaRoof® MTC 12, 15,18 sau 22.

Substrat:
(incl. SBS)

Plywood, concrete, galvanised steel, aluminium, asphalt, bituminous felt

Primer:

Va rugam consultati tabelul cu amorse de mai jos

Grosime totala strat:
(BC si TC)

1.2 la 2.2 mm

Consum total:


BC: \geq 1.0 pana la 1.4 kg/m^2

TC: \geq 1.0 pana la 2.3 kg/m^2

Detalii

SikaRoof® MTC Flashing

Impreuna cu membranele bituminoase formeaza un sistem complet de hidroizolatie



Sistem: Sikalastic® -601 BC aplicat
intr-un strat ,armat cu Sika® Reemat Premium si sigilat cu un strat de Sikalastic® -621 TC
Substrat: membrane bituminoase.
Primer: Va rugam consultati tabelul cu amorse de mai jos
Grosime totala strat: 1.5 mm pana la 1,8 mm
(BC si TC)
Consum total: BC: \geq 1.4 kg/m²
TC: \geq 1.0 pana la 1,6 kg/m²

1 C	Produs mono-component
	Stabilitate la temperaturi scazute
	Rezistenta la socuri termice, i.e. nu va fii afectata prin expunere brusca sau de durata la gheata,grindina,ploaie,lumina solara directa sau oscilatie termica rapida
	Elasticitate ridicata si proprietati de acoperire a fisurilor
	Permeabil la vaporii
	Aplicare usoara chiar si in spatii inguste cu pensula,rola,trafalet,airless
	Aderenta pe majoritatea substraturilor, impiedica infiltrarile de apa
	Rezistenta la radacini
	Membrane de hidroizolatie fara termosudura
	Rezistenta la solicitari mecanice-trafic pietonal si trafic usor
	Rezistenta la foc
	Compatibil cu membrane bituminoase
	Resistent la suptiunea vantului
	Produs mono-component

Detalii de aplicare	<u>Substraturi cimentoase</u>
	Betonul nou trebuie sa fie lasat minim 10 zile inainte de amorsare-ideal ar fi 28 zile.Toate suprafetele din beton inclusiv suprafetele verticale se vor verifica folosind un ciocan.Suprafata betonului trebuie finisata corespunzator folosind un dreptar de lemn sau o gletiera metalica. O finisare prin vibrare este posibila numai atunci cand se evita formarea laptelui de ciment(o finisare prin batatorire nu este acceptata). Suprafata finisata trebuie sa fie neteda,uniforma,fara defecte cum ar fi lapte de ciment , gauri, crăpături, segregări etc.
	<u>Caramida si piatra</u>
	Mortarul dintre rosturi trebuie sa fie continu si sanatos.
	<u>Ardezie, tigla, etc.</u>
	Asigurati-vă ca toate placile de ardezie sau tiglele sunt în condiții bune și sunt prinse sigur pe stratul suport.Inlocuiti bucatile sparte,crăpături sau cele care lipsesc.
	<u>Asfalt</u>
	Asfaltul trebuie să fie conform cu BS6925:1988,in caz contrar poate conține substanțe volatile care pot produce exfolieri și decolorări ale membranei lichide. Asfaltul trebuie evaluat cu atenție din punct de vedere al umidității și/sau al aerului antrenat,rugozității și finisările suprafetei înainte de orice aplicare ulterioară.
	<u>Membrane bituminoase</u>
	Asigurati-vă ca membranele bituminoase sunt lipite sau prinse mecanic pe stratul suport. Membranele bituminoase trebuie să nu fie degradate pe stratul suport.
	<u>Acoperiri bituminoase</u>
	Acoperirile bituminoase trebuie să nu fie lipicioase,desprinse de pe substrat,să nu fie pe baza de mastic volatil sau straturi vechi pe baza de gudron de carbune.
	<u>Suprafete Metalice</u>
	Suprafetele metalice trebuie să fie în condiții bune fără ,rugina,grasimi sau uleiuri.
	<u>Substraturi din lemn</u>
	Lemnul sau panourile din lemn trebuie să fie în condiții bune ,lipite sau prinse mecanic pe stratul suport.
	<u>Vopsele /Acoperiri</u>
	Asigurati-vă ca materialele existente sunt sănătoase și stabile pe stratul suport.
	<u>Sisteme existente SikaRoot® MTC</u>
	Sistemele existente SikaRoot® MTC trebuie să fie nedeteriorate și bine lipite pe stratul suport.

Calitatea stratului suport	<p>Substraturi cimentoase</p> <p>Straturile suport cimentoase sau minerale trebuie pregatite mecanic folosind echipamente de sablare,frezare,scarificare pentru a indeparta laptele de ciment si pentru a obtine o suprafata texturata deschisa.Particile de beton cu aderenca slaba si particulele friabile trebuie indepartate complet, iar defectele suprafetei, cum ar fi găurile sau golurile trebuie expuse în totalitate.</p> <p>Reparatiile efectuate pe stratul suport, umplerea rosturilor găurilor / golurilor si nivelarea suprafetei trebuie executate cu produse corespunzătoare din gamele de materiale SikaFloor®, SikaDur® si SikaGard®.Punctele mai inalte de pe suprafata se vor indeparta prin slefuire.Eliberarea de aer este un fenomen natural al betonului care poate produce mici gauri in straturile de acoperire ulterioare. Betonul trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere al umiditatii , al aerului antrenat, si finisarii suprafetei inainte de orice aplicare ulterioara.</p> <p>Orice cerinta de amorsare trebuie luata in considerare. Aplicati membrane lichida atunci cand temperatura betonului este in scadere sau constanta pentru a evita eliberarea de gaz.In general este recomandat ca aplicarea sa se faca dupa-amiaza sau seara.</p> <p>Caramida si piatra</p> <p>Spalare cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere.</p> <p>Ardezie,tigla, etc.</p> <p>Ardezia ,tigla, etc. au nevoie de o fixare buna pe stratul suport iar in caz contrar trebuie inlocuite. Spalati cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere .</p> <p>Asfalt</p> <p>Spalati cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere.Toate crapaturile majore trebuie sa fie sigilate pentru a obtine o continuitate pentru sistemele SikaRoof® MTC. Asfaltul trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere al umiditatii si/sau al aerului antrenat,rugozitatii si finisarii suprafetei inainte de orice aplicare ulterioara. Orice cerinta de amorsare trebuie luata in considerare.</p> <p>Asfalt</p> <p>Spalati cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere.Toate crapaturile majore trebuie sa fie sigilate pentru a obtine o continuitate pentru sistemele SikaRoof® MTC. Asfaltul trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere al umiditatii si/sau al aerului antrenat,rugozitatii si finisarii suprafetei inainte de orice aplicare ulterioara. Orice cerinta de amorsare trebuie luata in considerare.</p> <p>Membrane Bituminoase</p> <p>Spalati cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere. Suprafetele exfoliate se vor taia iar apa de dedesubt se va indeparta. Lasati sa se usuce si relipiti folosind Sikalastic® Coldstik.</p> <p>Acoperiri Bituminoase</p> <p>Indepartati straturile slab aderente sau degradate.Sistemele SikaRoof® MTC se aplica direct fara a necesita amorsare.</p> <p>Metale</p> <p>Este recomandata sablarea pana la obtinerea gradului Sa2½ (conform cu standardul suedez SIS 05 : 5900 = calitatea a 2-a BS4232 = S.S.P.C. grad SP10) sau sablare indicata in caietul de sarcini care poate fi la un standard superior.Acolo unde sablarea nu este permisa,curatarea suprafetelor cu ciocanul cu ace,etc.</p> <p>Metalele neferoase se trateaza dupa cum urmeaza: Indepartati orice depunere de praf sau oxidare si slefiuti pana cand obtineti o suprafata stralucitoare. Peria de sarma se poate folosi in cazul metalelor moi cum ar fi plumbul. Suprafata trebuie curata si degresata cu solutii corespunzatoare. Spalati cu detergent,clatiti si uscati.</p> <p>Substraturi din lemn</p> <p>Lemnul sau panourile din lemn trebuie acoperite complet cu un strat de separatie Sikalastic® Carrier lipit cu Sikalastic® Coldstik inainte de aplicarea sistemului ales.Dupa aplicarea stratului de separatie Sikalastic® Carrier,stratul suport trebuie tratat ca si o membrana.Micile proeminente ale lemnului sau aschiile pot fi tratate in mod direct cu conditia ca lemnul sa fie de o calitate superioara ex.placaj ,panouri din lemn tratate,etc.</p> <p>Vopsele /Acoperiri</p> <p>Indepartati straturile degradate sau exfoliate. Asigurati-vă ca suprafata este curata si fara uleiuri sau grasimi.</p> <p>Sistem SikaRoof® MTC existent</p> <p>Curatati suprafata membranei cu jet de apa la 140bari(2000 p.s.i) sau utilizand Sika® Biowash daca este necesar . Lasati sa se usuce.</p> <p><i>Nota: Pentru timpul de asteptare sau acoperiri ulterioare se recomanda consultarea fiselor tehnice pentru gasirea unui cleaner adevarat. Pentru alte substraturi trebuie facute teste de compatibilitate.Daca exista dubii aplicati produsul pe o suprafata test.</i></p>
-----------------------------------	--

Construction

Pregatirea substratului	Strat suport	Amorsa	Consum amorsa [ml/m ²]
Amorsarea substratului	<u>Substraturi cimentoase</u>	Sika [®] Concrete Primer sau Sika [®] Bonding Primer	≈ 150
	Caramida si piatra	Nu necesita amorsare	
	Ardezie , tigla, etc.	Nu necesita amorsare	
	Asfalt	Nu este necesar, se recomanda teste inainte de aplicare	
	Membrane Bituminoase	Nu necesita amorsare	
	Acoperiri bituminoase	Nu necesita amorsare	
	<u>Metal</u> metale feroase sau galvanizate, plumb,cupru,aluminiu,alama sau otel inoxidabil	Sikalastic [®] Metal Primer	≈ 200
	<u>Substraturi din lemn</u>	Acoperisurile din lemn necesita acoperirea in totalitate cu un strat de spearatie Sikalastic Carrier. Pentru suprafetele verticale expuse din lemn folositi Sika [®] Bonding Primer sau Sika [®] Concrete Primer.	
	<u>Vopseluri</u>	Se recomanda teste de aderență, Sika [®] Bonding Primer sau în cazul acoperirilor pe metal cu Sikalastic [®] Metal Primer.	
	Membrane Sikalastic [®] existente	Sika [®] Reactivation Primer	≈ 200
<i>Nota: Pentru timpul de asteptare sau acoperiri ulterioare se recomanda consultarea fiselor tehnice pentru gasirea unui cleaner sau primer adevarat. Pentru alte substraturi trebuie facute teste de compatibilitate. Daca exista dubii aplicati produsul pe o suprafață test.</i>			
Aplicari/ Conditii / Limitari			
Temperatura stratului suport si temperatura ambientala	+5 °C min. / +35 °C max.		
Continutul de umiditate al stratului suport	< 4 % continut umiditate Fara umiditate ascendentă conform ASTM (testul cu folie de polietilena). Fara apa /umiditate/condes pe stratul suport.		
Umiditatea relative a aerului	5 % min. / 85 % max.		
Punctual de roua	Beware of condensation. Surface temperature during application must be at least +3 °C above dew point.		
Instructiuni de aplicare			
Amestecare	Nu necesita amestecare		

Construction

Metode de aplicare	Inainte de aplicarea Sikalastic®-601 BC stratul suport trebuie sa fie pregatit iar amorsa aplicata trebuie sa fie intarita si nelipicioasa. Pentru timpii de asteptare intre acoperiri consultati fisa tehnica a amorselor.
	Acoperisuri expuse SikaRoof® MTC 12, 18, 22: Aplicati primul strat de Sikalastic®-601 BC dupa care aplicati imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-v-a ca nu exista bule sau cute pe suprafata .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectati timpii de asteptare indicate in tabelul de mai jos inainte de aplicarea urmatoarelor straturi de Sikalastic®-621 TC . Nota: Aplicarea membranelor lichide se incepe intotdeauna cu zonele de detaliu si cu zonele verticale dupa care se executa suprafetele orizontale.
	Acoperisuri expuse Sistemul SikaRoof® MTC 8: Sikalastic®-621 TC este aplicat intr-unul sau mai multe straturi. Inainte de aplicarea stratului al 2-lea trebuie respectati timpii de asteptare indicati in tabelul de mai jos. SikaRoof® MTC 12, 18, 22: Aplicati primul strat de Sikalastic®-601 BC dupa care aplicati imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-v-a ca nu exista bule sau cute pe suprafata .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectati timpii de asteptare indicate in tabelul de mai jos inainte de aplicarea urmatoarelor straturi de Sikalastic®-621 TC . Nota: Aplicarea membranelor lichide se incepe intotdeauna cu zonele de detaliu si cu zonele verticale dupa care se executa suprafetele orizontale.
	Sistem SikaRoof® MTC Cold Bonding: amestecati cele 2 componente ale adezivului Sikalastic® Coldstik conform fisei tehnice si aplicati prin turnare serpuita pe stratul suport. Pe tabla cutata adezivul se aplica numai pe cuta superioara.Desfasurati bariera de vaporii Sikalastic® Vap peste adezivul Sikalastic® Coldstik aplicat si sigilati marginile si suprapunerile folosind un spaclu.Placile de termoizolatie Sikalastic® Insulation si stratul de separatie Sikalastic® Carrier se aplica in acelasi mod peste adezivul Sikalastic® Coldstik. Sistemele SikaRoof® MTC 12, 18 or 22 se aplica direct peste stratul de separatie Sikalastic® Carrier.
	Detalii SikaRoof® MTC Flashing: asigurati-v-a ca membranele bituminoase sunt bine lipite sau prinse mecanic. Aplicati primul strat de Sikalastic®-601 BC dupa care aplicati imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-v-a ca nu exista bule sau cute pe suprafata .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectati timpii de asteptare indicati in tabelul de mai jos inainte de aplicarea urmatoarelor straturi de Sikalastic®-621 TC .
Scule si echipamente necesare pentru aplicare	Aparat de spalat cu apa sub presiune: este necesar pentru curatarea stratului suport de praf,murdarie,vegetatie,muschi ,alge sau alti contaminanti inainte de aplicarea sistemelor SikaRoof® MTC. Pietrele sau alte materiale friabile se vor indeparta inainte de spalarea cu jet de apa. Racleta de cauciuc: pentru indepartarea excesului de apa de pe suprafata acoperisului in urma ploii de pe noapte Mixer : pentru amestecarea celor 2 componente ale adezivului Sikalastic® Coldstik . Componenta B trebuie turnata peste componenta A. Cana pentru turnare: se foloseste la turnarea adezivului Sikalastic® Coldstik pe stratul suport inainte de lipirea placilor de termoizolatie Sikalastic® Insulation sau barierei de vaporii Sikalastic® Vap. Spaclu: se foloseste la indepartarea excesului de adeziv Sikalastic® Coldstik si sigilarea din zona suprapunerilor si terminatiilor straturilor de Sikalastic® Vap si Sikalastic® Carrier Trafalet mediu: se foloseste la aplicarea Sikalastic®-601 BC si Sikalastic®-621 TC pentru a asigura o grosime consistenta a sistemelor fara sudura SikaRoof . Trafaleti mici si medii: se folosesc la aplicarea Sika® Reemat, Sikalastic®-601 BC si Sikalastic®-621 TC la executia detaliilor si strapungerilor din acoperis. Pensule : se folosesc la aplicarea Sika® Reemat , Sikalastic®-601 BC si Sikalastic®-621 TC la executia detaliilor si strapungerilor. Cutter Stanley : se foloseste la taierea barierei de vaporii Sikalastic® Vap, placilor de

Construction

termoizolatie Sikalastic® Insulation si stratului de separatie Sikalastic® Carrier. Atunci cand placile de termoizolatie Sikalastic® Insulation se monteaza pe straturi suport cu denivelari ,partea inferioara a izolatiei se va taia astfel incat sa obtinem un contact total cu adezivul Sikalastic® Coldstik aplicat pe substrat.

Ferastrau : se foloseste pentru taierea placilor de termoizolatie Sikalastic® Insulation .

Aplicator Sikalastic® : distribuitor gravitational ,usor de utilizat pentru aplicarea produselor Sikalastic® -601 BC, Sikalastic® -621 TC, si Sikalastic® Coldstik.

Echipament Airless : Echipament Airless : Se foloseste numai in cazul sistemului SikaRoof® MTC 8 .Este recomandat sa se aplice minim 2 straturi. Echipamentul trebuie sa aiba urmatorii parametrii:

- presiune min.: 220 bar
- debit min.: 5.1 l/min
- duza cu Ø min. : 0.83mm (0.033 inch)

exemplu: Wagner Heavycoat HC 940 E SSP Spraypack

Curatarea sculelor	Curatati sculele si echipamentele imediat dupa aplicare. Materialul intarit se poate curata numai mecanic.		
---------------------------	--	--	--

Lucrabilitate	Sikalastic® -621 TC este un produs cu uscare rapida .Temperaturile ridicate combinat cu umiditatea ridicata a aerului vor influenta procesul de uscare.Este recomandat ca produsul sa fie imediat aplicat dupa deschiderea ambalajului. Materialul din ambalajele deschise <u>va peliculiza intr-un interval de timp cuprins intre 1 si 2 ore.</u>		
----------------------	--	--	--

Timp de asteptare / Acoperire ulterioara	Inainte de a aplica Sikalastic® -621 TC straturile anterioare de Sikalastic aplicate trebuie sa fie uscate tinind cont de temperatura si umiditate:		
	Temperatura	Umiditate relativa	Minim
	+2°C	50%	Lasati pana se usuca
	+10°C	50%	8 ore

+2°C	50%	Lasati pana se usuca	Dupa 7 zile suprafata trebuie curata si amorsata cu Sika® Reactivation Primer
+10°C	50%	8 ore	
+20°C	50%	6 ore	

Nota: Aceste intervale de timp sunt aproximative si ar putea fii influente de schimbarea conditiilor ambientale in special temperatura si umiditatea relativa .

Detalii de intarire	Temperatura	Umiditate relativa	Rezistenta la ploaie dupa	Nelipicios	Intarire finala
	+2°C	50%	1 ora	8 - 12 ore	16-24 ore
	+10°C	50%	1 ora	4 ore	8-12 ore
	+20°C	50%	1 ora	3 ore	6-8 ore

Nota: Aceste intervale de timp sunt aproximative si ar putea fii influente de schimbarea conditiilor ambientale in special temperatura si umiditatea relativa .

Note despre aplicare / Limitari	Nu aplicati Sikalastic® -601 BC pe straturi suport unde nivelul de umiditate in crestere . Pe substraturi unde este posibila eliberarea de aer aplicati numai atunci cand temperatura ambientala si temperatura stratului suport sunt optime pentru a evita acest fenomen. Daca se aplica in timpul temperaturilor in crestere pot aparea "intepaturi de ac'datorita aerului incalzit. Pregatirea stratului suport este foarte importanta pentru a asigura o calitate ridicata de lunga durata.Se recomanda urmarirea instructiunilor din fisile tehnice pentru amorsele corespunzatoare ,agentilor de curatare si cea mai recenta versiune a Metodelor de Aplicare. Nu folositi Sikalastic® -621 TC pentru aplicari interioare. Nu aplicati aproape de priza de aspirare a unei unitati de aer conditionat in functiune. Pe suprafetele cu miscari mari,substraturile neuniforme sau straturile suport din lemn este necesara acoperirea completa cu Sikalastic® Carrier. Sikalastic® -621 TC nu este recomandat pentru traficul frecvent. In cazul in care traficul zilnic nu se poate evita, Sikalastic® -621 TC va trebui acoperita cu elemente de protectie cum ar fi gresie,placi de piatra,sau panouri din lemn. Nu aplicati produse cimentoase (de ex.mortar adeziv pentru placi ceramice) direct pe Sikalastic® -621 TC.
--	---

Construction

Nota:

Urmatorul capitol este valabil doar pentru tarile din CE.

Marcaj CE



PRODUCATOR:

Liquid Plastics Limited
Iotech House
Miller Street
Preston
Lancashire PR1 1EA

ANGLIA

Ultimile 2 cifre indica anul in care a fost aplicat marcajul	09			
Agrement tehnic European Nr.	ETA 09/0139			
Ghid pentru Agrementul Tehnic European	ETAG-005-6			
Sistem	<u>SikaRoof®</u> MTC 12	<u>SikaRoof®</u> MTC 15	<u>SikaRoof®</u> MTC 18	<u>SikaRoof®</u> MTC 22
Grosime minima pe strat	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm	2.2 mm
Grosimea de strat obtinuta cu	Sika® Reemat Standard	Sika® Reemat Premium	Sika® Reemat Premium	Sika® Reemat Premium
Permeabilitate la vaporii de apa	6.59 g/m ² /day	6.46 g/m ² /day	5.78 g/m ² /day	3.77 g/m ² /day
Rezistenta la vant	≥ 50 kPa	≥ 50 kPa	≥ 50 kPa	≥ 50 kPa
Performanta la foc extern	Nici o performanta determinata ¹	B _{Roof} (t1) - B _{Roof} (t3)	B _{Roof} (t1) - B _{Roof} (t3)	B _{Roof} (t1)
Reactia la foc EN 13501-1	Euroclass F	Euroclass F	Euroclass E	Euroclass E
Declaratie privind substantele periculoase	Nu contine			

Nivelul categoriilor de utilizare in conformitate cu ETAG 005 cu privire la:

Durabilitate :	W2	W3	W3	W3
Zone climatice:	M si S	M si S	M si S	M si S
Sarcini aplicate pe substraturi rezistente la compresiune	P1	P4	P4	P4
Sarcini aplicate pe substraturi mai putin rezistente la compresiune	P1	P4	P4	P4
Inclinatia acoperisului:	S1 to S4	S1 to S4	S1 to S4	S1 to S4
Temperatura cea mai scazuta a substratului	TL3	TL3	TL3	TL3
Temperatura cea mai ridicata a substratului	TH4	TH4	TH4	TH4

¹⁾ Clasificarea nu poate fi data deoarece nu exista o norma europeana in vigoare. Cu toate acestea clasificările indicate sunt în conformitate cu prEN 13501-5 are: B_{Roof} (t1), B_{Roof} (t2) și B_{Roof} (t3). Clasificare în conformitate cu BS 476-3 : 1958 este evaluat ca EXT.F.AA. Rezultatele testelor sunt date în Raportul de Evaluare.

Reglementare UE 2004/42/CE

In conformitate cu directiva UE din 2004/42/CE, continutul maxim admis de VOC (categoria de produse IIA / i tip **sb**) este de 600/500 g/l (Limite 2007 / 2010) pentru produse gata de utilizare.

VOC - Directiva Decopaint

Continutul maxim de VOC al produsului **Sikalastic®-621 TC** este < 500 g/l pentru produsul gata de utilizare.

Construction



Note	Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.
Restrictii locale	Vă rugăm să tineti seamă că performanta produsului poate varia de la țară la țară, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultați Fisa Tehnică locală a produsului.
Informatii referitoare la siguranta si sanatate	Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitare și decantarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție: informații fizice, toxice și ecologice pot fi obținute din fișa de siguranță a produsului.

Prevederi legale: Informații și, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika® sunt date cu buna credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fisa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe sănătate sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la văndabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzi sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel Nr 4
Tel: +40 268 311 377
Fax: +40 268 325 513

CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI

