

Chit de rosturi pavaje PF 30

(Chit de rosturi pavaje PF 30)
> Gata preparat

- > Este împiedicată creșterea ierburilor prin rost
- > Rezistent la căldură, îngheț și dezgheț cu săruri
- > Prelucrabil pe ploaie
- > Ecologic



Produs-proprietati

Mortar de rosturi gata preparat, cu întărire în contact cu aerul, cu permeabilitate durabilă la apă. Poate fi prelucrat și în condiții de ploaie (este necesară prelucrarea în tehnica slam-ului).

Utilizare

La exterior, pentru dimensiuni de rost de min. 30 mm adâncime și 8 mm lățime. Pentru rostuirea aleilor pietonale, respectiv în grădini, a teraselor, pentru suprafețe placate cu piatră naturală, pavele din beton, precum și plăci sau klinker. Recomandat pentru trafic pietonal și pentru solicitări ușoare – trafic cu autoturisme, precum accese în curți. Stratul de poză al pavelelor trebuie să aibă permeabilitate la apă permanentă! Suprafața se va uda în prealabil, cât și după placare în mod repetat.

Date privind produsul

Livrare:

Cutie 25 kg, 24 cutii / 600 kg per palet

Depozitare: la loc uscat, pe paleți din lemn, în ambalajele originale, durata de depozitare nelimitată. Odată ambalajul desfăcut se va utiliza tot conținutul ambalajului sau cantitatea rămasă se va turna într-o cutie și se va acoperi cu apă, astfel încât materialul rămas să fie în întregime acoperit cu apă.

Caracteristici tehnice

Consumul mediu în kg/m² la adâncimea rostului de 30 mm:

Piese / cm / 8mm / 12mm / 15mm

Pavele mozaic / 4 x 6 / 13,3 / 20 / 24,8

Pavele mici / 9 x 11 / 7 / 10,5 / 13

Pavele mari / 14 x 16 / 4,5 / 7 / 8,75

Plăci 20 x 20 / 3,5 / 5,25 / 6,75

Plăci 40 x 40 / 1,75 / 2,5 / 3,5

Consumul diferă în funcție de formatul pavelei, de lățimea și de adâncimea rostului. Consumul exact se poate determina prin realizarea unei probe.

Timp de lucru: cca. 30 minute

Rezistența la compresie: 17 N/mm²

Rezistența la încovoiere: 4 N/mm²

Densitate: 1,65 g/cm³

Modul elasticitate (E-modul): cca. 2 kN/mm²

Prelucrare suport

Scule recomandate: mătură pt. străzi (mare), drîșcă de cauciuc, mătură cu fir subțire.

Suportul: Suportul trebuie să fie dimensionat astfel încât să corespundă solicitărilor de trafic la care urmează să fie supus și să corespundă reglementărilor în vigoare. Chitul de rosturi PF 30 nu preia tasările de la nivelul suportului. Rosturile de dilatație din stratul de poză trebuie preluate și în suprafața pavată. Stratul de poză trebuie să fie permeabil la apă!

Suprafața se udă în exces înainte de rostuire! În cazul suporturilor puternic absorbante, respectiv cu uscare rapidă se va repeta operația de udare în timpul lucrului! Rosturile se vor curăța pe minim 30 mm adâncime. Conținutul se varsă pe suprafața de rostuit. Mortarul gata preparat se aplică cu o mătură sau drîșcă de cauciuc și se îndeasă în rost. O ușoară stropire asigură o compactare a materialului. Jetul de apă nu va fi îndreptat pe direcția rostului.

Resturile de mortar rămase se vor mătura diagonal pe direcția rostului cu o mătură cu fir subțire.

Tratament ulterior: Resturile de mortar aderente pe suprafața pavelelor se vor îndepărta după 24 ore cu o mătură mare. Suprafața este circulabilă după 24 ore. Suprafața poate fi supusă traficului și solicitărilor după 7 zile.

pentru un sistem perfect

Murexin Drainagemörtel DM 100

4171-00/01 Chit de rosturi pavaje PF 30, gültig ab: 1.1.2013, CMA, 1

Tehnica montarii placajelor

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii

Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarea.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

Utilizare



steingrau



sandbeige