

Mortar de reparatii rezistent RS 90

(Standfeste Reparaturmasse RS 90)



- > Rezistent
- > Intarire rapida
- > Modelare usoara
- > Foarte fin



Produs-proprietati

Mortar pulvulent, aditivat cu rasini, cu uscare rapida si intarire hidraulica, fin, cu stabilitate ridicata. Pentru lucrarile de spacluire de finisare, se poate aplica de la grosime de aproape 0 mm.

Circulabil

dupa cca. 60 minute *

*Valori determinate la 20°C si umiditate relativa 65%
Valorile indicate reprezinta valori medii determinate in conditii de laborator. Deoarece la fabricarea produsului sunt utilizate materii prime naturale, pot exista situatii izolate in care valorile indicate sa sufere variatii reduse, fara a fi influentate insa caracteristicile produsului.

Compozitie:

Ciment special

Adaosuri minerale

Copolymeri Polyvinylacetat

Aditivi

verificat conform

EC1PLUS R, GISCODE ZP1 / Continut redus de crom
Reactia la foc: A1, Bfl1 s1 nach DIN 13501
C30 F7

Prelucrare suport

Scule recomandate:

Malaxor electric cu turatie redusa, recipienti corespunzatori, gletiera, spacla.

Suport:

Suprafata suport trebuie sa fie uscata, neînghetata, portanta, sa nu prezinte urme de praf, mizerie, uleiuri, grasimi, substante de decofrare si trebuie sa corespunda normelor tehnice nationale si a celor europene, precum si regulilor generale recunoscute din domeniu.

Pregatire:

Amorsare:

Pe suporturi absorbante:

Tiefengrund D7, DX9

Pe suporturi neabsorbante:

Supergrund D4, DX9

Date privind produsul

Sac hartie 25 kg 48 Saci / 1.200 kg per Palet

Depozitare: La loc lipsit de inghet, racoros si uscat, pe paleti din lemn, in ambalajele originale nedesfacute, timp de cca. 6 luni.

Caracteristici tehnice

Consum	cca. 1,5 kg/m ² per mm grosime strat
Necesar de apa	5,75 Liter per sac 25kg
Grosime strat max.	40 mm
Timp lucrabilitate	cca. 20 - 30 minute *
Acoperire	dupa cca. 90 - 180 minute *

61001-02/01 Mortar de reparatii rezistent RS 90, gültig ab: 18.7.2016, cma, 1

Tehnica lipirii

Bariera impotriva umiditatii 2K EP 170 sau Amorsa PU 5 Express, presarata in proaspata cu nisip de cuart sort 0,6-1,2 mm.

Malaxare:

În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turăție redusă, până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. Se va prepara numai materialul suficient aplicarii în intervalul timpului de lucrabilitate de 25 min.

Raport de amestec:

cca. 5,25 litri apa per 25 kg Mortar de reparatii RS 90.

Dozajul de apa poate varia în funcție de necesități și de scopul utilizării. O consistență prea subțire a materialului nu este recomandabilă, deoarece implică și tempi de uscare mai mulți.

Prelucrare:

Masa de spaclu proaspătă preparată, se întinde uniform pe stratul suport, pe cat posibil într-un singur strat la grosimea dorita (max. 40 mm). În cazul aplicării în mai multe straturi, se amorsează cu Amorsa D 7 sau cu Grundul special pt. aderență DX 9. Deja după 15–20 minute masa de spaclu este suficient întărită astfel încât permite tăierea muchiilor și egalizarea zonelor de trecere.

Recomandări importante:

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării în condiții de temperatură și/sau umiditate a aerului ce se situează în afara domeniului ideal, caracteristicile materialului se pot modifica considerabil.
- Înainte de prelucrare, temperatura materialului se va acomoda la condițiile din încăpere!
- Se va asigura uscarea suficientă a grundului înainte de aplicarea straturilor ulterioare.
- Materialul proaspăt care a intrat în priză nu se poate "reactiva" prin adăugarea de apă sau alt material proaspăt.

Recomandări cu privire la condițiile de mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi ale stratului suport sub + 15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între + 15°C până la + 25°C.
- Umiditatea ideală a aerului este între 40 % până la 60 %.
- Umiditatea ridicată a aerului și/sau temperatura scăzută întarzie uscarea și întărirea materialului, umiditatea scăzută a aerului și/sau temperatura ridicată acceleră uscarea și întărirea.
- Pe durata uscării, a reacției și a fazelor de întărire, trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare; Se va evita formarea curentilor de aer!
- Suprafata se va proteja împotriva razelor solare, a vantului și a factorilor climatici!
- Elementele de construcție adiacente se vor proteja!

Ponturi:

- De principiu recomandăm realizarea în prealabil a unei suprafete de probă.
- Se vor consulta fisile tehnice ale tuturor produselor MUREXIN, componente ale sistemului ce urmează să fie

aplicat.

- Se va păstra cale un produs din fiecare lot pentru realizarea lucrărilor de reparări.
- În cazul saelor incalzite se va respecta procedura specifică.
- Pe parcursul prelucrării și întăririi, nu se recomandă pornirea instalației de incalzire prin pardoseala.

Indicatii importante

Trebue respectate normele și normativele în vigoare, în special în ceea ce privește suportul! Nu se lucrează la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută întârzie iar temperatura ridicată accelerează priza și întărirea. Nu se amesteca cu alte materiale!

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunoștințe din domeniul, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzările.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru preventarea sau reducerea riscului de aparitia a defectelor, fisa tehnica conține si informatii privind restricțiile de utilizare ale produsului. În mod normal, nu pot fi prevăzute toate cazurile posibile de utilizare curentă si viitoare -peste astfel, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zislor specialist care le stiu dinante pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toata intrebarele de clarificare, are intreaga responsabilitatea de efectuarea pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.