

Grund Universal LV 45

(Universalgrundierung LV 45)
> accentuează textura lemnului

- > uscare rapidă
- > aplicare și la parchetul exotic
- > compatibil cu lacurile pe bază de apă
- > compatibil cu lacurile pe bază de solvenți



Produs-proprietati

Soluție pe baza de polimeri de înaltă eficiență, cu capacitate mare de penetrare a lemnului. Accentuează textura lemnului, face posibilă aplicarea rapidă a lacurilor și conferă protecție împotriva materialelor cu potențial de patrundere și patare. Se obține în final o suprafață ideală pentru aplicarea, după caz, a lacurilor pe baza de apă sau a celor cu solvenți.

Utilizare

La interior, ca grund, înainte de aplicarea lacurilor de parchet - pe baza de apă sau cu conținut de solvenți. Ideal pentru utilizarea la pardoseli din lemn exotic.

Date privind produsul

Livrare:

Bidon 10 L, 42 buc. / 420 kg pe palet

Depozitare: cca. 12 luni, în mediu uscat, ferit de îngheț, în ambalaje originale, nedesfăcute.

Caracteristici tehnice

Consum/acoperire: 10-12 m²/l

Uscare*: după min. 1 ora (aplicare cu trafaletul); după 10-15 minute (aplicare cu spaclul)

Aplicare strat următor: după cca. 1 ora

Temperatura de lucru mediu și întărire: min. 15°C

*La lemnul exotic, uscarea depinde direct de proprietățile acestuia. În cazul aplicării ulterioare a lacurilor pe baza de apă, timpul de așteptare poate să ajungă până la 12 ore. Valorile menționate sunt valabile în condiții normale de climă - temperatura 20°C, și umiditate relativă 65%. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată, întârzie - iar temperaturile ridicate și aerul uscat accelerează uscarea.

Prelucrare suport

Scule recomandate: Spaclu special, curat, flexibil. După utilizare, se spală bine cu Diluant PR 15.

Suportul: suportul trebuie să fie curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, resturi de ceară, parti friabile.

Se aplica pe toate suprafețele fin șlefuite (cu hartie abrazivă 100/120) de pardoseli din lemn.

Aplicarea: Înainte de utilizare, bidonul se scutură bine. Pentru o bună impregnare, grundul se aplică folosind tehnica "în cruce". La aplicarea cu trafaletul este suficient un strat, iar la aplicarea cu spaclul trebuie să cel puțin 2 straturi. Se va evita formarea urmelor lăuate de spaclu (nazile) și excesul de material. Indiferent de tipul de lac ales pentru sigilarea ulterioară, aceste urme sunt vizibile la final. La unele esențe de lemn (fag, frasin, artar, cires), la aplicarea grundului cu spaclul există riscul apariției de "umbre"; de aceea este bine ca înainte de aplicare, să fie consultat producătorul de parchet, dacă lemnul este sensibil la "patare". În astfel de cazuri, grundul se va aplica cu trafaletul. După un timp de uscare de 1-2 ore (funcție de temperatura camerei), se poate aplica orice tip de lac de parchet Murexin - pe baza de apă sau solvenți.

pentru un sistem perfect

Pentru un sistem perfect:

Aqua Holzkittlösung AV 10, soluție pe baza de apă pentru chituiră ecologică a pardoselilor din parchet.

Holzkittlösung LV 15, cu solvenți pentru chituiră la renovări și pardoseli din lemn dificile.

Indicații importante

Trebuie respectate normele și normativele în vigoare, în special în ceea ce privește suportul! Nu se lucrează la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută întârzie iar temperatura ridicată accelerează priza și întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale!

Protecția muncii

Tehnica lipirii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.