

PROTOCOL PENTRU USCARE SI DETENSIONARE SAPA CU INCALZIRE IN PARDOSEA

Tipul investiției:

- a) apartament
- b) casă unifamilială
- c) altă clădire

EXPERT PARCHET SRL
 STR.CAMPINA 51-53 (TRANSCOM)
 CLUJ-NAPOCA 400635
 TEL.0735.879.551
Email:e.expertparchet@gmail.com

Adresa:

ZIUA	SETAREA TEMPERATURII (APA)	OBSERVAȚII	DATA	SEMNĂTURĂ (responsabil)
1	20°C			
2	25°C			
3	30°C			
4	35°C			
5	40°C			
6	45°C			
7	45°C			
8	45°C			
9	45°C			
10	45°C			
11	45°C			
12	45°C			
13	40°C			
14	35°C			
15	30°C			
16	25°C			
17	20°C			
18	oprit			
19	oprit	Efectuarea măsurării umidității (umiditatea trebuie sa fie max. 1.8%CM pt. sapa pe baza de ciment sau 0.4%CM sapa anhidrit)		
20	oprit			
21	oprit			
22	oprit			
23	oprit	Efectuarea măsurării umidității (umiditatea trebuie sa fie max. 1.8%CM pt. sapa pe baza de ciment sau 0.4%CM sapa anhidrit . Cazul in care sapa are valori mai mari se mai face ciclul rapid de mai jos). (Ziua 24-30)		
24	20°C			
25	30°C			
26	40°C			
27	45°C			
28	40°C			
29	30°C			
30	20°C			

.....
 Data si semnatura instalator

.....
 Data si semnatura responsabilului de santier

.....
 Data si semnatura montator parchet