

Acoperire epoxidica Express EC 60

(Express Coat EC 60)

- > Intarire rapida
- > lucios
- > Rezistent la UV si la ingalbenire
- > utilizabil in spatiile expuse temperaturilor scazute



Produs-proprietati

Rasina epoxidica bicomponenta, fara continut de solventi, cu intarire rapida, transparenta, pentru realizarea sistemelor de protectia a suprafetelor in domeniul pardoselilor industriale.

Utilizare

Ca grund pentru suporturile minerale, ca strat peste care se presara chipsurile colorate si ca strat de sigilare peste suprafetele cu chipsuri colorate.

Date privind produsul

Livrare:

10 kg	Set	
6 kg	Bidon metalic	Comp. A
4 kg	Bidon metalic	Comp. B

Caracteristici tehnice

Consum		
ca grund	cca. 0,3-0,4 kg/m ²	
	pe suporturi minerale	
ca strat presare chipsuri	cca. 0,4-0,5 kg/m ²	
chipsuri colorate	cca. 0,5 kg/m ²	per strat - acoperire totala (in exces)
ca strat de sigilare	ca. 0,25-0,35 kg/m ²	peste straturile presarate cu chipsuri
Vaskozitate:		

Comp. A	cca. 1100 mPa*s
Comp. B	cca. 700 mPa*s
Comp. A+B	cca. 950 mPa*s
Densitate:	
Comp. A	ca. 1,1 g/ml
Comp. B	ca. 1,1 g/ml
Comp. A+B	ca. 1,1 g/ml
Temp. suport:	min. 5°C max 25°C
Temp. de prelucrare:	min. 5°C max 30°C
Raport de amestec:	A:B = 6:4
Aplicare strat urmator:	cca. 60 Min (la 20°C)
Timp de lucrabilitate:	cca. 10 Min (la 20°C)

Prelucrare suport

Scule recomandate:

Malaxor electric cu turatie redusa, recipiente corespunzatoare, pensula, bidinea, gletiera, spaclu, trafalet cu rola, spaclu cu lamela de cauciuc, echipamente Airless de pulverizare.

Amestecare:

Componentele A si B sunt livrate intotdeauna in cantitati care respecta acelasi raport de amestec. Pentru malaxarea unei cantitati partiale de material se va utiliza un cantar.

Componenta A se va omogeniza temeinic cu malaxorul cu turatie redusa (cca. 300 rot./min), dupa care se adauga componenta B si se malaxeaza pana la omogenizarea completa a sariei (cca. 2-3 minute). Se va avea grija sa fie antrenat si materialul de la marginea inferioara si de pe peretii vasului.

Pentru a asigura o reticulare uniforma si pentru a obtine un amestec perfect omogen este necesar sa se rastoarne produsul amestecat intr-un vas curat si sa se repeste

39190-02/01 Acoperire epoxidica Express EC 60, gültig ab: 11.9.2015, cma, 1

Tehnica constructiilor

malaxarea. Daca este necesar se poate adauga nisip de cuart / adaos tixotropic si se remalaxeaza.

Prelucrare:

- Primul strat de Lac epoxidic EC 60 (consum: ca. 400 g/m²) se aplică cu gletiera sau cu spaclul de cauciuc, imediat după aplicare o a doua persoană va prelucra suprafața cu trafaletul cu rola Mikro și se vor aplica chisurile colorate (necesar chipsuri: ca. 500 g/m²).
- Pt. aplicarea celui de-al doilea strat se va aștepta pana cand suprafața devine circulabila (cca. 1-2 ore), se realizeaza slefuirea intermediara a primului strat cu hartie abeaziva 60/80 si se aspira suprafața.
- Se recomanda ca sistemul sa fie compus din min. 2 straturi.
- Pe suprafața ultimului strat (slefuita si aspirata) se aplică din nou Lacul epoxidic EC 60 (ca sigilare, consum: cca. 300 g/m²) cu ajutorul gletierei sau al spaclului de cauciuc, iar o a doua persoană va prelucra imediat suprafața cu trafaletul cu rola Mikro.

SUPPORT

Cerinte cu privire la suporturile minerale:

Suprafața suport trebuie să corespunda procedurii "IBF pt. realizarea pardoselilor industriale din rasini reactive" trebuie să fie uscată, neanghetată, portantă, să nu prezinte urme de praf, mizerie, uleiuri, grasimi, substanțe de decofrare. Straturile cu aderență redusă și straturile de sinterizare se vor îndepărta.

Suportul se va prelucra prin mijloace mecanice, precum slefuire cu disc diamantat, sablare cu alici metalice, etc. Aderenta medie: 1,5 N/mm²

Aderenta minima: 1,1 N/mm²

Umiditatea remanentă (determinată prin metoda CM): max. 4%. În cazul produselor reactive, pe baza de apă, cu difuzie la vapori max. 6%.

Temperatura ideală suportului/materialului/aerului: +12°C până la +20°C.

Temperatura stratului suport trebuie să depășească cu min. 3K punctul de rouă.

RECOMANDARI IMPORTANTE

Dieses Reaktionsharz ist bei 20°C ca nach 60 Minuten überarbeitbar, nach 48 Stunden mechanisch und nach 72 Stunden chemisch belastbar.

Dupa 60 minute (la temp. 20°C) de la aplicarea rasini reactive EC 60, poate fi aplicat urmatorul strat, după 48 ore poate fi supusa solicitarilor mecanice, iar după 72 ore solicitarilor chimice.

CONDITII GENERALE

- Aceasta fisa este rezultatul unei experiente indelungate, prin care se doresc consilierea conform ultimelor stadii ale cercetării, nu are implicații juridice și nu reprezintă un contract juridic și nici angajamente rezultante din contractul de achiziție.
- Pentru calitatea materialului garantam conform condițiilor și termenilor contractului cadru.

- Aplicarea produselor noastre trebuie să se facă numai de către specialisti care au experiența tehnică corespunzătoare.

- De principiu recomandăm efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.

- Firește că nu pot fi cuprinse în aceasta documentație toate situațiile de aplicare sau cazurile cu particularități specifice, prezente sau viitoare.

- Se vor respecta normele tehnice în vigoare, liniile directoare și fisile tehnice privind materialele, stratul suport și straturile ulterioare! În cazul unor nelamuriri, apelați la sfatul specialistilor Murexin.

- Odată cu apariția unei noi fisă tehnice, fisă veche își pierde valabilitatea.

- Noile fisă tehnice și fisile de securitate pot fi consultate pe www.murexin.ro.

MATERIAL

- 1) Ambalajul se desface cu atenție și se malaxează produsul.
- 2) Pentru malaxarea uor cantități parțiale se recomandă utilizarea unui cantar.

3) Produsele colorate vor fi verificate în privința exactității colorii, înainte de utilizare.

4) În scopul menținerii caracteristicilor produsului, se recomandă să nu se adauge alte produse la malaxare.

5) În cazul sistemelor pe bază de apă, se poate adăuga cantitatea de apă specificată de producător, numai după malaxarea componentelor A și B.

6) Dupa malaxare, rasinile reactive se vor aplica cat mai repede posibil.

7) Se va avea în vedere că sistemele pe bază de solventi degaja miros.

8) Rasinile reactive, în condiții de temperatură de 20°C, sunt circulabile după 24 ore, pot fi supuse solicitărilor mecanice după 72 ore și pot fi solicitate chimic după 7 zile.

9) În condițiile prelucrării la temperaturi în afara limitelor ideale, caracteristicile materialului se pot modifica considerabil.

În condițiile solicitărilor la UV și al anumitor chimicale, pot apărea decolorări, resp. ingăbeniri la suprafața finisajului, care totuși nu influențează funcționalitatea și exploatarea acestuia.

Solicitările mecanice abrazive, pot cauza urme de uzură. Curătarea și întreținerea de efectuează în funcție de tipul și frecvența solicitărilor.

MEDIU

1) Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C

2) În timpul prelucrării și întăririi se vor lua măsuri de protecție împotriva razelor solare, a ploii,, vantului și a formării condensului.

3) Se vor proteja elementele de construcție adiacente.

4) Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate acceleră întărirea.

5) Temperatura stratului suport trebuie să fie cu min. 3°C peste punctul de rouă. Pe baza umidității relative a aerului și a temperaturii aerului se poate determina temperatura

Tehnica constructiilor

punctului de condens cu ajutorul tabelului " Punctul de condens".

- 6) Pe perioada reactiei de intarire se va asigura o aerisire corespunzatoare, si se va evita formarea curentilor de aer.
- 7) Pe perioada reactiei de intarire se va proteja suprafata de eventuale impuritati (praf, insecte, frunze, etc.).

PONTURI

- 1) De principiu se recomanda intotdeauna efectuarea unei suprafete de proba in prealabil.
- 2 Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceliasi sarje.
- 3) Evolutia tonalitatii culorii poate fi influentata de conditiile de mediu.
- 4) Pentru lucrari de reparatii trebuie pastrat un produs din cadrul aceliasi sarje.
- 5) Pentru evitarea formarii nazilor in zonele de suprapunere intre benzile de material proaspata, se va lucra pe deschideri mai mari.
- 6) Pe zonele solicitate la UV se recomanda aplicarea sistemelor stabile la ingalbenire.
- 7) In cazul depasirii unui interval de 48 de ore intre straturi, se recomanda efectuarea unei slefuiriri intermediare.

pentru un sistem perfect

1. Pregatire suport
2. Grund cu EC 60, GH 50, EP 70
BM sau EP 90
3. Mortar fluid de egalizare cu EC 60, GH 50, EP 70
BM oder EP 90 in amestec
cu nisip de quart
4. Strat cu chipsuri presarate cu EC 60 + chipsuri colorate
5. Sigilare cu EC 60

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii

Protectia muncii:Informatii specifice privind componitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultantele celor mai noi cursurile din domeniu, nu este valabila publica si nici o legatura cu obligatorietatea sa fie folosita in vila. Cilindrasa este destinata numai pentru a furniza informații de utilitate pentru utilizator. Cu intenția de a preveni sau reduce riscul de apariție a defectelor, fisa tehnica conține și informații privind rezultatele de utilizare ale produsului. În mod normal, nu pot fi prevăzute toate cauzurile posibile de utilizare curente și viitoare - peste esteptat, particularul specific etc. La indicatiile acestor specialiști care le stiu dinaintea problemei, se poate renunta Utilizatorul, chiar dacă a primit raspuns la toate întrebările de clarificare, are întreaga responsabilitate a efectuarii pe propria răspundere de probe la fata locului (dacă este cazul) și a punerii în opera a produsului numai cu personal de specialitate. Dacă cu apariția unei noi ediții, prezenta fisa tehnica își pierde valabilitatea.

39190-02/01 Acoperire epoxidica Express EC 60, gültig ab: 11.9.2015, cma, 3

Murexin AG: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1

Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401 DW 187

Email: info@murexin.com, www.murexin.com