

Adeziv pentru parchet M 522

(Parkettklebstoff M 522)



- > emisii reduse EC1
- > peliculizare bună
- > rezistență ridicată la forfecare

Produs-proprietati

Adeziv pe baza de rasini in dispersie, fara solvent, cu miros redus.

Utilizare

Numai la interior pentru lipirea parchetului de dimensiuni mici si a parchetului mozaic. Adezivul este recomandat si pentru pardoselile cu sisteme de incalzire.

Date privind produsul

Livrare:

Galeata 20 kg, 24 buc. / 480 kg / palet

Galeata 6 kg, 70 buc. / 420 kg / palet

Depozitare: cca. 12 luni, in mediu uscat, ferit de inghet, in ambalaje originale, nedesfacute, la temperaturi peste +5°C.

Caracteristici tehnice

Consum: cca. 0,7-1 kg/m² in functie de tipul de parchet si de suport

Greutate specifica: 1,4 g/cm³

Rezistente finale: dupa cca 72 ore

Timp de lucru: cca. 15 minute

Temperatura de lucru ideala: 16°C-22°C

Prelucrare suport

Scule recomandate: spaclu cu dinti B3 sau PK.

Suportul: suportul trebuie sa fie uscat, neinghetat, rezistent, stabil si curat-fara urme de praf, moloz, uleiuri, grasimi, decofrol, parti friabile si trebuie sa corespunda ÖNORM B2236/1 si B 2218.

Se aplica pe sape de ciment.

Nu este recomandat pe material plastic, metal, direct pe sape anhidrit, suporturi neabsorbante, precum si pentru parchetul dublu si triplu stratificat.

Pregatire: Suportul se va pregati conform normelor, de asemenea se va amorsa si se va spaclui. Pentru pregatirea suportului se recomanda utilizarea produselor Murexin. Parchetul ce urmeaza a fi lipit trebuie sa aiba aceeasi temperatura cu suprafata suportului (ideal 16°C pana la 22°C). Amorsarea sanelor cu sisteme de incalzire si a suporturilor puternic absorbante: cu Murexin Voranstrich D 1 diluat in raport 3:1 cu apa sau Tiefengrund D 7 diluat in functie de absorbtia suportului 1:1 cu apa. Toate suporturile se vor curata temeinic, se va slefui suprafata si se va aspira. Daca este necesar se va aplica si o masa de spaclu.

Aplicarea: Adezivul se aplica cu spaclu cu dinti corespunzator, pe intreaga suprafata. Timpul de lucru este de cca. 15 minute, se recomanda aplicarea adezivului pe suprafete reduse, astfel incat lamelele de parchet sa poata fi lipite in acest interval. Parchetul se va aseza pe patul de adeziv cu o miscare usoara de impingere laterala si se va bate usor pentru a asigura contactul in intregime intre adeziv si parchet. Parchetul poate fi slefuit cel mai devreme la 72 ore dupa lipire.

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarea. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Cu urmas, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica confirma si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le situ dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

6250-00/01 Adeziv pentru parchet M 522, gültig ab: 1.1.2013, CMA, 1