

Mortar adeziv flexibil alb KWF 61

(Mortar adeziv flexibil alb KWF 61)

- > Super rezistent
- > Super stabil
- > Super flexibil

Produs-proprietati

Adeziv flexibil sub formă de pulbere, culoare albă, netoxic, rezistent la apă și îngheț, stabilitate ridicată, clasa C2TE- S1, conform EN 12004, respectiv EN 12002

Utilizare

La interior și exterior, pereți și pardoseli, pentru lipirea în strat variabil, de la 3-20 mm, a plăcilor ceramice de toate tipurile, a mozaicurilor, inclusiv din sticlă, a plăcilor din piatră naturală și artificială, marmură, gresie porțelanată etc. supuse la sarcini mecanice și termice mari. Special pentru lipirea plăcilor "translucide"-sensibile la pătare.

Date privind produsul

Livrare:

Sac 25 kg, 54 saci= 1350 kg / palet

Depozitare: cca. 12 luni, în mediu uscat, ferit de îngheț, în ambalaje originale, nedesfăcute.

Caracteristici tehnice

Necesar apă: cca. 0,32 l/kg (=32%)

Timp de așteptare: fără

Timp lucrabilitate: cca. 4 ore

Timp deschis: cca. 30 minute

Timp de corecție: cca. 5 minute

Grosime strat, max.: 3-20mm

Consum:

Dinți (mm) / Consum cca. (kg/m²)

4 / 1,6; 6 / 2,0; 8 / 2,5; 10 / 3,0; rotunzi / 4,5

verificat conform

conform EN 12004, respectiv EN 12002

Prelucrare suport

Scule recomandate: malaxor cu turație redusă, vase de amestecare, mistrie, drișcă cu dinți, burete.

Suportul: suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat-fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile. Se aplică pe beton, tencuială, șapă, zidărie, beton ușor, tencuială de ipsos, plăci de gips carton, plăci / blocuri din ipsos, șape din ipsos, beton monolit foarte neted, la lipirea placă peste placă, gresie porțelanată, plăci cu absorbție mai mică de 0,5%, plăcute mozaic din sticlă, la terase, dușuri, fațade, bazine de înot, zone cu umiditate, încălzire prin pardoseală, etc. de ciment care nu și-au consumat contracția.

Amestecarea: în vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turație redusă, cca 3 minute, până se obține un amesec omogen, fără aglomerări. Apa de amestecare: cca. 8 litri de apă la 1 sac de 25 kg de adeziv flexibil alb KWF 61.

Aplicarea: se recomandă lucrul în 2 straturi: un prim strat de contact, subțire și continuu, apoi pe acesta umed, se aplică cel de al doilea strat cu drișcă cu dinți corespunzători, înclinată la 45-60°. Se montează plăcile în mortarul proaspăt, iar restul de adeziv se îndepartează și plăcile se spală cu buretele cu apă. La exterior, precum și în cazul solicitărilor mecanice mari se folosește procedeul combinat-se aplică adeziv și pe placă. În cazul plăcilor sau suporturilor speciale, se recomandă efectuarea unei probe de lipire.

Protecție: Placajul trebuie protejat contra solicitărilor mecanice, cca 24 ore.

pentru un sistem perfect

Corectare și nivelare suport:

Mortar de nivelare- Ausgleichmörtel

Șapă autonivelantă Extrem-Nivelliermasse Extrem Ne30

Șapă autonivelantă de exterior FließMasse Aussen FMA30

Amorse:

Amorsă LF1- Tiefengrund LF1

Tehnica montarii placajelor

Amorsă rapidă D4-Supergrund D4

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste aseptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta Utilizatorului, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.