

Mortar adeziv flexibil KGF 65

(Flex Klebemörtel KGF 65)



- > Stabilitate ridicată
- > Open time extins
- > Deformabil

Produs-proprietati

Adeziv flexibil în pat subțire, sub formă de pulbere, culoare gri, netoxic, rezistent la apă și îngheț, stabilitate ridicată, clasa C2TE- S1, conform EN 12004, respectiv EN 12002.

Utilizare

La exterior și interior, pereți și pardoseli, pentru lipirea în strat subțire, a plăcilor ceramice de toate tipurile, a plăcilor din piatră naturală și artificială-închise la culoare, gresie porțelanată etc. supuse la sarcini mecanice și termice mari. Se poate folosi și la lipirea placă peste placă.

Date privind produsul

Livrare: Sac 25 kg; 54 saci=1350kg/palet

Depozitare: cca 12 luni, în mediu uscat, ferit de îngheț, în ambalaje originale, nedesfăcute.

Caracteristici tehnice

Necesar apă: cca 0,32 l/kg (=32%)

Timp de așteptare: fără

Timp lucrabilitate: cca 4 ore

Timp deschis: cca 30 minute

Timp de corecție: cca 5 minute

Grosime strat max.: 5 mm

Consum: În medie, 3 kg/m², în funcție de formatul plăcilor.

Dinți (mm) 4 6 8 10 rotunzi

Consum, cca 1,6 2,0 2,5 3,0 4,5kg/m²

Prelucrare suport

Scule recomandate: malaxor cu turație redusă, vase de amestecare, mistrie, drișcă cu dinți, burete. **Supportul:** suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat-fără urme de praf, moloș, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile. Se aplică pe beton, tencuială, șapă, zidărie, beton

ușor, tencuială de ipsos, plăci de gips carton, plăci / blocuri din ipsos, șape din ipsos, betonmonolit foarte neted, la lipirea placă peste placă, gresie porțelanată, plăci cu absorbție mai mică de 0,5%, la terase, dușuri, fațade, bazine deînot, zone cu umiditate, încălzire prin pardoseala, etc. Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal, plastic, suporturi pe bază de ciment care nu și-au consumat contracția. **Amestecarea:** în vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turație redusă, cca 3 minute, până se obține un amesec omogen, fără aglomerări. **Apă de amestecare:** cca 8 litri de apă la 1 sac de 25 kg de adeziv flexibil gri KGF 65. **Aplicarea:** se recomandă lucrul în 2 straturi: un prim strat de contact, subțire și continuu, apoi pe acesta umed, se aplică cel de al doilea strat cudrișca cu dinți corespunzători, înclinată la 45-60°. Se montează plăcile în mortarul proaspăt, iar restul de adeziv se îndepărtează și plăcile se spală cu buretele cu apă. La exterior, precum și în cazul solicitărilor mecanice mari se folosește procedeul combinat- se aplică adeziv și pe placă. În cazul plăcilor sau suporturilor speciale, se recomandă efectuarea unei probe de lipire. **Protecție:** placajul trebuie protejat contra solicitărilor mecanice, cca 24 ore.

pentru un sistem perfect

Corectare și nivelare suport: Mortar de nivelare- Ausgleichmörtel Am20 Șapă autonivelantă
Extrem-Nivelliermasse Extrem NE30 Șapă autonivelantă de exterior FliessMasse Aussen FMA30
Amorse: Amorsă LF1-Tiefengrund LF1 Amorsă rapidă D4-Supergrund D4

Indicatii importante

Trebuie respectate normele și normativele în vigoare, în special în ceea ce privește suportul! .Nu se lucrează la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută întârzie iar temperatura ridicată accelerează priza și întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale!

Protectia muncii

4100-01/01 Mortar adeziv flexibil KGF 65, gültig ab: 1.1.2013, CMA, 1

Tehnica montarii placajelor

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intrega responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

4100-01/01 Mortar adeziv flexibil KGF 65, gültig ab: 1.1.2013, CMA, 2