

Chit poliuretanic PU 15

(Fugenmasse PU 15)



- > Rezistent la solicitări mecanice ridicate
- > Elasticitate durabilă
- > Monocomponent

Produs-proprietati

Masa de etansare a rosturilor, pe baza poliuretanică, rezistentă la UV, elastică în timp, rezistentă la solicitări mecanice ridicate.

Utilizare

La interior și exterior pentru etansarea rosturilor de dilatație la pardoseli industriale, la fațade, extindere, la pardoseli încălzite, acoperite cu rasini reactive sau cu placaje, precum și pentru etansarea rosturilor de mișcare.

Date privind produsul

Livrare:

310 ml cartus, 12 buc. / Cutie, 1248 buc. / palet

600 ml salam, 12 buc. / Cutie, 660 buc. / palet

Depozitare: cca. 9 luni, în mediu răcoros și uscat, ferit de îngheț și acțiunea directă a razelor solare, în ambalaje originale, nedesfacute.

Culoare: gri, negru

Caracteristici tehnice

Consum: cca. 1,2 kg / dm³

Duritate A-Shore: cca. 40

Intarire: cca. 3 mm pe zi

Deformare la rupere: la cca. 250 %

Formare pelicula: după cca. 60 min.

Densitate: cca. 1,20 g/cm³

Rezistența la temperaturi: -30°C până la 80°C

Temperatura de lucru: între +5°C și +35°C

Prelucrare suport

Scule necesare: pistol manual sau sub presiune.

Suportul: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat-fără urme de praf, uleiuri, grasimi, agenți de decofrare, parti friabile.

Recomandat pe toate suporturile uzuale în construcții.

Pregătire: Curățarea temeinică a rostului, acoperirea marginii rostului cu banda adezivă (murdarare).

Prelucrare: Înainte de aplicare se vor curăța laturile rostului și se va aplica amorsa Murexin **Primer PU 150**, marginile rostului se vor proteja cu folie adezivă.

Materialul bine amestecat se aplică în rost cu ajutorul pistolului manual sau al pistolului sub presiune. În rosturile adânci se va fixa pe fundul rostului snurul fund de rost –

Fugenschnur. În nici un caz nu se va umple fundul rostului cu nisip.

Dimensionarea rostului:

Latime rost (mm) / Adâncime rost (mm)

6 / 6; 10 / 8; 12 / 10; 15 / 12; 20 / 15

Tratament ulterior: Materialul se va proteja până la întărire de ploaie și de solicitări mecanice. Se va evita pătrunderea prafului și murdăriei în rost.

pentru un sistem perfect

1. Pregătirea suportului
Amorsare cu **Primer PU 150**
2. Aplicarea **Chitului PU 15** în rost

Indicații importante

Trebuie respectate normele și normativele în vigoare, în special în ceea ce privește suportul! Nu se lucrează la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută întârzie iar temperatura ridicată accelerează priza și întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale!

Protectia muncii

Protectia muncii: Informații specifice privind compoziția produsului, curățarea, măsurile de prim ajutor, se regăsesc în Fisa tehnică de securitate.

Această fișă tehnică, se bazează pe o mare experiență și consultarea celor mai noi cunoștințe din domeniu, nu are valoare juridică și nici o legătură cu obligațiile contractuale și cele suplimentare privind vânzările. Calitatea materialelor noastre este garantată numai în condițiile de vânzare și livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de apariție a defectelor, fișă tehnică conține și informații privind restricțiile de utilizare ale produsului. În mod normal, nu pot fi prevăzute toate cazurile posibile de utilizare curente și viitoare-peste așteptări, particularități specifice etc. La indicațiile acestor specialiști care le situăm dinaintea pe toate, se poate renunța. Utilizatorul, chiar dacă a primit răspuns la toate întrebările de clarificare, are întreaga responsabilitate a efectuării pe propria răspundere de probe la fața locului (dacă este cazul) și a punerii în opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odată cu apariția unei noi ediții, prezenta fișă tehnică își pierde valabilitatea.

31095-00/01 Chit poliuretanic PU 15, gültig ab: 1.1.2013, CMA, 1

Utilizare**Chemikalien-Beständigkeit: Fugenmasse PU 15**

+ beständig, +- kurze Zeit beständig, - unbeständig

Säuren

Salzsäure Konz.	-
Salzsäure 10 %	+
Schwefelsäure Konz.	-
Schwefelsäure 10 %	+
Schwefelsäure 50 %	-
Akkumulatorensäure (ca. 38 %)	+-
Phosphorsäure 10 %	-
Salpetersäure 10 %	-
Ameisensäure 10 %	-
Essigsäure 10 %	-
Essigsäure 50 %	-
Milchsäure 10 %	-
Zitronensäure 10 %	-

Laugen

Natronlauge 50 %	-
Kalilauge 50 %	-
Salmiak 25 %	-

Salzlösungen

Kochsalzlösung gesättigt	+
Calciumchloridlösung gesättigt	+

Lösungsmittel

Trichloräthylen	-
Aceton	-
Toluol	-
Xylol	-
Äthanol	+
Methanol	+
Testbenzin	+

Treibstoffe, Öle

Normal-Benzin	+-
Super Benzin	+-
Düsentreibstoff	+
Dieselöl	+
Heizöl	+
Schweröle	+
Hydrauliköl	-

Verschiedenes

Meerwasser	+
Tausalz	+
Speisefette und Öle	+