

Grund Special X-Bond MS-A 58

- (Spezial Grundierung X-Bond MS-A 58)
- > Ca bariera la vapori sub pardoselile din parchet
 - > Alternativa la rasinile epoxidice
 - > Nu contine substante periculoase
 - > Prelucrare usoara
 - > Ecologic EC1



Produs-proprietati

Grund special, superior, pe baza de silan, pentru blocarea umiditatii remanente de pana la 6%, aplicabil pe sapele de ciment si pe beton inainte de instalarea parchetului. Produsul nu contine apa, solventi, silicon, izocianati, halogen si reprezinta o alternativa la rasinile epoxidice si poliuretanic, deoarece in timpul aplicarii si intaririi mirosul este neutru, de asemenea produsul este ecologic si inofensiv fiziologic.

Produsul prezinta emisii extrem de reduse EC1 si miros neutru.

Utilizare

Utilizabil ca bariera impotriva umiditatii remanente, ascendente prin capilaritate de pana la 6%, pe sapele de ciment si pe beton. Produsul nu consolideaza suprafata. Sapele si betoanele trebuie sa nu prezinte la suprafata slamuri de ciment si trebuie sa corespunda normelor. Inainte de aplicarea maselor de spaclu, peste suprafata proaspata a Grundului X-Bond MS-A58 se presara nisip de quart sort 0,6 - 1,2. Dupa intarire, nisipul neaderent se aspira.

Date privind produsul

Livrare:

Cutie 7 kg (54 cutii / 378 kg per palet)

Cutie 25 kg (12 cutii / per Palet)

Depozitare:

La loc uscat si lipsit de inghet, in ambalaje originale nedesfacute, timp de 6 luni.

Culoare: alb/bej

Caracteristici tehnice

Consum:	cca. 0,25 pana la 1,1 kg in fc. de utilizare
Greutate specifica:	1,2 g/cm ³
Aplicare strat urmator:	cca. 6 - 8 ore
Rezistente finale:	dupa cca. 12 ore
Instalare parchet:	in interval de 36 ore, in caz contrar se presara nisip in proaspat
Timp de lucru:	cca. 50 - 60 minute
Temperatura de prelucrare:	+ 15°C pana la + 25°C

Valorile indicate reprezinta valori medii determinate in conditii de laborator. Deoarece la fabricarea produsului sunt utilizate materii prime naturale, pot exista situatii izolate in care valorile indicate sa sufere variatii reduse, fara a fi influentate insa caracteristicile produsului.

verificat conform

Emisii extrem de reduse EMICODE EC1/R Plus. Confera siguranta deplina in privinta emisiilor si contribuie la asigurarea unui climat sanatos in locuinte.

Prelucrare suport

Scule recomandate:

Aplicare cu spaclu cu dinti ascutiti S1 (1000-1100 g/m²), sau cu spaclu A3 (ca. 500 - 650 g/m²).

Suportul:

Suportul trebuie sa fie uscat, absorbant, rezistent, stabil si curat - fara urme de praf, moloz, uleiuri, grasimi, decofrol, parti friabile si trebuie sa corespunda normelor tehnice nationale si celor europene, precum si regulilor generale

Tehnica lipirii

recunoscute din domeniu.

Recomandat pe sapele de ciment si pe beton.

Ca grund peste plăcile conglomerate OSB, peste sapele anhidrit, care trebuie sa fie uscate si sa prezinte umiditate remanenta conform normelor.

Prelucrare:

Produsul este monocomponent, gata preparat. De aceea necesita un efort redus la malaxare.

La aplicarea Grundului X-Bond MS-A 58 se va utiliza spaclu corespunzator in functie de scopul utilizarii. Timpul de lucru este in functie de suport si de conditiile climatice, cca. 50 - 60 minute.

Suprafata este circulabila dupa cca. 4 ore. In cazul temperaturilor scazute, timpii de intarire sunt mai lungi. Materialul aplicat trebuie protejat impotriva solicitarilor mecanice pe perioada intaririi, dar după 6 - 8 ore se pot aplica adezivii de parchet X-Bond MS-K 509, 511, 530, 539. Pe perioada intaririi, trebuie ca temperatura suportului si a adezivului sa depaseasca 15°C.

Umiditatea relativa trebuie sa se situeze intre 45% si 65%.

Atentie: Lipirea directa pe stratul de grund MS-A58 trebuie sa se faca in interval de 36 ore, atata timp cat suprafata este inca usor lipicioasa.

Toate sculele se vor curata imediat dupa utilizare cu Diluant Spiritus sau cu Servetele pentru curatare R 500. Resturile de adeziv intarite se vor curata numai mecanic.

Recomandari importante:

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.

- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!

- Pentru a fi asigurata pastrarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!

- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai

- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!

- Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceleiasi sarje.

- Formare tonului de culoare este influentata semnificativ de conditiile de mediu

- Dupa diluarea cu apa, sistemele pe baza de apa au un termen limitat de depozitare; de aceea se recomanda o prelucrare cat mai rapida a acestora.

- Intotdeauna se va acorda un timp suficient de uscare / intarire a grundurilor.

- Se va avea in vedere ca sistemele pe baza de solventi dezvoltă miros.

- Lipirea directa trebuie sa se faca in interval de 36 ore, atata timp cat suprafata este inca usor lipicioasa.

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va prelucra materialul in conditii de temperatura sub +15°C.

- Temperatura ideala a materialului, a suportului si a aerului este intre +15°C si +25°C.

- Umiditatea relativa ideala recomandata este intre 40% si 60%.

- Umiditatea aerului ridicata si/sau temperaturile scazute intarzie intarirea materialului, resp. umiditatea reduisa si/sau temperaturile ridicate accelereaza intarirea.

- Pe perioada reactiei de intarire se va asigura o aerisire corespunzatoare, si se va evita formarea curentilor de aer!

- Pe perioada uscarii se va proteja suprafata de razele soarelui, de vant si de factorii climatici!

- Se vor proteja elementele de constructie adiacente!

Ponturi:

- De principiu se recomanda intotdeauna efectuarea unei suprafete de proba in prealabil.

- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.

- Pentru realizarea eventualelor lucrari de reparatii ulterioare se vapoasta un produs din cadrul aceleiasi sarje.

pentru un sistem perfect

Alte produse din familia X-Bond
Parkettklebstoff X- Bond MS-K 509
Parkettklebstoff X- Bond MS-K530
Parkettklebstoff X- Bond MS-K539
Parkettklebstoff X- Bond MS-K511

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare - peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le situ dinainte pe toate, se poate renunta Utilizatorului, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuării pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.