Produs pentru impregnare lemn la exterior BK 20

(Karbolin BK 20)

> Uscare rapida

> Rezistent la factorii climatici

Produs-proprietati

Solutie fara gudron pentru impregnarea lemnului in spatii exterioare. Are uscare rapida, capacitate ridicata de penetrare, rezistenta buna la factorii climatici (efect de perlare). Este rezistenta impotriva bacteriilor si ciupercilor.

Utilizare

Inainte de utilizare ambalajul de agita in vederea omogenizarii. Dupa utilizare ambalajul se inchide etans. Se vor indeparta prful, mizeria, grasimile si ceara de pe suprafata lemnului. Aplicarea s epoate face cu pensula, rola sau prin pulverizare. Produsul este recomandat pentru impregnarea si sigilarea gardurilor, a pergolelor, stalpilor, a soproanelor, etc.

Date privind produsul

Livrare:

Bidon 5 Litri	72 Bidoane / 360 kg per Palet
Bidon 25 Litri	24 Bidoane / 600 kg per Palet

Depozitare:
In mediu uscat si racoros, in ambalaje originale nedesfacute, cca. 6 luni.
Culoare:
maro natur

Caracteristici tehnice

Consum	250 g/m² per strat
Densitate	ca. 0,75 g/cm³
Uscare	dupa ca. 2 ore
Viscozitate	12 - 15 sec. in 4 mm-DIN-Becher (DIN 53211).
Continut de parti solide %	8 - 9 %
Grad luciu	semimat
Uscare definitiva	dupa12-24 ore (in functie de absorbtia suportului si de cantitatea aplicata).

Prelucrare suport

Scule recomandate:
scule corespunzatoare pentru vopsit.

Suportul:
Suportul trebuie sa nu aiba urme de ulei, grasimi sau resturi de ceara, trebuie sa fie uscat si curat. In functie de gradul de protectie dorit, este necesara aplicarea mai multor straturi.

Recomandat
pe constructiile exterioare din lemn.

Nicht geeignet
pe suprafetele din lemn care intra in contact cu alimentele, furajele sau apa potabila.

Pregatire:
Produsul de impregnare KB 20 se aplica nediluat pe suport.

Anmischen:
Ambalajul se agita temeinic inainte de utilizarea continutului.

Aplicare:
Aplicarea se poate face prin vopsire, scufundare, sau prin pulverizare. Se recomanda numai impregnarea lemnului uscat, care prezinta un grad de umiditate sub 25%, pentru a putea fi astfel asigurata adancimea de penetrare a solutiei. Temperatura optima de prelucrare: intre +10 si +30°C.

Modalitati de aplicare:

Murexin AG: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401 DW 187
EMail: info@murexin.com, www.murexin.com

Colorimetry

SO = aplicare prin vopsire, pulverizare circulara sub presiune, scufundare scurta, inundare, stropirea sau pulverizarea manuala nu sunt recomandate.
T = scufundare (timp de scufundare de la 20 minute pana la mai multe ore)
L = inundare in jgheab sau prin expunere (de la mai multe ore pana la mai multe zile)

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

Murexin AG: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401 DW 187
EMail: info@murexin.com, www.murexin.com