

Manseta de etansare DZ 35 si DZ 70

(Dichtmanschette DZ 35 und DZ 70)



- > Elasticitate durabila
- > Membrana extrem de elastica
- > Rezistenta la imbatranire
- > Hidrofoba

Produs-proprietati

Manseta de etansare caserata pe ambele fete, cu o suprafata care prezinta un grad ridicat de deformare elastica si cu capacitate de preluare a miscarilor. Utilizata pentru etansarea tevelor de diferite diametre. Manseta de etansare este impermeabila la apa, rezistenta chimic la acizi, lesii diluate si la solutiile de saruri.

Rezistenta la temperaturi:

-5°C bis +90°C

-5°C bis +90°C

Utilizare

Componenta a sistemelor de hidroizolare pentru etansarea in zona strapungerilor, impreuna cu produsele Murexin de hidroizolare.

Prelucrare suport

Stratul Suport:

Suportul trebuie sa fie uscat, lipsit de inghet, portant, stabil, lipsit de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare si particule neaderente si trebuie sa corespunda normelor actuale in vigoare.

Prelucrare:

Suprafata elastica a mansetei se aplica in stratul proaspat de hidroizolatie. In continuare zona de margine, din plasa de armare, se acopera cu material de hidroizolare. Se va avea in vedere ca suportul sa fie plan.

Date privind produsul

Livrare:

50 Buc. / Cutie 1000 Buc. / Palet

Depozitare:

la loc racoros si uscat

pentru un sistem perfect

Murexin Flüssigfolie 1KS

Murexin Dichtfolie DF 2K

Murexin Flüssigfolie 2KS

Murexin Profidichtfolie PD 1K

Caracteristici tehnice

	DZ 35	DZ 70
Culoare:	galbena	galbena
Diametru exterior:	100 mm	150 mm
Diametrul zonei deformabile:	35 mm	70 mm
Grosime:	ca. 0,6 mm	ca. 0,6 mm
Greutate:	ca. 20g / Buc.	ca. 60g / Buc.
Forta de intindere max.:	ca. 115N / 15mm	ca. 115N / 15mm
Alungirea la rupere:	ca. 700 %	ca. 700 %
Presiunea la rupere:	> 1,5 bar	> 1,5 bar

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Acesta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarea. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intregă responsabilitate a efectuării pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

40065-00/01 Manseta de etansare DZ 35 si DZ 70, gültig ab: 1.1.2014, CMA, 1