

Mortar rapid de nivelare Trass AM 50

(Ausgleichsmörtel Trass schnell AM 50)



- > Cu continut de Trass
- > Cu intarire rapida
- > Pana la 50 mm intr-un strat



Produs-proprietati

Mortar de nivelare, pe bază de tras, puternic aditivat, cu întărire rapidă și cu priză hidraulică. Datorită adaosurilor speciale, materialul se întărește fără contracții, la grosimi de până la 50 mm și este asigurată o prelucrare ușoară.

Rezistențe la compresiune:

1 zi	3	N/mm ²
7 zile	5	N/mm ²
28 zile	9	N/mm ²

Utilizare

Recomandat pentru corectarea/nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării placajelor ceramice, la interior și exterior. Pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte de plăcările ceramice, în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, piscine, în spațiile cu umiditate și pe fațade.

Date privind produsul

Livrare:

Sac 25 kg 48 Saci (1.200 kg) per Palet

Depozitare:

În ambalajele originale, nedesfăcute, la loc uscat, pe paleți din lemn, timp de cca. 9 luni.

Caracteristici tehnice

Consum:	cca. 1,6 kg/m ² per mm grosime strat
Necesar de apă:	cca. 0,18 l/kg (= 4 l/25 kg)
Lucrabilitate:	cca. 30 min
Placare:	după cca. 1 - 6 ore (în fc. de grosimea stratului)
Grosime max. strat:	50 mm

Prelucrare suport

Scule recomandate:

Malaxor cu turatie redusa, vase de amestecare, mistrie, drisca cu dinti, spacluri, dreptar etc.

Suportul:

Suportul trebuie sa fie uscat, neînghetat, rezistent, stabil si curat-fara urme de praf, moloz, uleiuri, grasimi, decofrol, parti friabile.

Se aplica:

Pe toate suporturile minerale uzuale din constructii: beton, tencuieli de var-ciment, sape, BCA etc.

Nu se utilizeaza:

Pe suporturi din lemn, metal, plastic, gips carton, suporturi hidrofobate.

Amestecarea:

În vasul de amestecare curat, se malaxeaza cu mixerul la turatie redusa, pâna se obtine un amestec omogen, fara aglomerari (timp de amestecare cca.4 minute).

Raport de amestec:

cca.4 Litri	apa (coresp. ca. 0,18 l/kg)
per 25 kg	Murexin Mortar rapid de egalizare Trass AM 50

Pregatire:

In cazul suporturilor sensibile este necesara o pregatire corespunzatoare a acestora. Se verifica gradul de uscare al suportului.

verificat conform

40012-00/01 Mortar rapid de nivelare Trass AM 50, gültig ab: 20.1.2015, CMA, 1

Tehnica montarii placajelor

Prelucrare:

Mortarul proaspat se aplica pe suprafata amorsata in prealabil. La suprafete mai mari se realizeaza taieturi cu mistria.

Tratament ulterior:

Pentru evitarea uscarii rapide a mortarului, datorita razelor de soare, caldurii excesive, curentilor de aer etc, trebuie luate masuri corespunzatoare de protectie. Sculele se curata cu apa dupa utilizare.

pentru un sistem perfect

suporturi absorbante: Amorsă LF 1 / Murexin Tiefengrund LF 1

suporturi neabsorbante: Amorsă rapidă D4 / Murexin Supergrund D4

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii

Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le etiu dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la loculul (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.