



PRIMER AC PLUS

PRIMER ANTIPOLVERE E CONSOLIDANTE PER SOTTOFONDI ASSORBENTI.

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

CERTIFICAZIONI:



DESCRIZIONE ED IMPIEGHI:

Primer in microemulsione acquosa di resine sintetiche a basso VOC e ad elevato potere penetrante per il trattamento antipolvere o consolidante di tutti i sottofondi a base di cemento e di intonaci cementizi asciutti. Idoneo per successivo incollaggio diretto con adesivi monocomponenti in emulsione acquosa e adesivi reattivi per l'incollaggio di pavimenti di legno. PRIMER AC PLUS è un prodotto a basso VOC ed è classificato in EC1R dall'ente di certificazione tedesco GEV.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Aspetto:	Liquido lattiginoso bianco.
Base chimica:	Resina acrilica in microemulsione acquosa
Diluizione:	con acqua
Rapporto di diluizione:	come consolidante su sottofondi poco assorbenti diluito 1:2 con acqua. come consolidante su sottofondi molto assorbenti diluito 1:1 con acqua. come antipolvere utilizzare il prodotto tal quale.
Applicazione:	con rullo di pelo o pennello
Consumo:	100-300 g/mq in funzione dell'utilizzo, dell'assorbenza del sottofondo e della diluizione
Temperatura di utilizzo:	compresa tra +10°C e +30°C
Tempo di essiccazione:	1-2 ore in funzione dell'assorbenza
Temperatura di magazzinaggio:	compresa tra +5°C e +25°C
Durata di magazzinaggio:	12 mesi nelle confezioni originali sigillate
Pulizia:	con acqua finché il prodotto è fresco
Adatto per uso:	interno
Adatto per sedie a rotelle:	SI
Adatto per sottofondi riscaldanti:	SI
Istruzioni di sicurezza:	Vedi Scheda di Sicurezza
Confezioni:	taniche da kg. 10

MODALITA' D'USO: Il sottofondo deve essere assorbente, asciutto, pulito ed esente da fessurazioni e crepe che, se esistenti, vanno preventivamente risanate con SIGEPOX. Nel caso in cui la superficie si presenti con una crosticina superficiale compatta e poco assorbente, al contrario del rimanente strato sottostante molto più friabile ed assorbente, occorre carteggiarla o irruvidirla per favorire la penetrazione del prodotto PRIMER AC PLUS. Agitare il prodotto prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto sul sottofondo con il pennello o rullo in modo uniforme evitando la formazione di pellicola superficiale. Prima di effettuare incollaggi o rasature, attendere la completa essiccazione del prodotto.

- Come antipolvere: applicare con rullo o pennello una mano di prodotto tal quale.
- Come consolidante: applicare con rullo o pennello una o due mani di prodotto diluito da 1:1 a 1:2 con acqua a seconda dell'assorbenza del sottofondo.

ALTRE INFORMAZIONI: PRIMER AC PLUS non è indicato per sottofondi contenenti materiali igroscopici od assorbenti (tipo argilla), su supporti molto umidi o in presenza di umidità di risalita. PRIMER AC PLUS permette la successiva posa di parquet mediante incollaggio diretto con adesivi bicomponenti poliuretanici ed epossidici solo se è asciutto e non ha fatto pellicola superficiale; questo vale anche per la successiva posa di resilienti con adesivi in emulsione acquosa. Su superfici quali ceramica, metallo e legno utilizzare ECOGRIP o ECOGRIP PLUS. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di 20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi sempre alle istruzioni di messa in opera dei produttori dei singoli materiali utilizzati.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso proteggere le mani e gli occhi ed attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.