

Produs sigilare piatră Cura SI 90

(Steinsiegel Cura SI 90)

- > incolor, protecție îndelungată
- > rezistent la intemperii, nu se pătează
- > împrăștează aspectul-culoarea și structura

Produs-proprietati

Produs gata preparat, fără solvenți, conținut redus de arome, pentru protecția suprafețelor absorbante din piatră naturală sau artificială. Patrunde în porii pietrei și realizează o peliculă de protecție cu aspect lucios în și pe suprafață cu efect de "împrăștare" uniform și de adâncime. În acest fel suprafața devine mai puțin sensibilă și se întreține mai ușor.

Utilizare

La interior și exterior (zone acoperite), pentru protecția și îmbunătățirea aspectului, a culorii și a structurii suprafețelor din piatră. Se obține așa numitul "efect de umed", de proaspăt.

Date privind produsul

Livrare:

Bidon plastic 1 l

Depozitare: cca. 36 luni, în mediu uscat și răcoros, în ambalaje originale, nedesfăcute.

Caracteristici tehnice

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²**Densitate:** cca. 0,83 g/cm³**Aspect:** lăptos**Temperatura de lucru:** 5°C-25°C**Temp de uscare:** cca. 60 minute

Prelucrare suport

Scule recomandate: pensule, trafalet cu blăniță.

Suportul: Se poate aplica pe toate suprafețele absorbante de piatră naturală sau beton, de ex. granit, piatră de calcar, gresie, plăci de pavaj alei, plăci din beton, beton spălat și altele. Nu se aplică pe suprafețele polizate sau fin șlefuite precum și pe suprafețele "arse" – Klinker, Cotto și alte tipuri de plăci ceramice. Se aplică condiționat pe suprafețe cu trafic intens - ex. spații comerciale sau la exterior. Când se

aplică la exterior, umiditatea ascensională sau cea care se poate infiltra prin fisuri existente în partea superioară, poate pătrunde în spatele peliculei de protecție și poate păta/decolora suprafața și chiar desprinde pelicula.

Din această cauză, când se utilizează la exterior, este bine ca zona să fie acoperită și să se facă încercări de probă.

Mod de lucru: Produsul se aplică pe suprafață în strat continuu și uniform folosind numai pensule și/sau trafalet cu blăniță curate, astfel încât să nu rămână urme de spumă sau "ochiuri". Tehnica este similară cu cea de la impregnare.

Durata de protecție se apreciază ca fiind de mai mulți ani la interior și, în funcție de condiții, de cca. 1 an la exterior.

Produsul nu se îngălbenește și rezistă la sare presarată.

Când este cazul, după o curățare prealabilă, se poate aplica direct, un nou strat.

Indicații speciale:

Suprafețele care urmează să fie tratate, trebuie să fie curate și foarte bine uscate. În cazul plăcilor montate în pat gros, timpul de uscare poate să ajungă chiar până la 3 luni.

Pelicula de protecție este eficientă și durabilă dacă nu există umiditate în suport, altfel există riscul de a se desprinde.

Indicatii importante

Trebuie respectate normele și normativele în vigoare, în special în ceea ce privește suportul! Nu se lucrează la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută întârzie iar temperatura ridicată accelerează priza și întărirea. Nu se amesteca cu alte materiale!

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarea. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Cu urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica confirma si informati privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le situ dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

3674-21/01 Produs sigilare piatră Cura SI 90, gültig ab: 1.1.2013, CMA, 1