

Adaos tixotrop pentru finisajele poliuretane SN 1K

(Stellmittel Natursteinteppich SN 1K)

- > Bună capacitate stabilizatoare
- > Malaxare ușoară
- > Consum redus



Produs-proprietati

Prin adaosul tixotrop SN 1K, fara continut de asbest, in rasina NST PU 1K, utilizata la realizarea covoarelor decorative, caracteristicile tehnice ale rasinii, precum vascozitate, timp de lucru etc. se modifica.

Utilizare

Adaosul tixotrop SN 1K este un aditiv cu eficienta ridicata pentru asigurarea stabilitatii covoarelor decorative realizate cu rasina PU 1K, la aplicarea pe suprafete vertical.

Date privind produsul

Livrare:

10 kg, sac

1 kg, punga

Depozitare: 6 luni in mediu uscat, pe paleti din lemn, in ambalaje originale nedesfacute.

Caracteristici tehnice

Consum: dozarea in rasina de amorsare si in rasina de amestec cu granulele din marmura, este functie de conditiile mediului ambiant

Recomandare: cca. 6-8% din cantitatea de rasina

Densitate: 1,6 g/cm³

Prelucrare suport

Prelucrarea suportului se face conform cerintelor aplicarii rasinilor reactive.

Malaxare: Intr-un recipient, se toarna rasina PU 1K peste care se adauga aditivul tixotrop SN 1K, cantitatea de aditiv tixotrop.

Prelucrare: Se aplica pe suprafata verticala, cu spaclul, un prim strat de rasina (NST PU1K) ca strat de grund, in consistenta dorita.

Urmeaza aplicarea amestecului de rasina cu granule de marmura, care s eface in proaspat, cu gletiera, peste stratul de grund.

Protectie ulterioara: Nu este necesara!

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!

Protectia muncii

Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarea.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le sti dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.