

Sika[®] Teak Cleaner, Sika[®] Teak Brightener i Sika[®] Teak Oil

Sika[®] Teak sistem za negovanje tikovine

Tehnički podaci

	Sika [®] Teak Cleaner	Sika [®] Teak Brightener	Sika [®] Teak Oil
Hemijska baza	Alkalni rastvor	Oksalni rastvor	Rastvor na bazi ulja
Izgled (boja i miris) (CSQP 001-1)	Bezbojna tečnost sa mirisom klorida	Bezbojna tečnost blagog mirisa	Tečnost boje tikovine, jačeg mirisa
Primena	Čišćenje tikovine i sličnih vrsta drveta	Izbeljivač za uklanjanje površinske oksidacije, mrlja i sl.	Zaštitno ulje za postizanje prirodnog izgleda i boje drveta
Gustoća (na 20 °C) (na 70 °F)	1.02	1.01	0.81
Temperatura nanošenja	10 - 30 °C (50 - 85 °F)		
Rok upotrebe	5 godina u neotvorenom pakovanju		

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

Opis

Sika[®] Teak sistem za negovanje tikovine sastoji se od tri proizvoda:

- Sika[®] Teak Cleaner
- Sika[®] Teak Brightener
- Sika[®] Teak Oil

Navedeni proizvodi su razvijeni za održavanje paluba od tikovine koje su lepljenje i fugovane sa Sikaflex proizvodima.

Prednosti proizvoda

- Jednostavna upotreba
- Ne ugrožava kvalitet drveta
- Dobra UV zaštita kroz Sika Teak Oil
- Povećana otpornost na buđ

Područje primene

Ovaj sistem se koristi za čišćenje, održavanje i zaštitu brodskih paluba od tikovine.

Industry



Uputstvo za rad

Sika® Teak Cleaner

Izliti na suhu palubu, utrljati sa četkom ili sunđerom. Ostaviti 2-3 minuta da se razvije reakcija. Nakon toga lagano trljati u smeru godova. **Obavezno** isprati sa dovoljnom količinom čiste vode (nikako sa slanom morskom vodom). Više zaprljane ili posvetlele površine mogu zahtevati ponavljanje aplikacije.

Sika® Teak Brightener

Posle čišćenja palube (ako postoji potreba) sa Sika® Teak Cleaner izliti Sika® Teak Brightener na suhu palubu, utrljati sa četkom ili sunđerom. Ostaviti oko 5 minuta i posle lagano trljati u smeru godova. Područja koja su eventualno pobuđala mogu se istrljati sa šmirgel papirom ili jačom četkom. Dobro isprati sa dovoljnom količinom čiste vode (nikako sa slanom morskom vodom). Više zaprljane ili posvetlele površine mogu zahtevati ponavljanje aplikacije.

Sika® Teak Oil

Površina (prethodno pripremljene sa Sika® Teak Cleaner i Sika® Teak Brightener) pre nanošenja ulja moraju biti potpuno suve. Sika® Teak Oil nanosi se četkom ili krpom. Ostaviti oko 2-3 minuta. Nakon toga eventualni višak ulja pokupiti sa čistom krpom (koja ne pušta konce). Vrlo porozno drvo može upiti veću količinu ulja da će biti potrebna još jedna (ili više) aplikacija. Drvo je pravilno nauljeno kada višak ulja ostane na površini, bez upijanja. Ostatak obavezno obrisati.

Napomena: Kapljice na metalnim delovima ili sa drugih površina obavezno odmah obrisati.

Važno

Ovi proizvodi su intenzivno testirani na kompatibilnost sa Sikaflex®-290 DC materijalom za zaptivanje fuga. Kod pravilne upotrebe Sika® Teak sistema ne mogu nastati negativni efekti na spojevima. Ipak, u većoj koncentraciji, proizvodi sadrže aktivne hemikalije koje mogu uticati na lepak/zaptivnu masu ukoliko se ne očiste u predviđenom vremenu.

Ostale informacije

Kopije sledećih dokumenata koje su raspoložive na zahtev kupca:
- Sigurnosni list

Pakovanje

Plastična boca	1 l
	4 l

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovim Podacima o proizvodu su zasnovani na laboratorijskim ispitivanjima. Trenutne izmerene vrednosti mogu varirati zavisno od okolnosti koje su van naše kontrole.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za informacije i savete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnici će konsultovati najnoviji sigurnosno-tehnički list proizvoda koji sadrži fizičke, ekološke, toksikološke i druge podatke o sigurnosti.

Pravne napomene

Podaci, detalji i preporuke koje se odnose na primenu i krajnje korišćenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj nameri na osnovu sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namenu, niti ikakva odgovornost može nastati na osnovu bilo kakvog zakonskog odnosa, na osnovu zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog saveta. Korisnik proizvoda mora proveriti primenljivost proizvoda za nameravanu primenu. Sika zadržava pravo promene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uslove prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše poslednje izdanje podataka o proizvodu, čiju kopiju mogu dobiti na zahtev.

Dodatne informacije na:
www.sika-industry.com
www.sika.co.rs

Sika d.o.o.
Industrija
Auto put za Novi Sad 244 b
11273 Batajnica - Srbija
Tel. +381 11 377 40 11
Fax +381 11 377 43 37

