

 Societatea comerciala PROTECT CHEMICAL Bucuresti	FISA TEHNICA CHIT EPOXIDIC ELASTIC PENTRU ROSTURI IZOCOR I_E	Cod: FT-PC-20 Ed./Rev.: 3/8 Data: 20.Martie.2017 Pag. 1/3
---	---	--

DESCRIERE IZOCOR I_E este un produs anticoroziv, elastic, bicomponent pe baza de rasini epoxidice si diferiti adjuvanti, fara solventi, cu sistem de intarire aminic sau amidic.

- UTILIZARE**
- Pe elementele de beton, pentru umplerea si consolidarea rosturilor de dilatatie orizontale sau verticale rezultate din procesul de turnare, la interior sau la exterior, in domeniul constructiilor industriale si civile;
 - Pentru remedierea defectelor aparute in exploatare pe elementele de beton;
 - Pentru protectia anticoroziva definitiva a elementelor de beton;
 - Pentru lipirea diverselor materiale (metal-beton, metal-metal, cauciuc-metal, cauciuc-beton, sticla-metal, sticla-sticla, sticla-beton);
 - Pentru fixarea elementelor de sticla sau de metal supuse la vibratii si contractii;

- AVANTAJE**
- Aderenta buna pe suportul pe care se aplica, umple si etanseaza rosturile, alveolele, golurile si segregarile, intarind suportul;
 - Formeaza o unitate inseparabila din punct de vedere structural cu betonul, preluand prin elasticitatea sa contractiile si vibratiile;
 - Realizeaza reparatii rezistente, proprietatile sale fiind compatibile cu acele ale betonului;
 - Aderenta buna pe suporturi de sticla, metal sau beton;

SOLUTII DE PROTECTIE Prousolul IZOCOR I_E, se aplica peste un strat de amorsa epoxidica IZOCOR SAA, dupa intarirea acestuia care survine la cca 24 de ore de la aplicare, in conditii normale de lucru. Adoptarea solutiilor de protectie se face conform indicatiilor producatorului.

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE

Caracteristici	U.M.	Valori
Aspect, culoare	-	pasta vascoasa, de culori diferite
Timp de prelucrabilitate +23°C	min.	cca. 50
Densitate +23°C	g/cm ³	1,3 ÷ 1,5
Contractioni liniare	%	max. 0,1



Societatea comercială
PROTECT CHEMICAL
Bucuresti

FISA TEHNICA
CHIT EPOXIDIC ELASTIC
PENTRU ROSTURI
IZOCOR I_E

Cod: FT-PC-20

Ed./Rev.: 3/8

Data: 20.Martie.2017

Pag. 2/3

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

CONDITII DE MEDIU

- Temperatura ambianta si a suportului sa fie cuprinsa intre +12°C si +35°C;
- Umiditatea aerului max. 75%;
- Umiditatea suportului pe care se aplica: max. 4%.

La aplicarea răsinilor sintetice, pe lângă temperatura mediului ambiant, o importanță deosebită o are temperatura stratului suport. La temperaturi scăzute reacțiile chimice sunt încetinite; se măresc timpii de punere în operă, de efectuare a altor lucrări suplimentare, timpii de circulare și timpii de întărire. În același timp crește consumul datorită vâscozității crescute. La temperaturi ridicate, reacțiile chimice sunt accelerate și timpii de mai sus se scurtează.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafață pe care se aplică produsul **IZOCOR I_E** trebuie pregătită corespunzător prin sablare, periere, desprafuire și degresare cu diluant epoxidic **IZOCOR D₁₀₁**; ca urmare a activitatilor de pregătire suportul care urmează să fie amorsat sau grunduit trebuie să fie curat, uscat, fără urme de praf sau grăsimi, zone neaderente sau alte impurități. Suprafetele de sticlă se degresesc cu diluant epoxidic **IZOCOR D₁₀₁**, după care se usuca.

AMESTECARE

Componentele produsului **IZOCOR I_E** se conditionează în ambalajele originale min. 24 ore, la temperatura de aplicare. Cele două componente ale aceluiași lot, se omogenizează în ambalajul propriu înainte de utilizare, și se amestecă în momentul aplicării, în modul următor:

– la **100** parti în greutate componenta rasinoasă **CR** se adaugă sub continuă agitare **6–8** parti în greutate componenta întaritor **CI**, în funcție de sortimentul folosit, amestecându-se până la completă omogenizare, evidențiată printr-o culoare uniformă.

Amestecul rezultat se lasă în repaus cca. 10 minute, timp necesar preriecării materialului. Amestecul are o durată de utilizare de cca. 50 minute la 23°C. Nu se vor prepara cantități mai mari decât cele ce pot fi utilizate în intervalul optim de aplicare.

Atentie! Nu adăugati solvenți pentru modificarea vâscozității produsului; adăugarea solvenților duce la defecte de întărire și comportament necorespunzător din punct de vedere al rezistențelor mecanice și la atac chimic.
Nu se vor prepara cantități mai mari decât cele ce pot fi utilizate în intervalul optim de aplicare.

APLICARE

Aplicarea amestecului format se execută la cca. 24 ore după aplicarea stratului de amorsă, dar nu înainte de verificarea întăririi acestuia (timpul de uscare al stratului de amorsă, depinde de condițiile de temperatură și umiditate), prin turnarea produsului, în rosturi orizontale. Pentru rosturile verticale se va adăuga în compozitie 6-8% agent de tixotropizare (silice coloidală). După care se nivelează cu fierul de glet sau gletiera.

Spalarea sculelor se face imediat după incetarea lucrului cu diluant **IZOCOR D₁₀₁**. Dupa întărire produsul **IZOCOR I_E** poate fi îndepărtat numai prin procedee mecanice.

EXPLOATARE Produsul **IZOCOR I_E** atinge performanțele tehnice maxime, după întărire și polimerizare completă, adică după cca. 7 zile de la aplicare, timp în care temperatura mediului ambiant trebuie să fie min. +23°C, sau la maxim 28 zile, dacă temperatura de aplicare și pastrare este de minim +12°C, cand poate fi dat în exploatare.

Sistemele de protecție cu **I_E** pot fi exploataate între -25°C și +80°C, numai după darea în exploatare.

CONSUM SPECIFIC Cca. 1,5 kg/mp pe strat de 1 mm grosime, sau 1500 kg/mc

AMBALARE Componenta răsinoasă CR și componenta întaritor CI a produsului **IZOCOR I_E** se ambalează în recipiente de plastic sau metalice, închise etanș, cu capacitatea maximă de 200 l. Componentele se livrează predozate.

TRANSPORT SI DEPOZITARE Produsul **IZOCOR I_E** se transportă și depozitează în locuri uscate, ferite de radiații solare directe și intemperii, special amenajate pentru substanțe chimice nocive periculoase, conform legilor în vigoare, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C.

GARANTIE Componentele produsului **IZOCOR I_E** pastrate în ambalaje originale sigilate sunt garantate 6 luni de la data fabricației, în condițiile de transport și depozitare menționate în fisa tehnică.

 <p>Societatea comerciala PROTECT CHEMICAL Bucuresti</p>	FISA TEHNICA	Cod: FT-PC-20
	CHIT EPOXIDIC ELASTIC	Ed./Rev.: 3/8
	PENTRU ROSTURI	Data: 20.Martie.2017
	IZOCOR I_E	Pag. 3/3

Calitatea produsului **IZOCOR I_E** poate fi verificata numai in perioada termenului de garantie prin efectuarea tuturor determinarilor de laborator conform STF al produsului, de catre un laborator autorizat/acreditat, caz in care prelevarea probelor se va face din ambalaje originale sigilate, de catre laboratorul autorizat/acreditat, in prezenta unui reprezentant al Producatorului.

Pus in opera ca sistem de protectie produsul **IZOCOR I_E** indeplineste performantele impuse de STF, cu conditia respectarii tehnologiei de punere in opera si exploatare. Firma producatoare, **nu isi asuma raspunderea** asupra rezultatelor negative obtinute de cumparator,datorate unor conditii locale necorespunzatoare de aplicare si utilizare, ai caror parametri nu sunt sub controlul ei.

Datele din aceasta fisa exprima stadiul actual al cunostintelor firmei producatoare si au ca scop prezentarea informatiilor generale asupra produselor **IZOCOR I_E** si a utilizarii lor. Beneficiarul produsului trebuie sa testeze daca produsul este corespunzator cerintelor sale inainte de utilizare si sa consulte fisa tehnica cea mai recenta a produsului ,aceasta eliberandu-se la cerere.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Componentele produsului **IZOCOR I_E**, sunt clasificate ca produse nocive pentru sanatate si mediu, si trebuie manipulate cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Produsul **IZOCOR I_E** intarit nu elibereaza substante periculoase pentru sanatate, igiena si mediu.

Produsul **IZOCOR I_E** gata de aplicare nu contine compusi organici volatili.

Se vor respecta normele de securitate si sănătate în muncă cuprinse în legea nr. 319/2006, normele pentru situații de urgență în vigoare, precum și cele cuprinse în fișele cu date de securitate ale componentelor produsului emise de producator.

STF

20/1997

S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.

SEDIU: BUCURESTI, Str. Cercetatorilor, nr.6, Bl. 29, Sc. 2, Ap. 56, Sector 4

FABRICA DE PRODUCTIE: POPEsti – LEORDENI,

Str.Taberei, nr 3, Jud. Ilfov

Mobil: 0722.620.865; 0722.357.036; 0722.306.799;

Tel./Fax: 0371.327.887 / 0372.875.858;

E-mail: office@protectchemical.ro, pchizocor@gmail.com

Adresa de internet: www.protectchemical.ro

CIF: RO 4877638 **Nr.Reg.Com.:** J40/24690/27.10.1993