

 <p>Societatea comerciala PROTECT CHEMICAL Bucuresti</p>	FISA TEHNICA	Cod: FT-PC-27
	VOPSEA SUPERLAVABILA PENTRU INTERIOR IZOCOR VLI	Ed./Rev.: 3/8
		Data: 20.Martie.2017
		Pag. 1/2

DESCRIERE **IZOCOR VLI** este o vopsea emulsionata pe baza de copolimer acril-stirenice, pentru zugraveli mate ale peretilor si plafoanelor, la interior.

UTILIZARE

- In scop decorativ si de protectie a suprafetelor interioare, in domeniul constructiilor industriale sau civile;
- Peste beton, tencuiala, glet de ciment, caramida, gips-carton, ipsos, lemn si derivate din lemn, peste izolatii bituminoase si alte suporturi compatibile.

AVANTAJE

- Aderenta buna la suport;
- Putere mare de acoperire;
- Rezistente fizico-mecanice foarte bune;
- Rezistenta la actiunea substantelor dezinfectante si a diverselor produse de curatenie.
- Aplicare usoara pe suprafete orizontale si verticale, este un produs tixotrop;
- Superlavabila, permite spalari succesive;
- Culoare de baza alb, se poate nuanța intr-o gama variata de culori (compatibila cu majoritatea colorantilor pe baza de apa);
- Asigura protectia impotriva bacteriilor, mucegaiurilor si ciupercilor;
- Ecologica, diluabila cu apa, nu contine compusi organici volatili.

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE

Caracteristici	U.M.	Valoare
Aspect, culoare	-	Lichid omogen, vascos, de culoare albă (nuantat la cerere)
Timp de uscare la suprafata la 23°C	ore	max. 2
Aspectul peliculei	-	Peliculă continuă, netedă, mată, albă sau nuanțată
Grosimea peliculei	mm	min. 0,12
Aderenta la suport	grad	I
Puterea de acoperire	strat	I

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

CONDITII DE MEDIU

- Temperatura de aplicare sa fie cuprinsa intre +10°C si +35°C;
- Umiditatea aerului max. 75%;
- Produsul se conditioneaza 24 de ore inainte de aplicare in ambalajul propriu la temperatura de aplicare.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Produsul **IZOCOR VLI** se aplică, pe un suport amorsat cu amorsă pentru vopsea lavabilă - **IZOCOR VLA**. Suprafața peste care s-a aplicat amorsa și pe care urmează să se aplice **IZOCOR VLI** trebuie să fie curată, uscată, fără urme de praf sau alte impurități. În cazul în care suportul este infestat cu microorganisme se recomandă decontaminarea acestuia înainte de aplicarea amorsei.

APLICARE

Se aplică pe suprafețe orizontale și verticale (este un produs tixotrop) cu pensula sau trafaletul, în 2 straturi, la interval de cca. 3 ore (la 23°C) de la aplicarea stratului anterior, dar numai după uscarea perfectă a acestuia. Înainte de aplicare se omogenizează bine în ambalajul propriu. Spălarea sculelor se face cu apă, imediat după încetarea lucrului. După întarire produsul **IZOCOR VLI** poate fi îndepărtat numai prin procedee mecanice.

EXPLOATARE Produsul **IZOCOR VLI** atinge performantele tehnice maxime, după întarire și uscare completă, adică după cca. 3 zile de la aplicare, timp în care temperatura mediului ambiant trebuie să fie min. +23°C, sau la maxim 20 zile, dacă temperatura de aplicare și păstrare este de minim +5°C, când poate fi dat în exploatare. Sistemele de protecție cu **IZOCOR VLI** pot fi exploatate între -20°C și +60°C, numai după darea în exploatare.

CONSUM SPECIFIC Cca. 180 g/m²/strat de pelicula, pe suporturi netede. Consumul depinde de gradul de finisare al suportului.

 Societatea comerciala PROTECT CHEMICAL Bucuresti	FISA TEHNICA	Cod: FT-PC-27
	VOPSEA SUPERLAVABILA PENTRU INTERIOR IZOCOR VLI	Ed./Rev.: 3/8
		Data: 20.Martie.2017
		Pag. 2/2

AMBALARE Produsul **IZOCOR VLI** se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, cu capacitatea maximă de 200 litri.

**TRANSPORT
SI
DEPOZITARE** Produsul **IZOCOR VLI** se transporta și depozitează în locuri uscate, ferite de radiații solare directe și intemperii, special amenajate pentru substanțe chimice nocive periculoase, conform legilor în vigoare, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C.

GARANTIE Produsul **IZOCOR VLI** pastrat în ambalaje originale sigilate este garantat 6 luni de la data fabricației, în condițiile de transport și depozitare menționate în fișa tehnică.
Calitatea produsului **IZOCOR VLI** poate fi verificată numai în perioada termenului de garanție prin efectuarea tuturor determinărilor de laborator conform **STF** al produsului, de către un laborator autorizat/acreditat, caz în care prelevarea probelor se va face din ambalaje originale sigilate, de către laboratorul autorizat/acreditat, în prezența unui reprezentant al Producătorului.
Pus în opera ca sistem de protecție produsul **IZOCOR VLI** îndeplinește performanțele impuse de **STF**, cu condiția respectării tehnologiei de punere în opera și exploatare. Firma producătoare, **nu își asuma răspunderea** asupra rezultatelor negative obținute de cumpărător, datorate unor condiții locale necorespunzătoare de aplicare și utilizare, ai căror parametri nu sunt sub controlul ei.
Datele din această fișă exprimă stadiul actual al cunoștințelor firmei producătoare și au ca scop prezentarea informațiilor generale asupra produselor **IZOCOR VLI** și a utilizării lor. Beneficiarul produsului trebuie să testeze dacă produsul este corespunzător cerințelor sale înainte de utilizare și să consulte fișa tehnică cea mai recentă a produsului, aceasta eliberându-se la cerere.

**MĂSURI DE SECURITATE
ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ** Produsul **IZOCOR VLI** nu este toxic sau inflamabil.
Produsul **IZOCOR VLI** gata de aplicare conține compuși organici volatili maxim 10 g/l. Subcategoria produsului conform HG735/2006: a - Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane. Limita COV admisă: 30 g/l.
Se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă cuprinse în legea nr. 319/2006, normele pentru situații de urgență în vigoare, precum și cele cuprinse în fișa cu date de securitate a produsului emisă de producător.

STF 27/2002

S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.

SEDIU: BUCUREȘTI, Str. Cercetătorilor, nr.6, Bl. 29, Sc. 2, Ap. 56, Sector 4

FABRICA DE PRODUCȚIE: POPEȘTI – LEORDENI,
Str. Taberei, nr 3, Jud. Ilfov

Mobil: 0722.620.865; 0722.357.036; 0722.306.799;

Tel./Fax: 0371.327.887 / 0372.875.858;

E-mail: office@protectchemical.ro, pchizocor@gmail.com

Adresa de internet: www.protectchemical.ro

CIF: RO 4877638 **Nr.Reg.Com.:** J40/24690/27.10.1993