

FIȘĂ TEHNICĂ

DEKAPHON 958

PRODUS

Dekaphon 958 este o substanta pe baza de apa care odata aplicata, formeaza un strat de protecție împotriva coroziunii și care confera rezistență la particulele aruncate in timpul mersului. După uscare, produsul poate fi vopsit cu orice tip de lac convențional acrilic sau pe bază de apă (se recomandă un test prealabil). După uscarea completă a produsului rămâne o peliculă elastică, care protejează caroseria vehiculului de piatră și de sărurile de pe șosea și oferă o bună protecție la variațiile mari de temperatura.

APLICAȚII

- Suprafete din lemn sau placaj
- Contraaripile roților.
- Toate elementele sasiului

CARACTERISTICI

- Produs pe bază de apă cu uscare rapidă.
- Ecologic.
- Protecție împotriva pietrei.
- Rezistență foarte bună la intemperii, apa și alte elemente abrazive

DATE TEHNICE

Elemente componente: dispersii sintetice, materiale de umplutură minerale, apă, aditivi

Stare finala: film elastic

Metoda de întărire/polimerizare : emisie de apă

Densitate specifică (20°C), DIN 51757: cca. 1,30 kg/litru

Curățare cu: apă (inainte de uscare), mecanică (dupa întărire)

Diluant: apă (max. 3%)

Conținut de particule solide (DIN 53216, 3 ore la 120°C): cca. 63%

Vâscozitate (20°C): cca. 7.500 mPa.s

Rezistența la temperatură (polimerizat): - 25°C până la +100°C

Rezistență la (20°C, polimerizat): apă, sare, fungi, grasimi (ulei), baze slabe și acizi

Posibilitate de a fi vopsit (20°C/65% U.R.): după uscare cu 2 straturi cu vopsea cu conținut ridicat de solide, pe bază de apă,

Rezistență la pulverizare salină (DIN 50021: > 1.000 de ore, Ri 0 la 300 μm strat uscat

Uscat la atingere (20°C/65%H.R.): cca. 45 minute (± 700 μm umed)

Uscat complet (20°C/65%H.R.): cca. 7 zile (± 700 μm umed)

Culoare: negru

Ambalare: tub de 1litru

FIȘĂ TEHNICĂ

ADERENTA

În general, **Dekaphon 958** aderă foarte bine (fără pretratament special) pe o gamă largă de substraturi curate, uscate, fără praf și fără grăsimi. Este întotdeauna recomandabil să se efectueze un test de aderență pe materialele care vor fi vopsite.

METODA DE APLICARE

Dekaphon 958 poate fi aplicat cu pensula sau pulverizat la presiune.. Se recomandă aplicarea la o temperatură a produsului de la +15°C până la +20°C. Suprafețele murdarite și contaminate și echipamentele folosite la aplicare pot fi curățate cu apă. Cutiile deschise (nu goale) trebuie închise imediat după aplicarea produsului.

STABILITATE LA DEPOZITARE

Dekaphon 958 nu este rezistent la îngheț. Nu depozitați sau transportați la temperaturi sub +5°C. Temperatura de depozitare trebuie să se situeze între +10°C și +30°C. Ambalajele trebuie să fie protejate de lumina directă a soarelui și de căldură. Dacă sunt păstrate în locuri răcoroase și uscate, ambalajele originale nedeschise pot fi păstrate timp de cel puțin un an.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Dekaphon 958 este un strat de acoperire pe bază de apă pentru partea inferioară a caroseriei și, conform cunoștințelor actuale, nu este considerat toxic.