

RO FOLIE ANTICONDENS CU COVOR DE VENTILARE Membrană anticondens pentru acoperiș cu trei straturi, permeabilă la vaporii, impermeabilă la apă, cu un covor de ventilare cu țesut special plasat pe partea exterioară. Se utilizează pentru aplicarea pe acoperișuri înclinate sau fațade placate cu tablă prefălțuită/ fălțuită.

EN Highly vapour-permeable, waterproof, three-layer roofing membrane with a drainage mat with specially designed weave placed from the external side. For application on slope roofs covered with seam metal sheets or on walls of houses with flat sheet facades.



SD 0,02m
PERMEABILITATE LA VAPORI/
VAPOUR PERMEABILITY




150N ↑ 200N →
REZISTENȚĂ LA SFÂȘIERE (CUIE)/
TEAR RESISTANCE (NAILS)



440 g/m²
GREUTATE PE SUPRAFAȚĂ/
SURFACE MASS DENSITY



CIRCULAȚIA AERULUI/
AIR CIRCULATION



3 luni / 3 months
REZISTENȚĂ UV/
UV RESISTANCE



CLASA E / CLASS E
REZISTENȚĂ LA FOC/
REACTION TO FIRE

CARACTERISTICI ESENȚIALE / ESSENTIALS CHARACTERISTICS	VALOAREA DECLARATĂ / DECLARED VALUE	TOLERANȚĂ /TOLERANCE		UNITATE/ UNIT	STANDARDE ARMONIZATE / HARMONISED STANDARD
		MIN	MAX		
Reacție la foc / Reaction to fire	E*	-	-	class	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Etanșeitate la apă / Watertightness	W1	-	-	class	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Flexibilitate la temperaturi scăzute / Flexibility at low temperature	≥ -40	-	-	[°C]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Proprietăți de tracțiune / Tensile properties					
Rezistența maximă la tracțiune longitudinală / Maximum tensile strength along	320	-30%	+30%	[N/50 mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Rezistența maximă transversală / Maximum tensile strength across	200	-30%	+30%	[N/50 mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Elongație longitudinală / Elongation along	70	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Elongație transversală / Elongation across	100	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Rezistența la tracțiune / Tensile strength					
Rezistența la rupere (cuie) longitudinală / Resistance to tearing (nail shank) along	150	-20%	+20%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Rezistența la rupere (cuie) transversală / Resistance to tearing (nail shank) across	200	-20%	+20%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Rezistența la îmbătrânirea artificială / Resistance to artificial ageing					
Etanșeitate la apă / Watertightness	W1	-	-	class	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Rezistența la pătrunderea apei după îmbătrânirea artificială / Resistance to water penetration after artificial ageing	W1	-	-	class	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Rezistența la tracțiune / Tensile strength					
Rezistența la tracțiune longitudinală după îmbătrânirea artificială / Tensile strength along after artificial ageing	145	-30%	+30%	[N/50 mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Rezistența la tracțiune transversală după îmbătrânirea artificială / Tensile strength across after artificial ageing	90	-30%	+30%	[N/50 mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Elongație longitudinală după îmbătrânirea artificială / Elongation along after artificial ageing	35	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Elongație transversală după îmbătrânirea artificială / Elongation across after artificial ageing	45	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Proprietăți de transmitere a vaporilor de apă / Water vapour transmission properties					
Permisivitatea la vaporii / Water vapor resistance	0.02	-0.01	+0.03	[m]	EN 13859-2:2010

* Produsul este atașat direct pe orice substrat cu clasele de inflamabilitate A1 sau A2-s1, d0 (de exemplu, vată minerală) și pe substraturi din lemn cu o densitate minimă de 338 kg/m³ (articolul 5.3.2.3, EN 13238)/ The product is attached directly to any underlays with the A1 or A2-s1, d0 flammability classes (e.g. mineral wool) and to wood substrates with a minimum density of 338 kg/m³ (Article 5.3.2.3, EN 13238). Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

* The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Utilizare: Membrană flexibilă care se utilizează pentru substraturile acoperișurilor discontinue și pentru fațade, folosite pentru a evita pătrunderea vântului sau a apei.

Sub rezerva reacției la reglementările privind incendiile.

Informații suplimentare, care nu au legătură cu marcajul CE: Rolele trebuie depozitate în poziție verticală, loc acoperit, aerisit, ferit de umiditate. Trebuie protejate de detergenții chimici, temperaturile ridicate și lumina soarelui, deoarece acestea diminuează parametrii tehnici ai materialului sau provoacă deteriorări permanente. Rolele trebuie transportate în mijloace de transport acoperite, protejate împotriva deteriorării. Instalați în conformitate cu instrucțiunile de pe spatele etichetei.

Produsul nu conține substanțe periculoase enumerate în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (“REACH”)

Declarația de performanță disponibilă online.

Intended use/es: Flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs and for walls which are to be used in walls behind outside wall coverings in order to avoid penetration of wind and water from outside. Subject to reaction to fire regulations.

Additional information, not related to the CE mark:

The rolls should be stored in an upright position under cover, ventilated, free from moisture place. Protect from chemical detergents, high temperatures and sunlight, as they are diminishing technical parameters of the material or cause permanent damage. The rolls must be transported in covered means of transport, protected from damage. Install in accordance with the instructions on the back of the label.

The product does not contain any hazardous substances listed in Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)

Declaration of performance available on the webpage.