

DURAZIV CONTACT

Amorsă de contact pe suporturi minerale pentru interior și exterior

CARACTERISTICI:

- Pentru realizarea punții de aderență pe suporturi minerale la aplicarea tencuielilor, materialelor de nivelare și adezivilor pentru plăci ceramice
- Aplicare pe suporturi minerale, beton, zidarie sau plăci ceramice
- Prelucrare ușoară și aderență ridicată
- Profesional, cu obținerea unei suprafețe rugoase

DOMENIUL DE APLICARE:

Primer promotor universal de aderență, gata de utilizare, pe bază de lianți organici în dispersie apoasă și nisip de cuarț pentru realizarea punții de aderență la interior și exterior pe suporturi minerale (beton, prefabricate de beton, zidarie, cărămidă, BCA, ipsos sau plăci ceramice) la aplicarea tencuielilor pe bază de ciment, ipsos sau var, a materialelor de nivelare și corecție și a adezivilor pentru plăci ceramice sau piatra naturală.

Garantează, după aplicare, obținerea unei suprafețe rugoase care asigură o aderență optimă a materialelor aplicate ulterior la suporturi netede, lise și puțin absorbante, reducând și uniformizând totodată absorbția de apă a suporturilor absorbante pe care este aplicat.

PREGĂTIREA SUPORTULUI:

Suportul trebuie să fie curat, uscat, fără praf, fără uleiuri, grăsimi, părți friabile sau neaderente, fără decofrol. Straturile suport minerale, beton, prefabricate din beton, tencuiele sau șape trebuie să fie complet întărite și uscate, să aibă o vechime minimă de 28 de zile și o umiditate reziduală de maxim 3%. Suportul nu se udă cu apă înaintea aplicării produsului.

PREPARARE ȘI APLICARE:

Produsul se aplică nediluat pe suport cu trafaletul cu păr scurt sau cu bidineaua urmărind acoperirea omogenă a acestuia. Tencuielile, materialele de nivelare și corecție și adezivii pentru plăci ceramice sau piatră naturală se vor aplica numai după ce amorsa de contact s-a uscat complet (când materialul nu mai este lipicios). Timpul de așteptare pentru uscare este între 3 - 6 ore și depinde de condițiile de mediu și absorbția suportului.

RECOMANDĂRI:

Este interzisă amestecarea produsului cu alte materiale. Nu se aplică pe suprafețe din beton cu umiditate vizibilă (de ex. apă din infiltrații sau condens) sau pe suprafețe din beton cu umiditate mai mare de 3%. Pe durata aplicării și până la uscarea Duraziv Contact temperatura aerului și a suportului trebuie să fie de cel puțin +5°C. Temperatura de lucru recomandată este între +5°C și +30°C. Se va evita expunerea directă la soare, ploaie sau curenți puternici. Se vor proteja zonele adiacente suprafețelor pe care urmează să se aplice produsul. Duraziv Contact se spală de pe suprafețe sau scule cu apă din abundență cât timp este încă proaspăt, nu se va aștepta până la uscarea și întărirea materialului. Materialul întărit se va curăța cu acetona.

Punerea în opera a produsului impune respectarea normelor și standardele în vigoare.



DEPOZITARE: În spații acoperite, fără expunere la ploaie sau soare și ferit de îngheț

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricației înscrisă pe găleată

AMBALARE: Găleți de plastic de 20 kg

CONSUM ORIENTATIV: Între 0,20 – 0,40 kg /m², în funcție de absorbția suportului

DATE TEHNICE:

Aspect	pastă
Culoare	cărămiziu
Granulația maximă	până la 1 mm
Densitatea	cca. 1,5 g/cm ³
pH	6,5
Temperatura de punere în operă	+ 5°C și - 30°C
Timp de așteptare după aplicare	3 -6 ore (în funcție de temperatură și absorbția suportului)
Consum	0,20 – 0,40 kg/m ² (în funcție de absorbția suportului)

Indicațiile și prescripțiile cuprinse în prezenta fișă tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare ale produsului și nu pot înlocui calificarea și pregătirea executantului lucrării. Producatorul garantează performanțele produsului dar nu poate influența condițiile și modul de utilizare. Folosirea produsului impune confirmarea de către utilizator prin aplicații practice a faptului ca este sau nu adecvat utilizării avute în vedere și asumarea întregii responsabilități ce poate deriva din folosirea acestuia

ASIGURAREA CALITĂȚII:

Calitatea produsului este asigurată prin verificări permanente în laboratorul DURAZIV și în instituturile autorizate din țară.

ÎNCADRAREA ÎN CLASA PRODUSELOR CHIMICE:

Precautii la utilizare, conform Regulamentului CE 1272/2008:

P102 – A nu se lasa la îndemâna copiilor

P262 – Evitați contactul cu ochii și pielea.

P305+P351+P331 – În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute și consultați medicul.

P301+P331+P315 – În caz de înghițire nu provocați vomă și consultați imediat medicul.

P233+P411 – Păstrați recipientul închis etanș și depozitați la temperaturi care să nu depășească +50 C - +300 C.

