

 Societatea comerciala PROTECT CHEMICAL Bucuresti	FISA TEHNICA	Cod: FT-PC-46
	ADEZIV POLIMERIC - PASTA IZOCOR AD-P	Ed./Rev.: 1/5
		Data: 21.Martie.2017
		Pag. 1/2

DESCRIERE **IZOCOR AD-P** este un produs pe baza de rasini sintetice, polimeri redispersabili, pulberi de cuar si diversi aditivi care se utilizeaza pentru pozarea placilor ceramice, pietrelor naturale sau artificiale, mozaicurilor sau a altor materiale pe suporturi absorbante (beton, mortar, tencuiala, placi de rigips).

UTILIZARE

- Ca material de pozare in strat subtire pentru placi ceramice, mozaicuri, placi de spuma rigida, pietre naturale sau artificiale, polistiren expandat sau extrudat, placi de sticla sau lemn, etc.;
- Pentru placaje pe pereți sau pardoseală, la interior si la exterior, în construcții civile si industriale (locuințe, hale comerciale, hale industriale de fabricație a produselor alimentare sau nealimentare, în spitale, școli, etc.);
- Pentru pozarea unor plăci de format mare (cu latura de cca. 60 cm);
- In cazul in care produsul se utilizeaza la exterior intr-un mediu cu umiditate ridicata, sau pentru pozarea unui material neabsorbant (polistiren expandat sau extrudat, gresie portelanata, etc) pe suporturi neabsorbante (membrana bituminoasa, vopsele hidroizolatoare) se recomanda aplicarea materialului in amestec cu 15–20 % ciment portland;
- Nu se recomanda utilizarea produsului in straturi cu grosimea de peste 5 mm;
- Nu se recomanda utilizarea produsului pentru placari in incinte umede, bazine de înot, piscine.

AVANTAJE

- Rezistent la solicitari mecanice severe și la cicluri înghet-dezghet;
- Buna aderenta pe suporturi neabsorbante (lemn, membrane, sticla, polistiren);
- Monocomponent, gata de utilizare, implica dotari minime pentru utilizator;
- Timp de uscare scazut (cca. 8 ore, in conditii normale de temperatura si umiditate);
- Stabilitate pe verticală foarte buna;
- Netoxic pentru utilizator si mediu.

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE

Caracteristici	U.M.	Valori
Aspect, culoare	-	Pasta omogena, tixotropa de culoare alb-gri
Greutate specifica	g/cm ³	1,4 ÷ 1,8
Alunecarea pe verticala	mm	max. 0,2

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

CONDIȚII DE APLICARE

- Temperatura de ambianta si a suportului să fie cuprinsa intre + 5°C si +35°C;
- Umiditatea aerului de max. 75%;

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul pe care se aplică **IZOCOR AD-P** (mortar de ciment, mortar de var-ciment, BCA, beton, beton monolit, beton prefabricat, pereți de gips-carton, plăci de spumă rigidă, membrana bituminoasa) trebuie să fie rezistent, sănătos, uscat, desprăfuit, degresat, cu planeitatea necesară realizării unui placaj ceramic sau de alta natura, conform specificatiei tehnice.


AMESTECARE

Produsul **IZOCOR AD-P** se livreaza sub forma de pasta gata de aplicare.

APLICARE

Suportul se umezeste superficial inainte de aplicare (fara sa contina apa in exces).

Adezivul pasta se aplică pe suport sau pe materialul ce urmeaza sa fie pozat, intr-un strat subtire cu o grosime uniformă de cca. 1 mm, cu ajutorul unei mistrii dintate. Pentru realizarea unui contact cat mai bun cu stratul suport, placile aplicate se vor bate cu un ciocan de lemn/plastic/cauciuc. Umplerea rosturilor se poate face la minim 12 ore de la aplicare (in conditii normale de temperatura si umiditate). Dupa intarire produsul **IZOCOR AD-P** poate fi indepartat numai prin procedee mecanice.

 Societatea comerciala PROTECT CHEMICAL Bucuresti	FISA TEHNICA		Cod: FT-PC-46
	ADEZIV POLIMERIC - PASTA IZOCOR AD-P		Ed./Rev.: 1/5
			Data: 21.Martie.2017
			Pag. 2/2

EXPLOATARE Produsul **IZOCOR AD-P** atinge performantele tehnice maxime, dupa intarire si uscare completa, adica dupa cca.3 zile de la aplicare, timp in care temperatura mediului ambiant trebuie sa fie min. +23°C, sau la maxim 20 zile,daca temperatura de aplicare si pastrare este de minim +5°C,cand poate fi dat in exploatare.
Sistemele de protectie cu **IZOCOR AD-P** pot fi exploatate intre -25°C si +80°C,numai dupa darea in exploatare.

CONSUM SPECIFIC Cca. 1 **kg/m²** în funcție de natura si planeitatea suportului și a plăcilor.

AMBALARE Produsul **IZOCOR AD-P** se ambalează în recipiente din plastic cu greutatea de maxim 18 kg.

DEPOZITARE Produsul **IZOCOR AD-P** se depoziteaza in locuri special amenajate pentru depozitarea materialelor de constructii, acoperite, uscate, ferite de inghet, actiunea directa a radiatiilor solare, umezeala si intemperii, la temperaturi cuprinse între +5°C si +35°C.

GARANTIE Produsul **IZOCOR AD-P** pastrat in ambalaje originale sigilate este garantat 6 luni de la data fabricatiei, in conditiile de transport si depozitare mentionate in fisa tehnica.
Calitatea produsului **IZOCOR AD-P** poate fi verificata numai in perioada termenului de garantie prin efectuarea tuturor determinarilor de laborator conform **STF** al produsului, de catre un laborator autorizat/acreditat, caz in care prelevarea probelor se va face din ambalaje originale sigilate, de catre laboratorul autorizat/acreditat, in prezenta unui reprezentant al Producatorului.
Pus in opera ca sistem de protectie produsul **IZOCOR AD-P** indeplineste performantele impuse de **STF**, cu conditia respectarii tehnologiei de punere in opera si exploatare. Firma producatoare, **nu isi asuma raspunderea** asupra rezultatelor negative obtinute de cumparator,datorate unor conditii locale necorespunzatoare de aplicare si utilizare, ai caror parametri nu sunt sub controlul ei.
Datele din aceasta fisa exprima stadiul actual al cunostintelor firmei producatoare si au ca scop prezentarea informatiilor generale asupra produselor **IZOCOR AD-P** si a utilizarii lor. Beneficiarul produsului trebuie sa testeze daca produsul este corespunzator cerintelor sale inainte de utilizare si sa consulte fisa tehnica cea mai recenta a produsului ,aceasta eliberandu-se la cerere.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ Produsul **IZOCOR AD-P** este netoxic și neinflamabil.
Produsul **IZOCOR AD-P** gata de aplicare nu contine compusi organici volatili.
Se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca cuprinse in legea nr. 319/2006, normele pentru situatii de urgenta in vigoare, precum si cele cuprinse in fisa tehnica de securitate emisa de producator.

STF **46/2009**

S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.

SEDIU: BUCURESTI, Str. Cercetatorilor, nr.6, Bl. 29, Sc. 2, Ap. 56, Sector 4
FABRICA DE PRODUCTIE: POPESTI – LEORDENI,
Str.Taberei, nr 3, Jud. Ilfov
Mobil: 0722.620.865; 0722.357.036; 0722.306.799;
Tel./Fax: 0371.327.887 / 0372.875.858;
E-mail: office@protectchemical.ro, pchizocor@gmail.com
Adresa de internet: www.protectchemical.ro
CIF: RO 4877638 Nr.Reg.Com.: J40/24690/27.10.1993