



Lubrifiant pentru toate condițiile de vreme & Tehnologie avansată de protecție împotriva coroziunii

- 1. Descriere produs:** BRUNOX® **LUB&COR**® este un produs de calitate pentru protecția împotriva coroziunii a produselor și echipamentelor metalice.
- 2. Efect:** BRUNOX® **LUB&COR**® formează o peliculă protectoare uniformă care nu se usucă și pătrunde până în colțurile și marginile greu de accesat. Astfel, BRUNOX® **LUB&COR**® asigură o protecție împotriva coroziunii pe termen îndelungat. În același timp, este un lubrifiant rezistent la intemperii, în medii acide și în diverse condiții atmosferice și care corespunde standardelor celor mai înalte.
- 3. Domeniu de aplicare:** BRUNOX® **LUB&COR**® este utilizat pentru protecția pe termen îndelungat a produselor și echipamentelor din metal în timpul depozitării și transportului în medii închise (până la 3 ani), în spații exterioare acoperite (până la 1 an), în spații exterioare (până la 5 luni).
- 4. Mod de utilizare:** BRUNOX® **LUB&COR**® este tixotrop, astfel că trebuie agitat bine înainte de utilizare. Se aplică pe suprafețe uscate cu pensula sau cu pistolul cu sau fără aer.
- Grosimea stratului aplicat trebuie să fie între 5-20 μm, cu un litru de substanță putându-se trata o suprafață de 20-40 m².
- Când nu mai este util, BRUNOX® **LUB&COR**® se poate înlătura cu detergent.
- * În cazul în care suprafața este ușor umedă, se recomandă un tratament prealabil cu BRUNOX® **Turbo-Spray**®. Pulverizați în toate fisurile și colțurile, astfel încât umiditatea să fie înlăturată; după tratare, orice strop de apă se scurge pur și simplu. După aceea, ștergeți stratul de BRUNOX® **Turbo-Spray**® cu o lavetă și apoi aplicați BRUNOX® **LUB&COR**®.
- 5. Expert opinion:**
- Certificat NSF H2 Nr. 147700 vrac
 - Lubrifiere conform Bruggen /DIN 51347: 55.0 N/mm²
 - Câștigător a trei premii în 2013:
 - caliber, ediția: 1/2013
 - MESSER MAGAZIN, ediția: 6/2013
 - DIE WAFFENKULTUR, ediția: 12/2013

6. Ambalare:	Aerosol: 400 ml, Sticlă cu picurător: 100ml, Canistră: 5 l, 20 l, Butoi: 200 l
7. Specificație tehnică:	Aspect: Galben-oliv, tixotropic
	Densitate (20 °C): Aerosol: 0,85 ± 0,02 g/cm ³ vrac: 0,85 ± 0,02 g/cm ³
	Vâscozitate dinamică (20 °C): vrac = 85 mPas, Aerosol = 8,3 mPas
	Punct de aprindere: Aerosol: <0°C Vrac: 51 °C
	Rezistență la temperatură: Aprox. 41 °C - 100 °C, permanent
	Randament: Aprox. 40 m ² /l la un strat cu o grosime de 5 μm



Lubrifiant pentru toate condițiile de vreme & Tehnologie avansată de protecție împotriva coroziunii

**BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Informația conținută în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuale. Nu îi absolvă pe procesatori de obligații de a testa produsul înainte de utilizare, dat fiind multitudinea de factori care pot influența procesarea și aplicarea produsului nostru. Fără acceptul prealabil al BRUNOX AG / GmbH, nicio parte a acestei publicații nu poate fi utilizată electronic, copiată mecanic, reproddusă, transmisă sau stocată. Această fișă tehnică și conținutul său (informația) constituie proprietate intelectuală a BRUNOX AG / GmbH. Nu se acordă licențe; informația este destinată exclusiv informării în legătură cu produsul corespunzător. Drepturile de proprietate intelectuală aparțin BRUNOX AG / GmbH. Informația se poate modifica fără notificare prealabilă, înlocuind toate specificațiile tehnice furnizate anterior. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet și nu acceptă nicio răspundere pentru daunele materiale sau imateriale provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau a utilizării incorecte sau incomplete a informațiilor. Procesatorii trebuie să verifice informația și produsul conform scopului lor. Aceștia nu trebuie să facă supoziții privind caracterul adecvat pe baza informațiilor incluse sau omise. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea rezultată din încrederea în informația prezentată și utilizarea ei (inclusiv răspunderea rezultată din neglijență sau în cazul în care BRUNOX AG / GmbH avea cunoștință că o astfel de posibilitate există). Răspunderea BRUNOX AG / GmbH rămâne neafectată în caz de deces sau vătămare corporală rezultate din neglijență.

BRUNOX ® este o marcă înregistrată a BRUNOX AG Switzerland.

