

FISA TEHNICA RASINA EPOXIDICA EBL 74

EBL74 este o rasina epoxidica lichida pe baza de bisphenol A, modificata cu diluant reactiv cu toxicitate scazuta.

Datorita vascozitatii scazute a rasinii, domeniul de aplicare al acestei rasini este foarte mare.

Proprietati chimice:	Valori
• Aspect	Lichid incolor
• Culoarea Gardner	2max
• Brookfield viscosity (mPa.s a 25°C)	600-900
• Echivalent epoxidic(g/eq)	190-210
• Density(g/cm ³)	1.14 g/cm ³
• Punct de aprindere (°C)	>150

Manipularea si depozitarea:

EBL 74 trebuie depozitat in containere sigilate, cu evitarea temperaturilor scazute.

In aceste conditii poate fi pastrat un an.

In eventualitatea cristalizarii, este suficient sa fie incalzit la 60-70°C pentru a putea fi utilizata fara afectarea proprietatilor rasinii.

V02_2021