



FISA TEHNICA RASINA EBS 41 X75

EBS 41 X 75 este o rasina epoxidica, pe baza de bisfenol A, in solutie de xilen cu continut solid 75%.

EBS 41 X75 cu intaritori pe baza de amine confera o aderenta excelenta la suprafetele metalice si rezistenta coroziva.

PROPRIETATI FIZICE CHIMICE

Aspect :	lichid clar
Colour Gardner :	2 max
Vascozitate Brookfield (mPa.s a 25°C):	6000 - 14000
Echivalent epoxidic (g/eq):	450 - 500
Continut activ:	74 - 76%

MANIPULARE SI DEPOZITARE

EBS 41 X75 trebuie tinut in containere bine sigilate; a se evita surse de incalzire. Din cauza continutului de solvent, manipulatorul trebuie sa isi ia masuri corecte de precautie.

Ce se indică în această fișă tehnică provine din testele noastre de laborator și este oferit cu bună-credință pentru beneficiile clienților noștri. Compania nu își poate asuma nici o responsabilitate sau risc în utilizarea produselor sale chimice, deoarece condițiile de utilizare sunt dincolo de controlul nostru.