

Fisa tehnica


RASINA ALCHIDICA GRASA LA (RW80)65%

Utilizare

Produsul este utilizat in: vopsele decorative pentru interior si exterior, vopsele High Gloss si lacuri pentru lemn.

Proprietatile produsului:

Proprietati		Valoare					
Vascozitate Gardner la 25 °C (65%)		Aprox. Z3					
Viscozitate cP la 25 °C (65%)		Aprox. 5000					
Valoarea acidului mg KOH / gm solid		10 Max.					
Culoare		5 Max.					
Performanta							
Buna retentie de luciu si luciu							
Periaj si nivelare							
Foarte buna flexibilitate							
Compozitie							
Anhidrida ftalica, %		25					
Tip de polioli		Polioli mixte					
Tipul de ulei		Ulei de fasole de soia					
Ulei, %		64					
Aplicari							
Aer		+					
Nitroceluloza		-					
Coacere		-					
Catalizeaza		-					
Diluabilitate		Solubil		Limitat		Insolubil	
Hidrocarbura alifatica		+		-		-	
Hidrocarbura aromatica		+		-		-	
Hidrocarbura clorurata		+		-		-	
Alcooli		-		-		+	
Esteri		+		-		-	
Cetone		+		-		-	



Glicol-eteri si esteri	+	-	-
Compatibilitate	Compat.	Limitat	Incompat
Alb de zinc	+	-	-
Plumb rosu	+	-	-
Nitroceluloza	-	-	+
Cauciuc clorurat	+	-	-
Ulei de stand	+	-	-
Izocianat	-	-	+
Rasini de uree / melamina	-	-	+

Recomandari privind manipularea si depozitarea:

RASINA ALCHIDICA GRASA LA(RW80)65% ar trebui depozitata in interior in containere originale, nedeschise si nedeteriorate intr-un loc uscat la temperaturi de depozitare cuprinse intre 5 °C si 30 °C. Trebuie evitata expunere la lumina soarelui.

Stabilitate: In conditiile de depozitare mentionate mai sus, stabilitatea rasinei alchidice GRASA LA(RW80)65% va fi de 24 de luni de la fabricatie.

Recomandarile noastre sunt date cu buna credinta si au caracter orientativ, cumparatorul trebuie sa testeze in prealabil potrivirea materiilor prime in procesele proprii.

Proprietatile specificate mai sus sunt preluate din Technical Data Sheet primit de la producator.

Editia: 2021/V1