



Rimano Bianco

Prezentarea produsului

- Rimano Bianco este o pulbere de ipsos de culoare albă în amestec cu diferiți aditivi. Prin amestecarea cu apa se formează o pastă omogenă cu priză îndelungată (timp de lucru îndelungat) și lucrabilitate superioară.
- Rimano Bianco este amblat în saci de 20 kg
- Produsul este livrat la palet, conținând 54 saci / palet.

Utilizare

- Rimano Bianco este destinat finisajelor interioare cu aplicare în strat gros (1-3mm), într-una sau mai multe mâini, pe tencuieli pe bază de ciment nisip (finisate la nivel de grund sau tinci) sau tencuieli pe bază de ipsos, rezultând o suprafață albă, perfect netedă și uniform absorbantă.
- Rimano Bianco este recomandat și în lucrările de renovări și reparații ale finisajelor interioare (inclusiv umpleri de găuri).

Certificare

- Produsul este realizat în conformitate cu prevederile standardului SR EN 13279.
- Conformitatea produsului este evaluată prin controlul pe linia de producție, cât și prin teste specifice de laborator
- Sistemul de management al calității este certificat și evaluat periodic de către organismul de certificare SGS România, având ca referință standardul SR EN ISO 9001:2008.

Avantaje

- Foarte ușor de prelucrat și aplicat, omogenizare rapidă, nu prezintă întoarceri în momentul aplicării.
- Se aplică atât la prima cât și la a doua mână cu foarte bune rezultate
- Aderența superioară la stratul suport
- Suprafața rezultată este albă, fără fisuri, perfect netedă, și are absorbție uniformă
- Este un produs ecologic și lipsit de toxicitate

Caracteristici tehnice

- Granulometria : 0-200 μ m
- Timp de lucru : aprox. 45 min
- Timp de priză : 50-70 min
- Necesara apa pentru amestec : 5 l apă / 10kg pulbere
- Consum specific: approx. 0,9 kg / mp / mm
- Reacția la foc: A1

Depozitare și termen de valabilitate

- Produsul se va păstra pe paleți de lemn, în ambalajul original, sigilat, ferit de intemperii. În cazul utilizării parțiale, sacul se va închide cu grijă, în vederea utilizării ulterioare.
- Produsul are un termen de valabilitate de 9 luni de la data fabricației și expiră la data înscrisă pe sac.

Recomandări

- În procesul de preparare se vor utiliza unelte și vase curate. Ipsosul sau impuritățile de pe scule scurtează timpul de priză al ipsosului proaspăt preparat.
- Apa pentru preparare va fi curată.
- Uneltele se vor curăța cu apă pe parcursul lucrării.
- Produsul nu va fi aplicat pe suprafețe înghețate sau care pot fi supuse înghețului.
- În cazul în care lucrarea are loc în condiții foarte uscate, sau de căldură excesivă, vânt curent etc., pe parcursul punerii în operă și al uscării ulterioare, se va evita pierderea rapidă de apă. Camerele unde are loc lucrarea sau suprafețele proaspăt lucrate vor fi protejate corespunzător.

Măsuri de protecție a muncii

- Se va evita contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul)
- Se va evita contactul prelungit cu pielea
- Se vor evita ingestia și inhalarea (se recomandă reducerea formării prafului la locul de muncă)
- Se va lucra cu echipament de protecție adecvat : ochelari și mască de praf.

Unelte

- Se vor utiliza unelte din oțel-inox curate: fierul de glet și șpaclul
- Curățirea uneltelor se face cu apă imediat după folosire.

Condiții de lucru

- Temperatura de lucru : între +5 °C și +35 °C
- Umiditatea relativă : max. 85%

Pregătirea suprafețelor de aplicare

- Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată, fără praf, curată, și să nu prezinte pete de ulei.

Mod de preparare

- Utilizând un vas curat, se presară aprox. 10 kg de Rimano Bianco în 5 l de apă curată (niciodată invers !) după care se amestecă manual sau cu mixerul pentru omogenizare
- Amestecarea excesivă cu mixerul poate modifica timpul de priză
- Se va evita adăugarea de pudră în pasta preparată
- Pasta se poate subția cu apă

Mod de lucru



Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

S-Park • Str. Tipografilor • nr. 11-15 • sect. 1 • București • România
Tel : +40 (21) 2075750 • +40 (21) 2075751 • Fax: +40 (21) 2075752 • www.rigips.ro

- Timpul de lucru este de aprox. 45 min.
- Se întinde cu fierul de glet

Aplicarea pe stratul suport

- Aplicarea se face manual cu fierul de glet din oțel inoxidabil, într-un strat sau în straturi succesive, până la obținerea unor suprafețe netede și plane de culoare albă.
- Suprafața astfel rezultată se poate netezi cu fierul de glet, umezindu-se ușor cu pensula după intrarea produsului în priză.
- În vederea aplicării finisajului final se va aștepta ca suprafața gletuită să fie complet uscată.



Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

S-Park • Str. Tipografilor • nr. 11-15 • sect. 1 • București • România
Tel : +40 (21) 2075750 • +40 (21) 2075751 • Fax: +40 (21) 2075752 • www.rigips.ro