

Fișă tehnică de produs

Rigips® Rimano® DuoGlet

Versiunea: 28.08.2013



Descrierea produsului

DuoGlet este un glet din ipsos alb cu timp de lucru îndelungat, destinat finisajelor interioare, aplicabil manual în strat între 2 mm și 10 mm.

Domeniul de utilizare

- Destinat gletuirii suprafețelor interioare acoperite cu tencuieli pe bază de ciment, ciment-nisip, ipsos.
- Poate fi aplicat în straturi cu grosimi de până la 10mm, în una sau mai multe mâini.
- Recomandat și pentru lucrări de renovări și reparații ale finisajelor interioare (inclusiv umpleri de găuri), rezultând o suprafață perfect netedă.

Suprafața suport

- Suprafața suport trebuie să fie curată, fără praf, fără urme de ulei, neînghețată, uscată și protejată de umiditate excesivă.
- Suprafețele cu absorbție mare, trebuie udare înainte sau se va aplica un grund cu scopul reducerii absorbției.

Condiții de aplicare

- Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să se fie peste +5°C și sub 35°C.
- În condiții excesive de căldură, ventilație sau frig, în spațiile unde au loc lucrări de gletuire sau unde suprafețele sunt proaspăt gletuite se

vor lua măsuri corespunzătoare de protecție a acestora.

- În spații închise va fi asigurată ventilația corespunzătoare pentru uscarea produsului.

Aplicarea

Prepararea materialului:

- Se presară aprox. 10kg de produs în aprox. 5 L de apă (niciodată invers!).
- Se așteaptă aproximativ 3 minute pentru ca întreaga cantitate de pulbere să fie îmbibată de apă.
- Se amestecă manual sau cu mixerul, până la obținerea unei mese omogene. Atenție! Amestecarea excesivă poate duce la scurtarea timpului de lucru!
- Nu necesită o a doua amestecare.
- După amestecare nu se va mai adauga pulbere în pasta rezultată (se formează bulgări!). Este posibilă adaugarea apei în pasta pentru subțierea acesteia.

Mod de lucru:

- Aplicarea se face manual într-un strat sau în straturi succesive, până la obținerea unor suprafețe netede și plane de culoare albă.
- Pentru obținerea celor mai bune rezultate se recomandă aplicarea în două straturi.
- Permite obținerea unui nivel bun de finisare dacă al doilea strat se aplică în strat subțire, umed pe umed.
- Uzual se lasă 60 min între aplicările celor două straturi.
- După uscarea completă produsul aplicat se șlefuieste ușor, iar datorită formulei speciale, praful rezultat nu rămâne în aer.
- Suprafața finală asigură un suport pregătit pentru vopsire. Pentru vopsire suprafața finală trebuie să fie total întărită și complet uscată.

Unelte necesare:

- Se vor utiliza unelte curate (fierul de glet, șpaclul, canciocul, dreptarul etc.). Atenție! - ipsosul sau impuritățile de pe unelte scurtează timpul de lucru al produsului.
- Curățirea uneltelor se face cu apă curată imediat după folosire.

Condiții de păstrare a produsului

- Păstrați produsul la loc uscat, în ambalajul original, sigilat, ferit de intemperii.
- Produsul este valabil până la data înscrisă pe sac.

Măsuri de protecție a „Mediului și a Sănătății și Securității muncii”

- Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.
- Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul), contactul prelungit cu pielea, ingestia/inhalarea.
- Se recomandă reducerea formării prafului la locul de muncă.
- Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- A se respecta recomandările făcute în Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Date tehnice

Parametrii de produs prezentați mai jos se referă la condiții de temperatură de 23±2°C și umiditate relativă a aerului de 50±5%.

Standard de încadrare	CE conform SR EN 13279-1
Clasă de încadrare	B3
Compoziție	ipsos alb fin, agregate și aditivi
Reacție la foc	A1
Finețe	99% sub 500µm
Densitate	aprox. 750 g/L
Aderența	aprox. 0.4 N/mm ²
Rezistența la încovoiere	aprox. 2 N/mm ²
Rezistența la compresiune	aprox. 4 N/mm ²
Timp de lucru	aprox. 90 min.
Raport amestec	10kg pulbere la 5L apă
Consum orientativ de pulbere	1 kg/mp/1mm
Ambalaj (sac)	5 kg / 20 kg
Palet	91 saci / 54 saci

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Din prezenta Fișă nu se pot deriva garanții cu urmări legale cu privire la anumite proprietăți ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum și prevederile legale. Toate informațiile sunt puse la dispoziție în bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.



Saint-Gobain Construction Products Romania - Rigips Business Unit

Str. Tipografilor 11-15, S-Park, Corp B3-B4, Sector 1, București

Tel.: +40 (21) 207 57 50 • www.rigips.ro