

Beneficiile noului ambalaj:



Ambalaj curat



Rezista la umezeala



Ambalaj vidat -
garantia calitatii



Valabilitate
extinsa



Rezista la socuri
mecanice



100%
reciclabil



Descrierea produsului

Rigips® SUPER este un chit fin pe bază de ipsos recomandat pentru umplerea și finisarea rosturilor plăcilor de gips-carton. Se aplică împreună cu benzi de armare Rigips®.

Domeniul de utilizare

- Produsul este potrivit pentru umplerea rosturilor și îmbinărilor plăcilor de gips carton și se folosește împreună cu benzile de armare Rigips.
- Recomandat pentru finisarea suprafețelor din gips-carton până la nivelul Q3 de calitate a suprafețelor.
- Acest produs este adecvat pentru umplerea preliminară și ulterioară a rosturilor.
- Poate fi utilizat pentru umplere ulterioară peste orice tip de chit pentru rosturi.

Suprafața suport

- Suprafața suport trebuie să fie curată, fără praf, fără urme de grasimi, gudroane sau funingine, neînghețată, uscată și protejată de umiditate excesivă.
- A nu se aplica peste suprafețe din lemn, plastic sau suprafețe vopsite în prealabil (vopseluri lavabile sau pe bază de ulei, emailuri, vopseluri alchidice, etc.).
- În cazul suprafețelor vopsite se recomandă îndepărtarea în totalitate a stratului de vopsea și tratarea cu grund pentru egalizarea absorbției și asigurarea aderenței.

Condiții de aplicare

- Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să se fie peste +5°C și sub 35°C.
- În condiții excesive de căldură, ventilație sau frig, în spațiile unde au loc lucrări de gletuire sau unde suprafețele sunt proaspăt gletuite se vor lua măsuri pentru normalizarea temperaturilor de lucru și reducerea intensității curenților de aer.
- În spații închise va fi asigurată o

ventilație fără curenți puternici de aer, pentru uscarea produsului.

Aplicarea produsului

Prepararea materialului:

- Presărați produsul în apă curată (Niciodată invers!): cca. 5 kg pulbere în cca. 4 litri de apă.
- Mai adaugați o cantitate foarte mică de apă și apoi așteptați aprox. 3 minute pentru ca toată pulberea să fie îmbibată cu apă.
- Apoi amestecați manual sau cu mixerul până obțineți o masă omogenă, fără aglomerări.
- Atenție! Amestecarea excesivă poate duce la scurtarea timpului de lucru.
- După amestecare nu se va mai adăuga pulbere în pasta rezultată (se formează bulgări!). Este însă posibilă adăugarea apei în pastă pentru subțierea acesteia.
- Pasta nu necesită o a doua amestecare.
- Pasta pregătită se poate utiliza în limita timpului de lucru.
- Nu amestecați **Rigips® SUPER** cu alte materiale.
- Pasta întărită nu mai trebuie utilizată sau „lungită” prin adaos de apă.
- În cazul unei „lungiri” sau a unui amestec nepermis, există pericolul apariției de defecte de calitate (ex. fisuri, aderentă defectuoasă, zgârieturi pe suprafața de lucru, timp de lucru neadecvat).

Utilizare pe plăci de gips-carton

Nivel de finisare Q1

Umpleți rosturile și nivelați-le pe întreaga suprafață. Inserați în rosturi benzile de armare Rigips® din fibră de sticlă, hârtie sau autoadezive apoi acoperiți cu pastă elementele de fixare.

Nivel de finisare Q2.

Îndepărtați eventualele reziduuri, iar după întărire, repetați operațiunea de acoperire cu pastă a rostului și a elementelor de fixare până când rostul ajunge la același nivel cu suprafața plăcilor. După uscare, suprafața poate fi eventual șlefuită.

Nivel de finisare Q3/Q4

Îndepărtați sau șlefuiți eventuale reziduuri de la finisarea Q2. După uscare aplicați pe întreaga suprafață pastă pentru a obține un nivel de finisare Q3 sau Q4, (de exemplu: Q4 cu Rigips® RIFIN) într-o singură operațiune sau în mai multe operațiuni succesive.

• După uscare, suprafața poate fi eventual șlefuită.

Unelte necesare

- Se vor utiliza unelte din oțel-inox curate (fierul de glet și șpaclul).
- Atenție! Ipsosul pulbere sau întărit pe unelte, precum și alte impurități scurtează timpul de lucru al produsului.
- Curățirea uneltelor se face cu apă curată imediat după folosire.

Condiții de păstrare a produsului

- Păstrați produsul la loc uscat, în

ambalajul original, sigilat, ferit de intemperii.

- În cazul utilizării parțiale, sacul se va închide cât mai bine posibil (pentru evitarea transferului de umezeală din aer), în vederea utilizării ulterioare.
- Termenul de valabilitate al produsului este inscripționat pe ambalaj.

Măsuri de protecție a „Mediului și a Sănătății și Securității muncii”

- Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.
- Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul), contactul prelungit cu pielea, ingestia/ inhalarea.
- Se recomandă desfacerea cu grijă a ambalajului și manipularea cu grijă a pulberii pentru reducerea formării prafului la locul de muncă.
- Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Ambalaj 100% reciclabil.
- A se respecta recomandările făcute în Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Date tehnice

Parametrii de produs prezentați mai jos se referă la condiții de temperatură de 23±2°C și umiditate relativă a aerului de 50±5%.

Standard de referință	conform SR EN 13963
Clasa de încadrare	3B
Compoziție	ipsos alb, compuși minerali și aditivi
Reacție la foc	A1
Finețe	99% sub 200µm
Aderența	> 0.25 N/mm ²
Rezistența la încovoiere	prin tracțiune 470 N
Rezistența la încovoiere	prin încovoiere 50 N
Timp de lucru	minim 60 min.
Raport amestec	5kg pulbere / 4L apă
Consum orientativ de pulbere	0.3 kg/mp/rost
Ambalaj (sac)	Sac polietilenă, hartie (12.5kg) 25kg/ 12.5kg / 5kg
Palet	40/ 72/ 100 saci

Declarație de Performanță în sistem IV.

Informațiile din această Fișă tehnică au la bază determinări făcute în laboratoarele Saint-Gobain. Indicațiile referitoare la pregătirea și punerea în operă sunt corelate cu specificul fiecărui produs. Abaterile de la ele conduc la scăderea performanțelor previzionate ale produsului și la reducerea oricărei obligații legate de garanțiile asociate produsului. Utilizatorul trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum și prevederile legale. Eventualele modificări asupra produsului se vor face conform prevederilor legislației în vigoare și în limitele standardului de referință.