

**MAPEI** (Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie)

## **Mapelux Lucida**

**Ceara metalizata lucioasa, cu dubla reticulare si rezistente ridicate**

### **DOMENII DE APLICARE**

**Mapelux Lucida** se foloseste in interiorul cladirilor civile, cum ar fi: magazine, showroom-uri, apartamente, spatii de birouri etc. pentru protejarea pardoselilor realizate cu sistemul **Mapefloor System** supuse unor utilizari intensive sau cu rolul de a usura lucrarile de curatire si intretinere a pardoselilor realizate cu **ULTRATOP**.

### **Exemple tipice de aplicare**

- Strat protector pe pardoselile din rasini realizate utilizand **Mapefloor System** la interior in cladiri civile.
- Strat de protectie pe pardoselile autonivelante realizate cu **Ultratop** in spatii civile, cum ar fi showroom-uri, magazine si apartamente.
- Tratament protector pentru pardoselile decorative realizate cu **Ultratop** si **Dynastone Color**, sau agregate naturale, dupa aplicarea tratamentului adecvat, in spatiile interioare ale cladirilor civile, cum ar fi showroom-uri, magazine si apartamente.

### **CARACTERISTICI TEHNICE**

**Mapelux Lucida** este o ceara lucioasa cu filler metalic, caracterizata printr-o rezistenta ridicata la trafic si curatari repetate, chiar si in cazul utilizarii detergentilor puternici.

Datorita legaturii in cruce a produsului ce uneste toate componentele, pelicula de ceara **Mapelux Lucida** este usor de curatat, urmele si petele ramase in urma traficului putand fi indepartate printr-un ciclu de spalare simplu.

**Mapelux Lucida** este extrem de fluida, fiind usor si rapid de aplicat pe suprafata.

### **RECOMANDARI**

- Nu aplicati daca temperatura este mai mica de +10°C.

### **PROCEDURA DE APLICARE**

#### **Pregatirea substratului**

Inainte de a aplica **Mapelux Lucida**, se asteapta cel putin 24 de ore de la aplicarea sistemelor **Mapefloor System**. Pe suprafetele tratate cu **Ultratop** pe care s-au aplicat tratamente de finisare succesive, **Mapelux Lucida** se poate aplica numai daca tratamentele anterioare s-au uscat complet.

### **Aplicarea produsului**

**Mapelux Lucida** trebuie fi aplicat in doua straturi in cruce, pentru a obtine o buna protectie a suprafetei. Primul strat de **Mapelux Lucida** se aplica uniform utilizand un mop special de ceara (microfibra). Odata ce primul strat de ceara s-a intarit complet, aplicati in cruce al doilea strat.

### **Curatarea**

Unelte si echipamentele folosite la aplicarea produsului **Mapelux Lucida** trebuie spalate cu apa curata imediat dupa utilizare. Odata intarit, produsul poate fi indepartat numai utilizand mijloace mecanice.

### **CONSUM**

50g/m<sup>2</sup>.

### **AMBALAJ**

**Mapelux Lucida** este disponibil in ambalaje de 10 kg.

### **DEPOZITARE**

**Mapelux Lucida** poate fi depozitat pana la 12 luni in ambalajul original, de la data inscriptionata (zi/luna/an), la o temperatura cuprinsa intre +10°C si +30°C. A se proteja de inghet.

### **INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA**

**Mapelux Lucida** nu este considerat un produs periculos conform Reglementarilor Europene privind clasificarea amestecurilor.

La aplicarea produsului, recomandam utilizarea de manusi si ochelari de protectie si se vor respecta normele uzuale cu privire la manipularea produselor chimice. Pentru informatii suplimentare si complete referitor la utilizarea in conditii de siguranta a produsului, consultati ultima versiune a Fisei de Siguranta.

### **PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL**

### **ATENTIONARI**

*Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.*

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

<b>DATE TEHNICE (valori tipice)</b>	
<b>DATE IDENTIFICARE PRODUS</b>	
<b>Consistenta:</b>	emulsie
<b>Culoare:</b>	alb-albastrui
<b>Densitate (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,036
<b>Continutul de substanta uscata (%):</b>	23
<b>DATE DE APLICARE (la +23°C - 50% RH)</b>	
<b>Temperatura de aplicare:</b>	de la +10°C si +30°C
<b>pH:</b>	8,4 ± 0.2

*Fisa dupa: (IT) 2041-10-2012*