

Classic Fix Adeziv de montaj TYTAN PROFESSIONAL

Classic FIX este un adeziv transparent de uz general pe bază de cauciuc recomandat pentru lipirea materialelor de construcții obișnuite în lucrări de finisare și renovare. Crează o îmbinare flexibilă și transparentă. Produsul are o aderență excelentă la materialele de construcții cum sunt:

- Beton
- Lemn
- Caramidă
- Tencuială



AVANTAJE

- Îmbinare transparentă
- Formează o îmbinare puternică și permanentă
- Îmbinare flexibilă
- Aderență excelentă la materialele de construcții
- Pentru uz interior și exterior
- Rezistent la umezeală
- Ușor de aplicat
- Aderență excelentă la majoritatea straturilor suport, poroase și neporoase (foi de metal, plastic etc.)

APLICAȚII

- Lipirea șipcilor, panourilor din plastic-inclusiv PVC rigid și lemn
- Lipirea rozetelor, cornișelor din Tencuială sau poliuretan
- Lipirea vatei minerale și a vatei de sticlă

DATE TEHNICE

Produs (neîntărit)

Compoziție: cauciuc sintetic, rășină, solvent organic

Culoare și consistență: pastă transparentă

Densitate: 0,89 +/- 0,05 g/cm³

Rezistența termică după întărire: de la -20°C până la +60°C

• Temperaturi de aplicare	• de la +10 C până +30 C
• Timp de lucru	• 10-15 min (în funcție de condițiile de mediu și natura stratului suport)
• Timp de întărire definitiv	• 3-5 zile



• Productivitate	• 150-300 g/m ²
• Inflamabilitate	• inflamabil înainte de întărire
• Frațiuni solide	• 61% ± 3%

INSTRUCIUNI DE APLICARE

Pregătirea suprafețelor - toate tipurile de suprafețe trebuie nivelate, curățate de praf și de alți contaminanți (rugină, produse pe bază de ulei). Pentru a obține o aderență corespunzătoare îndepărtați toate straturile ce acoperă suprafața. Degresați suprafețele de preferat cu etanol sau acetonă (sticlă, metal) sau detergent (plastic).

Mod de aplicare - tăiați vârful aplicatorului la diametrul necesar, tăiați vârful cartușului și înșurubați aplicatorul. Introduceți cartușul în pistol apoi aplicați conținutul în puncte sau fâșii liniare pe una dintre suprafețele care trebuie lipită. Uniți suprafețele apoi separați-le. După 3-5 min. uniți suprafețele și presați cu putere și uniform. Timp de 2-3 min se pot face mici ajustări fără a desprinde suprafețele. Condițiile optime pentru lipire 15-20 °C la o umiditate relativă de cca. 60%.

Este recomandat să se facă teste preliminare înaintea lipirii.

Curățare – Înainte de întărire, eter de petrol sau acetonă. După întărire, doar mecanic.

NOTĂ – Evitați contactul cu apa înainte de întărire. Nu aplicați pe suprafețe sensibile la solvent. Toate datele se referă la condiții standard (temperatura 20 °C și umiditate 50%). În orice altă situație timpul de întărire poate fi diferit.

INFORMATII LOGISTICE

Cod EAN	Conținut	Ambalare	Unități pe cutie	Unități pe palet
590 7516 90616 9	310ml	cartridge	12	1440

INFORMAȚII TRANSPORT:

Rutier:	ADR:	3 lichide inflamabile. Grupa ambalaj: II. Clasa de risc: 3
Maritime:	IMDG:	Label 3: grupa ambalaj: II; Număr EMS r:F-E,S-D; poluează fauna acvatică
Aerian:	ICAO / IATA-DGR:	Label 3: grupa ambalaj: II. Denumire: adezivi
Număr UN:		1133

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Termen de valabilitate 12 luni de la data fabricației în condițiile păstrării în ambalajul original, nedesfăcut în locuri uscate la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C. Produsul se depozitează conform reglementărilor privind substanțele inflamabile.



MASURI DE PRECAUȚIE

Măsuri de siguranță. Conține fracțiuni nafta (petrol) parțial hidrotratate. R38 Irită pielea. R48/20 Dăunător: pericol de periclitate gravă a sănătății la expunerea prelungită prin inhalare. R52/53 Dăunător pentru organismele acvatice și poate cauza efecte adverse pe termen lung, în mediul acvatic. R62 Risc posibil de periclitate a fertilității. R65 Dăunător: poate afecta plămânii în caz de înghițire. R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. R67 Vaporii pot provoca greață sau amețeală. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S7/9 Păstrați recipientul bine închis și în spații bine aerisite. S16 A se păstra departe de surse de foc - nu fumați. S24 Evitați contactul cu pielea. S46 În cazul în care înghițiți produsul, apălați imediat la serviciul medicului, arătându-i acestuia recipientul sau eticheta produsului. S51 Utilizați numai în încăperi cu un bun sistem de aerisire. Reciclați în conformitate cu reglementările legale în vigoare.



Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de SELENA este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. SELENA își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet
