

Aplicare

Preparare

Mortarul la sac poate fi mixat manual, cu malaxorul cu căderea liberă, sau cu malaxorul cu amestec continuu.

Utilizat ca mortar de montaj pentru pietre naturale și pavele:

Mortarul la sac poate fi mixat manual, cu malaxorul cu căderea liberă, sau cu malaxorul cu amestec continuu.

Mortarul de consistență vârtoasă se netezește cu dreptarul.

Pentru îmbunătățirea aderenței pavelor se aplică peste patul de mortar un șlam de ciment, realizat din ciment cu trass și apă, după care se aplică pavajul în proaspăt.

Utilizare ca mortar pentru zidărie din piatră naturală:

Piatra este fixată în patul de mortar de consistență adecvată.

Adaosul de apă se face în funcție de consistența dorită la prelucrare.

1. Ca mortar pentru montaj pavele: cca. 1.7 - 2.2 litri apă/sac

2. Ca mortar pentru zidărie: cca. 2.2 - 2.7 litri apă/sac

A se folosi numai apă curată (de la robinet).

Recomandări

În timpul preparării și al întăririi mortarului, temperatura aerului, materialului și a suportului trebuie să fie de minim 5 °C.

Baumit GalaDur nu se aplică pe suport înghețat sau în cazul în care există pericol de îngheț.

Datorită liantului de ciment cu tras, varul liber este legat, ceea ce reduce pericolul apariției eflorescențelor și pătarea pavajului.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.