

# Baumit Primo 2

## Tencuială de grund mecanizată var-ciment



- Tencuială pentru interior și exterior
- Pentru toate tipurile de zidărie
- Utilizată și pentru grosimi mari de aplicare

|                            |                                                                                                                                                               |                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produs</b>              | Tencuială var-ciment pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). |                                           |
| <b>Compoziție</b>          | Ciment, var, nisipuri, adaosuri                                                                                                                               |                                           |
| <b>Proprietăți</b>         | Tencuială grosieră utilizată pentru grosimi mari pentru prelucrare mecanizată în spații interioare și exterioare.                                             |                                           |
| <b>Domeniu de aplicare</b> | Tencuială grosieră pentru prelucrare mecanizată în spații interioare și exterioare.                                                                           |                                           |
| <b>Date Tehnice</b>        | Grupa Mortare:                                                                                                                                                | CS II                                     |
|                            | Standard:                                                                                                                                                     | SR EN 998-1:2016                          |
|                            | Clasificare:                                                                                                                                                  | GP - CS II - W0                           |
|                            | Aderența la forfecare:                                                                                                                                        | > 0.1 N/mm <sup>2</sup>                   |
|                            | Rezistența la difuzia vaporilor:                                                                                                                              | 5 / 23 valoare tabelară                   |
|                            | Densitate:                                                                                                                                                    | 1500 kg/m <sup>3</sup>                    |
|                            | Conductivitate termică :                                                                                                                                      | 0.43 W/mK (valoare tabelară pentru P=50%) |

|                            | Primo 2_40 kg                          | Primo 2_siloz                          |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Granulă maxim              | 2 mm                                   | 2 mm                                   |
| Consum                     | 16 kg/m <sup>2</sup> /cm               | 16 kg/m <sup>2</sup> /cm               |
| Grosime minimă de aplicare | 10 mm la interior și 20 mm la exterior | 10 mm la interior și 20 mm la exterior |
| Grosime maximă de aplicare | 25 mm interior/exterior                | 25 mm interior/exterior                |
| Necesar apă                | 20 %                                   |                                        |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formă de livrare</b>                     | sac 40 kg, 1 palet=35 saci=1400 kg<br>siloz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Depozitare</b>                           | 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut, pe palet de lemn infoliat.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Asigurarea calității</b>                 | Controlul calitatii prin Laboratorul propriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Clasificare conform normelor chimice</b> | Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul <a href="http://www.baumit.ro">www.baumit.ro</a> . |
| <b>Suport</b>                               | Suportul trebuie să corespundă normelor în vigoare, trebuie să fie portant, fără particule neaderente, curățat de praf, vopsele și resturi de substanțe pregătitoare, depuneri de săruri. Trebuie să fie suficient de dur, uscat și uniform permeabil. Suprafața nu trebuie să fie impermeabilă la apă.                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pregătire suport</b> | <p>Este necesar ca înainte de începerea lucrărilor de tencuit să se umple cu material adecvat de ex. cu mortar mecanizat, eventual cu materialul Baumit SpeedFix, traseul electric și de instalații, rosturile din zidărie și altele.</p> <p>De asemenea se recomandă ca înainte de începerea lucrărilor de tencuire, în vederea ușurării lucrului, să se fixeze toate profilele pentru tencuit (la colțuri, la lambriurile din jurul deschiderilor, etc.).</p> <p>Elementele metalice trebuie protejate împotriva coroziunii. În funcție de tipul suportului și de capacitatea de absorbție, cu câteva ore înainte de tencuire suportul trebuie bine umezit, însă pe suprafața lui nu trebuie să se formeze o peliculă de apă.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aplicare</b>         | <p>Tencuiala Baumit Primo 2 se prelucrează cu ajutorul unei mașini de tencuit adecvate (ex. PFT G5c).</p> <p>Până la grosimea tencuielii de 25 mm se lucrează cu un singur strat, în cazul grosimilor mai mari sau a grosimilor variabile se recomandă aplicarea a două straturi, executând aplicarea celui de-al doilea strat pe suport proaspăt, însă zvântat.</p> <p>După aplicarea cantității necesare de material tencuiala aplicată se nivelează folosind un dreptar tip H.</p> <p>În zona de îmbinare a două materiale diferite (tipuri zidărie diferite) este necesară armarea tencuielii.</p> <p>La îmbinarea diferitelor materiale sau în cazul plafoanelor pe suprafețe mari, se vor executa tăieturi cu mistria în adâncime până la stratul suport.</p> <p>După maturarea (întărirea) tencuielii rosturile se umplu cu un chit elastic.</p> <p>Înainte de aplicarea următoarelor straturi trebuie respectat un repaus tehnologic de min. 10 zile/cm grosime tencuială.</p>                                                                                                                                                                         |
| <b>Recomandări</b>      | <p>Temperatura aerului și suportului nu trebuie să coboare sub + 5 °C în timpul prelucrării și solidificării. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie udate timp de 2 zile. Este interzisă încălzirea directă a tencuielii.</p> <p>În cazul utilizării dispozitivelor de încălzire, în special a încălzitoarelor pe gaz, este necesară asigurarea ventilației transversale suficiente a încăperii.</p> <p>La prelucrarea materialului se recomandă protejarea fațadei în mod adecvat contra acțiunii directe a razelor solare, a ploii și vântului. Nu se adaugă alte materiale.</p> <p><b>Possibilități de finisare</b></p> <p><b>Interior</b></p> <p>Pe stratul intermediar de tencuială fină Baumit Perla Interior ( FeinPutz) nedrișcuită, respectiv masă de șpaclu și tinci pentru nivelare și reparații Baumit MultiRenova (PutzSpachtel):</p> <p>Gama de vopsele Divina</p> <p><b>Exterior</b></p> <p>Pe stratul intermediar de tinci de exterior Baumit PerlaExterior (Baumit FeinPutz Aussen) sau Baumit MultiRenova (PutzSpachtel):</p> <p>Baumit SilikonColor</p> <p>Baumit GranoporColor</p> <p>Baumit SilikatColor</p> <p>Baumit EdelPutz Color</p> |

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.