

Bandă butilică autoadezivă acoperită cu aluminiu**Proprietăți**

Bandă butilică autoadezivă, pentru etanșare, acoperită cu aluminiu. Partea inferioară a benzii este protejată cu o membrană detașabilă.

Domenii de aplicare

Se utilizează în special pentru hidroizolare și etanșare la acoperișuri și terase, în puncte precum racordarea dintre coșul de fum și acoperiș, conductele de aer și acoperiș, ca și pentru reparații la țigle, pentru umpleri de rosturi și puncte de pe coama acoperișului, etc.

Caracteristici tehnice

Grosime:	0,6 mm
Rezistență la dezlipire: (MEL 052)	4 N/cm
Rezistență la extinderea rupturii: (NF T 54-108)	≈ 1 N
Temperatură de aplicare:	+5°C la +40°C
Temperatură de funcționare:	-30°C la + 80°C

Mod de utilizare**1. Suportul**

Suportul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de praf, materiale friabile etc.

2. Aplicarea

Pentru aplicare detașați progresiv membrana protectoare. Presați cu un ruluu banda, pentru a evita formarea de bule de aer. La îmbinarea (pe lungime) dintre două benzi ele trebuie să se suprapună pe o porțiune de minimum 5 cm

Ambalaj

Role de 10 cm x 10 m.

Depozitare

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, în spații protejate de umezeală, bine aerisite și la o temperatură maximă de 30°C.

Observații

- În cazul aplicării la temperaturi de 0°C la +5°C, se va avea grijă să nu existe gheață sau umezeală pe suprafața suportului.
- Acoperirea de aluminiu poate fi vopsită, după testare.
- Proprietățile mecanice ale benzii butilice pot fi afectate de creșterea temperaturii.
- Benzile butilice sunt sensibile la solvenți.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Evitați contactul cu pielea.
- Consultați fișa tehnică de securitate.