

**Adeziv poliuretanic pentru pardoseli din lemn****Proprietăți**

ISOMAT AK-PARQUET este un adeziv poliuretanic monocomponent, puternic, pentru pardoseli din lemn.

- Este caracterizat de o putere de lipire excelentă.
- Are rezistență ridicată la temperaturi (-40°C la +90°C).
- Are proprietăți fonoizolante.
- Are elasticitate permanentă și rezistență mecanică ridicată.
- Este adecvat pentru lipiri diverse, pe suporturi diverse.
- Poate fi vopsit.
- Este gata preparat, nu necesită amestecul componentelor.
- Nu conține apă sau solvenți și nu provoacă umflarea lemnului.

**Domenii de aplicare**

Este indicat pentru lipirea parchetului de orice tip (masiv, laminat etc) și a dușumelei din scânduri de dimensiuni mici sau mari pe pardoseli de ciment, pardoseli mai vechi din lemn, pe plăci ceramice, marmură, mozaic, suprafețe metalice etc. Este ideal pentru sistemele de pardoseli cu încălzire.

**Caracteristici tehnice**

Culoare:	bej
Formă:	păstă
Greutate specifică:	1,45 kg/l
Timp de formare peliculă:	45 minute
Viteză de întărire:	3mm/ 24h (23°C, 50% u.r.)
Duritate Shore A:	50±5
Rezistență la tracțiune (ISO 8339) :	1,5 N/mm <sup>2</sup>
Alungire la rupere (ISO 8339) :	400%

**Mod de utilizare****1. Suportul**

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de praf, materiale friabile, uleiuri etc.

**2. Aplicarea**

Adezivul se aplică uniform pe suport, cu ajutorul unui șpaclu dințat pentru lemn. În continuare, pardoseala din lemn se montează peste adezivul întins cu o presare ușoară. Dacă este necesară lustruirea, aceasta poate fi efectuată după 24 de ore de la lipirea pardoselii, în funcție de temperatura ambientală. Cu toate acestea, se recomandă să treacă 2-3 zile, pentru ca pardoseala din lemn să se fixeze bine.

**Consum**

1,2-1,4 Kg/m<sup>2</sup>, în funcție de dimensiunea dinților șpaclului și felul suportului.

**Ambalaj**

Recipient de 12 kg (conține două pungi din folie de aluminiu a câte 6 kg).

**Timp de viață - Depozitare**

12 luni de la data fabricației, în spații uscate, protejate de temperaturi ridicate.

## Observații

- Vâscozitatea adezivului variază în funcție de temperatură. La temperaturi scăzute adezivul este mai vâscos și invers.
- În cazul pardoselilor cu încălzire sistemul de încălzire va fi pus în funcțiune și va funcționa în prealabil timp de două săptămâni.
- Umiditatea lemnului trebuie să fie în limitele recomandate.
- Umiditatea suportului trebuie să fie în limitele prevăzute pentru montarea pardoselilor din lemn.
- Umiditatea ambientală trebuie să fie între 40% - 70%, iar temperatura între +10°C și +35°C.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.