

Fișă Tehnică

SUPERBOND-PU

Adeziv poliuretanic pentru lipiri puternice

Descriere

Adeziv poliuretanic monocomponent, de înaltă performanță, fără solvenți.

- Aderență puternică la orice tip de materiale de construcții de uz general.
- Gata de utilizare.
- Rezistență mare la îmbătrânire și condiții atmosferice.
- Rezistență la temperaturi de la -30°C până la +80°C.

Domenii de aplicare

SUPERBOND-PU este utilizat pentru lipiri puternice. Are aderență excelentă la lemn, beton, aluminiu, plăci ceramice, etc. De asemenea, este indicat pentru toate lucrările de tâmplărie și mobilier din lemn. Ideal pentru mici reparații.

Caracteristici tehnice

Bază:	poliuretan
Culoare:	alb
Formarea peliculei superficiale:	25-30 min
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la +30°C
Aderență:	3,5 N/mm ²
Rezistență la tracțiune:	14 N/mm ²

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie curat și lipsit de praf, materiale friabile, uleiuri, etc.

Pentru accelerarea lipirii se pulverizează apă pe suprafețele de aplicare.

2. Aplicarea

Tubul se introduce în pistolul special și duza se taie oblic.

Adezivul se aplică punctiform sau sub formă de benzi, pe o suprafață. Pe urmă, cele două suprafețe sunt unite prin presare fermă, sau cu ajutorul unui ciocan de cauciuc.

Curățarea:

Cât timp materialul este încă proaspăt, poate fi curățat cu acetona. După întărire, poate fi îndepărtat numai prin mijloace mecanice.

Consum

Consum orientativ: 1 tub /12 metri liniari.

Ambalaj

Tub de 280 ml.

Depozitare – Durată de viață

12 luni de la data fabricației, depozitat în spații uscate și protejate de temperaturi ridicate.

Observații

Priza inițială a produsului SUPERBOND-PU, la o grosime de 0,1 mm, are loc în 1-2 ore, în funcție de temperatură și umiditate. Aderența completă se dezvoltă în 1-2 zile, în funcție de condițiile ambientale (temperatură, umiditate), de grosimea de aplicare și de tipul aplicării.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415
Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro