

Adeziv de înaltă calitate, fără solvenți, pentru lipiri rapide și puternice

Proprietăți

Adeziv de înaltă calitate, cu dispersie acrilică, fără solvenți. Este utilizat pentru lipiri rapide și puternice ale unor materiale pe toate suporturile absorbante, precum lemn, beton, zidărie, gipscarton, etc. Elimină găurirea, înșurubarea și fixarea în cuie.

Domenii de aplicare

Este adecvat pentru lipirea directă pe suporturi absorbante a unor materiale diverse, precum plăci termoizolante din polistiren, plăci fonoizolante, cadre din lemn, scânduri, panel, parchet din lemn, plinte, pervazuri la ferestre, glafuri, plăci ceramice, cadre decorative, piatră naturală, prize etc.

Caracteristici Tehnice

Culoare:	bej
Conținut substanțe solide:	circa 80%
Densitate:	1,4 kg/lit
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la +40°C
Temperatură funcționare:	de la -20°C la +70°C
Timpe de microreparații:	15 min
Rezistență la forfecare (MEL 050):	
• după 2 ore:	> 1,5 N/mm ²
• după 24 ore:	> 2,5 N/mm ²
• după 72 ore:	> 3 N/mm ²

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafețele de lipit trebuie să fie uscate și lipsite de praf, substanțe grase, rugină etc.

2. Aplicarea

Adezivul este gata preparat pentru utilizare. Mai întâi se fixează flaconul în pistolul special și se taie oblic duza. Aplicăm MONTAGE-W pe una din suprafețe sub forma unor puncte, la distanțe de circa 20 cm între ele sau sub forma unor fâșii.

Aplicăm materialele care urmează să fie lipite în așa fel încât adezivul să fie repartizat pe ambele suprafețe și în continuare le dezlipim. Așteptăm cinci minute și lipim din nou materialele în aceleași puncte, presăm puternic sau batem cu un ciocan de cauciuc. Obiectele grele care depășesc 8 kg/m² vor trebui susținute pe locul de lipire timp de circa 15 ore.

La materialele deosebit de absorbante (de ex. ipsosul) se recomandă diluarea adezivului cu apă și aplicarea lui pe suprafața de lipit cu o pensulă. În continuare urmează același procedeu.

Curățarea:

Cât timp materialul este încă proaspăt, se curăță cu apă. După întărire, se îndepărtează mecanic.

Consum

Consum orientativ: 1 flacon/12 m aplicat ca fâșie.

Ambalaj

Flacon de 310 ml.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, în spații uscate, protejate de temperaturi ridicate.

Observatii

- Obiectele lipite cu MONTAGE-W pot suporta o sarcină completă după 48 de ore.
- În cazul utilizării adezivului pe suporturi neabsorbante, trebuie ca obiectul de lipit să fie absorbant.