

# MARMOCRYL Decor

## Tencuială decorativă, acrilică, hidrofugă, realizare suprafețe rugoase, ideală pentru profesioniști

### Proprietăți

MARMOCRYL Decor este o tencuială decorativă acrilică de calitate superioară, gata preparată, albă sau colorată. Conține fibre de armare disperse și agregate cu granulație specială pentru realizarea unor suprafețe decorative rugoase.

- Este caracterizată prin aderență și elasticitate ridicată.
- Este rezistentă la factorii climatici.
- Conferă hidrofobie totală, conform SR EN 1062-3.
- Conferă posibilitate optimă pentru respirația elementelor de construcție.
- Este rezistentă la alcalii, conform DIN 18556.
- Este rezistentă la lovire, zgâriere și uzură.
- Nu fisurează ca tencuielile comune.
- Aplicare ușoară și lucrabilitate excelentă.
- Este adecvată pentru utilizare la interior și exterior.
- Stabilitate de durată a culorii.

Certificată cu marcajul CE, conform standardului SR EN 15824.

### Domenii de aplicare

MARMOCRYL Decor este utilizat la realizarea de tencuieli cu grosime mică, hidrofuge, decorative, rugoase, albe și colorate. Se utilizează pentru finisarea decorativă și ca protecție a suprafețelor exterioare și interioare.

Se aplică pe toate materiale de construcție obișnuite, pe tencuială, beton, betopan, gips carton, vopsea veche etc. Datorită elasticității și aderenței ridicate, este ideală ca acoperire finală a construcțiilor, pe sisteme termoizolante.

### Caracteristici Tehnice

Formă:	pastă
Culori:	alb și colorat (paletar ISOMAT COLOR SYSTEM)
Densitate:	1,90 ± 0,05 kg/lit
Permeabilitate la vaporii de apă:	V2 (SR EN ISO 7783-2, V2: Medie 0,14 ≤Sd<1,4 m)
Absorbție de apă:	W3 (SR EN 1062-3, W3: Redusă w< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Aderență:	< 0,3 MPa (SR EN 1542)
Conductibilitate termică:	λ = 0,7 W/(m · K) (SR EN 1745)
Rezistență la foc:	Euroclass C (EN 13501-1)
Timpe de uscare superficial:	4-6 ore (23 °C la 50% umiditate atmosferică)
Timpe de uscare totală:	2-3 zile (23 °C la 50% umiditate atmosferică)

Curățarea uneltelor:  
Uneltele trebuie curățate cu apă, imediat după utilizare.

# MARMOCRYL Decor

## Tipuri disponibile

MARMOCRYL Decor se livrează în 3 tipuri de granulație:

Tipul	Grosimea aplicației
MARMOCRYL Decor 1,5 mm	circa 1,5 mm
MARMOCRYL Decor 2 mm	circa 2 mm
MARMOCRYL Decor 2,5 mm	circa 2,5 mm

## Consum

- Circa 2,2 kg - 2,4 kg/m<sup>2</sup> pentru granulație de 1,5 mm.
- Circa 2,8 kg - 3,1 kg/m<sup>2</sup> pentru granulație de 2 mm.
- Circa 3,7 kg - 3,9 kg/m<sup>2</sup> pentru granulație de 2,5 mm.

## Mod de utilizare

### 1. Suportul

Suportul trebuie să fie uscat, curat, fără părți friabile, lipsit de praf, uleiuri, etc.

#### Suprafețe vechi

- Imperfecțiunile din beton se repară cu unul din mortarele DUROCRET, PLANFIX sau PLANFIX-FINE.
- Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu mortarele gata preparate UNICRET și UNICRET-FAST.
- În cazul tencuielilor minerale (pe bază de var/ciment) vechi, cu porozitate ridicată sau friabile, care nu au necesitat retencuire, se recomandă amorsarea cu FLEX-PRIMER care consolidează suportul (uscare 24 ore).
- La suprafețele vopsite în prealabil, testăm calitatea vopselei vechi și în cazul în care acesta nu este bună, vopseaua veche se îndepărtează complet.

Se aplică un strat de fond din amorsă MLA-PRIMER, colorat în nuanță asemanatoare cu tencuiala decorativă. Timpul de uscare al amorsei este de 4-6 ore.

#### Suprafețe noi

- Suprafețele noi din tencuială minerală se lasă să se usuce minim 28 de zile.
- Suprafețele noi în cazul termosistemelor se lasă să se usuce minim 7 zile.

Se aplică un strat de fond din amorsă MLA-PRIMER, colorat în nuanță asemanatoare cu tencuiala decorativă. Timpul de uscare al amorsei este de 4-6 ore.

## 2. Aplicarea

#### CONDIȚII DE APLICARE (pentru exterior)

Temperatura mediului: +5 ÷ +30°C

Umiditate relativă a

mediului: max.70%

Temperatura suportului: +5 ÷ +30°C

#### Aplicare tencuială decorativă:

Înainte de utilizare, omogenizăm ușor materialul. Amestecarea se face manual, cu mișcări circulare sau în cazul în care este necesar putem folosi pentru omogenizare și un mixer cu turație redusă, timp de 30-40 de secunde, pentru a evita formarea de bule de aer în masa materialului, pentru omogenizarea culorii și a agregatelor. Materialul se aplică manual cu o gletieră metalică inoxidabilă sau mecanizat cu o mașină de tencuit.

Atâta timp cât stratul de MARMOCRYL Decor este încă proaspăt, se drișcuieste apăsând cu o drișcă din plastic, cu mișcări pe orizontală, verticală sau circulare, în funcție de aspectul final dorit al suprafeței. Se aplică fără întrerupere concomitent pe toată suprafața pentru obținerea unei pelicule uniforme. Timpul de lucru depinde de gradul de absorbție al suportului și de temperatura mediului.

Nu se aplică pe suprafețe de plastic, lemn, metal și vopsele pe bază de ulei.

# MARMOCRYL Decor

## Ambalaj

Recipiente de 25 kg.

## Timp de viață - Depozitare

18 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

## Observații

- Agregatele naturale utilizate la tencuială pot provoca mici diferențe la culoare. Din acest motiv, pentru realizarea unei culori uniforme, se recomandă ca produsele să provină din același lot de producție sau să se facă un amestec de produse din loturi diferite. De asemenea, culoarea finală ar putea fi influențată de suport, de temperatura și de umiditatea mediului.
- Drișuirea excesivă poate produce local o diferență de nuanță de culoare.
- Diferențele de nuanță datorate cauzelor precizate mai sus, nu afectează funcționalitatea sau calitatea produsului.
- O omogenizare cu mixerul la turație ridicată, a produsului, poate conduce la înglobarea de aer în masa acestuia și în acest caz produsul trebuie lăsat să elimine aerul înglobat.
- Nu se combină cu alte produse.
- Suprafața proaspăt acoperită trebuie protejată de temperaturi ridicate, de ploaie și îngheț.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile din fișa tehnică.

## Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs c, tip SBA, este de 40g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat MARMOCRYL Decor are un conținut maxim <40 g/l COV.



**ISOMAT ROMANIA S.R.L.**  
Str. Islazului Nr.1-5, Oraș Pantelimon  
Jud. Ilfov, România  
**15**

### SR EN 15824

Tencuială decorativă pe baza de lianți organici utilizată pentru acoperirea peretilor la exterior.  
**DoP No.: MARMOCRYL-DECOR/  
4001-2015**

**Permeabilitate la vapori:** V2

**Absorbție de apă:** W3

**Aderență:** 0,3 MPa

**Durabilitate:** NPĐ

**Conductibilitate Termică:**  $\lambda = 0,7 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

**Reacția la foc:** Euroclass C

## S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Ghețu Anghel, Nr.1, Sector 3, C.P. 032544,

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

**www.isomat.ro** e-mail: **info@isomat.ro**