

Fino FinishSuperior

Glet pasta extrafin



- Nivel de finisare Q3-Q4
- Ușor de șlefuit
- Grad de finețe ridicat

Produs	Glet pasta, gata preparat, cu aplicare manuală și mecanizată pentru interior.				
Compoziție	Adaosuri de materii prime minerale, dispersie specială din material sintetic, celuloză, filer, apă.				
Proprietati	Ușor de prelucrat, opacitate excelentă, culoare albă, suprafață mată, întărire rapidă.				
Utilizare	Gletuirea suprafețelor de: beton, tencuieli de ciment, var-ciment și ipsos, gletuirea placilor de gips-carton (nivel de calitate Q3-Q4) pe pereti și tavane la interior.				
Date Tehnice	Temp de uscare:	3 ore strat de 1 mm grosime (Temperatura 20°C, umiditate relativa 50%)			
	Grosimea maximă a stratului:	2 mm			
	Grosime min glet:	0.1 mm			
	Conținut de solide:	69 %			
	Densitate:	1.6 kg/dm ³			
		Fino FinishSuperior_0,7 kg	Fino FinishSuperior_5 kg	Fino FinishSuperior_25 Kg (galeata)	Fino FinishSuperior_25 Kg (sac)
Granula maxima	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	
Consum	1.7 kg/m ² /mm	1.7 kg/m ² /mm	1.7 kg/m ² /mm	1.7 kg/m ² /mm	
Acoperire	0.5 m ² /mm/sac	3 m ² /mm/sac	15 m ² /mm/sac	15 m ² /mm/sac	
Livrare	galeata 0,7 kg galeata 5 kg, 1 palet = 64 galeti = 320 kg galeata 25 kg, 1 palet = 24 galeti = 600 kg sac 25 kg, 1 palet = 24 saci = 600 kg				
Depozitare	12 luni in ambalaj nedesfacut, la loc uscat, pe palet de lemn infoliat.				
Calitate asigurata	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu				
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .				
Suport	Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, hidrofug, fără eflorescente, portant și fără părți neaderente .				
Tratare suport	Înainte de aplicarea Baumit Fino FinishSuperior, orice denivelare de suprafață și partile neaderente, friabile trebuie îndepărtate. Orice deschideri, găuri și fisuri mai mari trebuie închise cu material adecvat (de exemplu, Baumit Fino FinishMax). In cazul tencuielilor proaspăt aplicate trebuie respectat timpul de uscare, respective 10 zile/cm grosime.				

Aplicare

Baumit Fino FinishSuperior se poate aplica manual și mecanizat.
Înainte de utilizare este recomandată malaxarea temeinică a materialului în găleată.

Aplicare manuala:

Materialul trebuie aplicat într-un singur strat, nu mai mult de 2 mm, în cazul aplicării în două straturi, grosimea sa totală este max. poate avea 2-3 mm

Aplicare mecanizata:

Aplicați materialul cu mașina (pulverizarea) dimensiunea duzei min. „41”, după care se va întinde cu fierul de glet din inox.
A se avea în vedere timpul de uscare între straturi.

Consum: aprox. 1,7 kg/m²/mm. Pe suprafețe ruгоase consumul poate crește.

Timp de uscare: aproximativ 2-8 ore.

Timpul de uscare al gletului depinde în mare măsură de grosimea stratului de glet și condițiile de uscare.

Indicatii si Generalitati

Temperatura materialului, a stratului suport și a aerului trebuie să fie mai mare de +5 °C în timpul aplicării și al prizei (întării).
Punerea în operă se va realiza conform procedurilor profesionale, standardelor și prevederilor tehnice în vigoare (vezi fișa tehnică).
A nu se amesteca cu alte produse! Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută prelungesc substanțial timpul de priză.
A se proteja în mod adecvat ochii, pielea și împrejurimile suprafețelor de lucru. În caz de contact cu ochii se va clăti cu apă din abundență și apelati la medic.

Curățarea ustensilelor: se face imediat după folosire, cu apă.

Materialul întărit rămas se va îndepărta conform prevederilor locale și legale, ca deșeuri de construcții.

Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere.

Se interzice aruncarea resturilor în chiuvetă, canalizare, WC.

Finisaje

După uscare se poate vopsi sau tapeta.

Vopsele lavabile de interior:

Baumit Divina Primer

Baumit Divina Eco

Baumit Divina Classic

Baumit Divina Professionell

Baumit Divina Color

Baumit Divina Latex

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.