



Baunit SchnellPutzprofil verzinkter Stahl

Profile de pontaj 6 mm și 10 mm
- oțel zincat



- Pentru tencuieli de var-ciment
- Pentru interior
- Pentru realizarea suprafețelor plane uniforme

Produs	Profil din tablă zincată pentru pontarea suprafețelor la interior.	
Compoziție	tabla zincata	
Proprietăți	Ajută la realizarea unor suprafețe perfect plane cu grosime constantă ale tencuielilor Baunit de var-ciment, ciment, var și ipsos la interior.	
Domeniu de aplicare	<p>Profilele de pontaj sunt utilizate pentru nivelarea dirijată a tencuielii pe profilele reper fixate în prealabil în zona de câmp a peretelui. În cazul tencuielilor de ipsos aplicate în grosimi mari (peste 2,5 cm) se recomandă utilizarea profilelor Al.</p> <p>Ajută la stabilirea grosimii stratului de tencuieți din var-ciment, ciment, var și ipsos Baunit aplicate la interior, pentru tencuieți grosimea corespunzătoare tencuielii utilizate.</p> <p>Se poate folosi la tencuieți pentru corectarea pereților cu abateri de planeitate și în cazul suprafețelor pe care urmează să fie aplicate plăcile ceramice.</p> <p>Profilele de pontaj se scot în max. 24 ore, se lasă doar când este aplicat placaj ceramic.</p> <p>După înlăturarea profilelor de pontaj se fac reparații cu același material (tencuială).</p>	
Date Tehnice	Lungime:	2,75 m
	Grosime:	0,45 mm
Formă de livrare	bara 2,75 m, 1 legatura = 50 bucati = 137.5 m	
Depozitare	in spatii acoperite, ferite de intemperii si fara umiditate excesiva	
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu	
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baunit.ro .	
Suport	Stratul suport trebuie să fie plan, curat, uscat, neînghețat, fără praf, fără grăsime și cu capacitate portantă.	
Pregătire suport	Stratul suport se va curata de praf, grasimi sau urme de decofrol.	
Aplicare	Înainte de începerea tencuirii, pentru o prelucrare mai ușoară, se montează cu adezivul rapid Baunit SpeedFix, profilele de pontaj din tablă zincată. Debitarea (tăierea) la lungimea necesară a profilului se realizează cu unelte adecvate (foarfecă pentru tablă).	
Recomandări	Pentru a evita corodarea, în cazul profilelor ce rămân înglobate în tencuială este necesară respectarea unor condiții referitoare la solicitările la care vor fi expuse atât în perioada inițială (până la uscarea tencuielii) cât și pe durata de exploatare a tencuielii. Pentru profilele înglobate în tencuielile proaspăt aplicate va trebui să li se asigure condiții de uscare normale. Condițiile de uscare normale se referă la o viteză de uscare a tencuielii de 10 zile/cm grosime (până se ajunge la o umiditate relativă a tencuielii de cca. 3%) și asigurându-se o ventilație corespunzătoare fără un aport de umiditate și la o temperatură peste +5 °C. În perioada de exploatare profilele înglobate în tencuială nu trebuie expuse unei umidități/umezeli excesive.	

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.