

Conservant pentru lemn

Descriere

Conservant de calitate premium si lac de impregnare și protecție pentru suprafețe din lemn. Pătrunde adânc în lemn, protejându-l de acarieni, ciuperci și pete albastre. Adecvat pentru interior si exterior. Acesta poate fi vopsit și are rezistență foarte bună condițiile atmosferice și la îmbătrânire. Nu se exfoliază sau se umflă. Se aplică ușor și se uscă rapid. Este disponibil transparent (ISOXYL) sau colorat (ISOXYL COLOR).

Domenii de aplicare

ISOXYL este utilizat la aplicații de interior sau exterior, pe suprafețe din lemn vechi sau noi (de exemplu, uși, ferestre, construcții din lemn, mobilier de grădină, etc.), pentru a le proteja de acarieni, ciuperci, pete albastre sau de degradare, în timp ce scoate în evidență frumusețea naturală a lemnului.

Caracteristici tehnice

ISOXYL

Culoare: transparent
 Tip: conservant pentru lemn
 Densitate: 0,790 kg/l
 Vâscozitate(mPa.s): 15 (23 °C)
 Timp de uscare: 12 h (la atingere)
 Reacoperire : 24 h

ISOXYL COLOR

Culoare: 2,5 Lt : transparent
 0,75 Lt : 8 culori
 Tip: conservant pentru lemn
 Densitate: 0,790- 0,83 kg/l
 Vâscozitate(mPa.s): 15 (23 °C)
 Timp de uscare : 12 h (la atingere)
 Reacoperire: 24 h

Curățarea uneltelor:

Eliminați materialul cât mai mult posibil de pe uneltele înainte de a le curăța. Curățați instrumentele cu SM-18 sau white spirit, imediat după utilizare.

Mod de utilizare

1. Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de grăsimi, praf, etc., în timp ce orice imperfecțiuni ar trebui să fie netezite cu hârtie abrazivă.

2. Aplicarea

Înainte de a utiliza ISOXYL, se amestecă bine. Se aplică nediluat, cu pensula sau cu pistolul de vopsit, în două sau trei straturi. Fiecare nou strat este aplicat imediat ce stratul anterior s-a uscat complet. Temperatura pe timpul aplicării și uscării a lacului trebuie să fie între + 10°C și + 30°C. După aplicarea ISOXYL, este de asemenea recomandat să se aplice două straturi din lac ISOLUX BASE transparent sau colorat, cu scopul de a asigura o protecție suplimentară și scoate în evidență frumusețea naturală a lemnului.

Consum

ISOXYL acoperă 14-18 m²/l, depinde de duritatea lemnului.

Ambalaj

ISOXYL este disponibil în 0.75 l, 2.5 l și 5 l .
ISOXYL COLOR este disponibil în 0.75 l, 2.5l.

Depozitare

24 de luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul original sigilat, într-un spațiu răcoros, umbrit și bine ventilat, la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 35 ° C, departe de materiale care pot cauza oxidarea. A se

proteja de expunerea directă la soare și îngheț.

Compuși Organici Volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42 / CE (anexa II tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs A / h, este de 750 g / l (2010), pentru produsul gata de utilizat.

ISOXYL produs gata de utilizare conține maximum 747 g / l COV.