

Grund anticorosiv pentru suprafețe metalice**Proprietăți**

Grund anticorosiv pentru suprafețe metalice, adecvat pentru utilizare în spații interioare și exterioare. Prezintă o aderență puternică și protejează eficient suprafețele metalice de rugină.

Domenii de aplicare

Este destinat utilizării pe suprafețe metalice noi sau vechi, precum uși, grilaje, utilaje și unelte și constituie suportul ideal pentru vopseaua pentru suprafețe metalice ISOLAC DUCO.

Caracteristici tehnice

Culori:	gri, maro
Tip:	grund alchidic
Densitate:	1,40 kg/l
Aderență:	2,0 N/mm ²
Vâscozitate (mPa.s):	1700 la 23°C
Timp de uscare:	1 oră la atingere
Timp pentru reluarea vopsirii:	8 ore

Curățarea uneltelor:

Îndepărtați cât mai mult material de pe unelte înainte de a le curăța.

Curățați uneltele, imediat după utilizare, cu solvenții speciali SM-16 sau SM-18.

Mod de utilizare

Suprafețele metalice trebuie să fie uscate și lipsite de rugină, grăsimi, materiale friabile sau vopsele, praf etc. Se recomandă ca mai întâi să fie șlefuite cu glaspapier.

ISOLAC RUST-PRIMER se aplică în unul sau două straturi, diluat cu 5-10% SM-18, pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul, și cu 10-20% SM-16 pentru aplicarea cu pistolul de vopsit. Stratul al doilea urmează după uscarea completă a primului, adică după circa 8 ore. După uscare poate fi șlefuit cu glaspapier pentru o mai bună aderență a vopselie finale. Temperatura pe timpul aplicării și uscării grundului trebuie să fie de +10°C până la +35°C.

Randament

ISOLAC RUST-PRIMER acoperă până la 13 m² per litru, pe suprafețe pregătite corespunzător.

Ambalaj

Recipiente de 0,75 l și 2,5 l.

Timp de viață - Depozitare

24 de luni de la data fabricației, în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produse I, tip SBS este de 500g/l (2010) pentru produsele gata preparate. Produsul ISOLAC RUST-PRIMER gata preparat are conținutul maxim de COV <500 g/l.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net