

STUCCOCRET-GP

Glet de încărcare, pentru interior, pe bază de ipsos

Proprietăți

STUCCOCRET-GP este glet de încărcare, pentru interior, pe bază de ipsos aditivat, pentru denivelări de la 2 la 10 mm. Se utilizează pentru egalizarea suprafețelor și obținerea de suprafețe netede pe pereți și tavane în interiorul clădirilor. STUCCOCRET-GP are următoarele proprietăți:

- Permite aplicarea în straturi de până la 10 mm grosime
- Are rezistență mare, în timp scurt
- Aderență foarte bună la suport
- Finisaj alb mat, de foarte bună calitate
- Rezistență mare la fisurare, pentru aplicații în straturi groase
- Foarte permeabil la vaporii de apă, reduce riscul de condens
- Ajută la diminuarea consumului de vopsea lavabilă

Este clasificat ca mortar B2/60/2, conform standardului EN 13279-01.

Domenii de aplicare

STUCCOCRET-GP se utilizează pentru egalizarea suprafețelor și pentru obținerea de suprafețe netede pe pereți și tavane în interiorul clădirilor, înaintea aplicării gletului de finisaj sau vopselelor de interior. STUCCOCRET-GP este adecvat pentru suprafețe din beton, tencuieli ciment, tencuieli ciment-var, tencuieli ipsos și plăci de gips carton, vopsele vechi rezistente.

Nu se va folosi în spații cu umiditate permanent.

Caracteristici tehnice

Forma:	mortar
Culoarea:	alb
Necesarul de apă:	8 l/sac de 20 kg 2 l/sac de 5 kg
Greutatea aparentă mortar uscat:	1,00 ± 0,10 kg/l
Greutatea aparentă mortar proaspăt:	1,65 ± 0,10 kg/l
Greutatea aparentă mortar întărit:	1,20 ± 0,10 kg/lit

Rezistența la compresiune: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Rezistența la încovoiere: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Aderența: $> 0,50 \text{ N/mm}^2$

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie curat, uscat, fără părți friabile, lipsit de substanțe antiaderente (praf, uleiuri, bitum, etc.). Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă.

Suprafețe vechi

- Imperfecțiunile din beton se repară cu unul din mortarele DUROCRET, PLANFIX sau PLANFIX-FINE.
- Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu mortarele gata preparate UNICRET și UNICRET-FAST.
- La suprafețele vopsite în prealabil, testăm calitatea vopselei vechi și în cazul în care acesta nu este bună, vopseaua veche se îndepărtează complet. Pe suprafețele vopsite amorsam cu FLEX-PRIMER sau cu PRIMER-PRO nediluat.
- Suprafețele lucioase pe care au fost aplicate vopseluri de ulei vor fi asperizate cu glasspapier și apoi desprăfuite.

Suprafețe noi

- Suprafețele noi din tencuială minerală se lasă să se usuce minim 28 de zile.

În cazul unui suport puternic absorbant, poros, sau foarte vechi, se amorsează cu FLEX-PRIMER sau cu PRIMER-PRO nediluat.

STUCCOCRET-GP

2. Aplicarea

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura mediului: +5 ÷ +30°C

Umiditate relativă a

mediului: max.60%

Temperatura suportului: +5 ÷ +30°C

Se amestecă conținutul unui sac de 20 kg de praf cu 8 litri (5 kg de praf cu 2 litri) de apă până se formează un amestec omogen cu lucrabilitatea adecvată.

După 3-5 minute se va amesteca din nou. Nu se vor folosi recipiente și ustensile ruginite, murdare sau cu urme de alte substanțe (vopsea, glet întărit, diluanți etc.).

Materialul se aplică în strat uniform pe suport, cu ajutorul fierului de glet. Finisarea se poate face prin presare cu un fier de glet, cu puțin timp înainte de întărire. Timpul de uscare, înaintea aplicării altor materiale de finisaj, este de cel puțin 2 zile, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate. După uscare, suprafața poate fi șlefuită. Praful care se va așeza pe suprafață va fi înlăturat de pe suprafața suport. După ce stratul de glet s-a uscat complet:

a) Suprafața se amorează cu WHITE-PRIMER 2 în 1 sau PRIMER-PRO și se finisează cu vopsele de interior din gama ISOMAT COLOR.

b) Pentru realizarea unei suprafețe deosebit de fine și super albe se poate opta pentru aplicarea finisajului pe bază de ciment STUCCOCRET.

Timpul de aplicare al produsului este de maxim 40-60 minute de la preparare.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Consum

1,1 kg/m²/mm grosime strat.

Ambalaj

STUCCOCRET-GP este disponibil în saci de 5 kg și 20 kg.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației. Se depozitează în spații uscate pe palet din lemn.

Observații

- O desprăfuire necorespunzătoare a suportului după procesul de șlefuire, poate provoca greutăți în aplicarea gletului de finisaj STUCCOCRET. Apare fenomenul de "zgâriere".



ISOMAT ROMANIA S.R.L

Str. Islazului nr. 1-5

Oraș Pantelimon, Jud. Ilfov, Romania

16

EN 13279-01

Tencuială de uz general pe bază de ipsos pentru utilizare la interior (B2/60/2)

DoP No.: STUCCOCRET GP/100-01

Reacția la foc: Clasa A1

Izolare la sunetul aerian direct: NPD

Rezistența la Încovoiere: ≥ 1 N/mm²

Rezistența la Compresiune: ≥ 2 N/mm²

Rezistență Termică: NPD

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Ghețu Anghel, Nr.1, Sector 3, C.P. 032544,

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: **info@isomat.ro**