

Masă de șpaclu, pe bază de ciment, cu rășini, cu granulație foarte fină, ideală pentru profesioniști

Proprietăți

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL este un mortar de ciment cu rășini, cu granulație foarte fină, pentru utilizare în spații interioare și exterioare. Prin adăugarea de apă se obține o masă păstoasă, cu lucrabilitate foarte bună, adecvată pentru șpăcluire. Față de chiturile de ciment tradiționale, conferă următoarele avantaje:

- este mai ușor și se aplică mai facil,
- poate fi frecat mai ușor,
- are un consum mai mic.

Dată fiind granulația foarte fină, poate fi aplicat și prin torcretare.

Domenii de aplicare

- Uniformizarea și repararea betonului aparent.
- Obturarea fisurilor, porilor și cavitațiilor de pe suprafața betonului.
- Realizarea unui strat fin de uniformizare generală, în locul mortarului de ciment sau tencuielii (șpăcluire).

Caracteristici tehnice

Formă:	mortar de ciment
Culori:	alb
Timp de viață în recipient:	4 ore, la +20°C
Necesar de apă:	7,75 l/sac de 25 kg
Greutate aparentă mortar uscat:	1,25 ± 0,10 kg/lit
Greutate aparentă mortar umed:	1,60 ± 0,10 kg/lit
Rezistență la compresiune:	> 6 N/mm ²
Rezistență la încovoiere:	> 2 N/mm ²
Aderență:	≥ 1,0 MPa
Rezistență la foc:	Euroclass A1

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie stabil și lipsit de praf, grăsimi, materiale friabile etc. Suprafața suportului va fi udată bine înaintea aplicării chitului PLANFIX-FINE PROFESSIONAL.

2. Aplicarea

Se pune apă într-un vas curat și praful de PLANFIX-FINE PROFESSIONAL se toarnă treptat, în proporția PLANFIX-FINE PROFESSIONAL : apă = 3 : 1, la volum, amestecând continuu, până la formarea unei mase păstoase omogene, adecvată pentru șpăcluire.

Consum

Circa 1,2 kg/m²/mm grosime strat.

Ambalaj

Saci de 25 kg.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial sigilat, în spații protejate de umezeală și îngheț.

Observații

- Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie de minimum +5°C.
- Se recomandă ca pe timpul lunilor de vară PLANFIX-FINE PROFESSIONAL să fie udat după aplicare, pentru a fi protejat împotriva deshidratării din cauza temperaturilor ridicate.
- Produsul conține ciment, care are reacție alcalină cu apa, și este clasificat ca iritant.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

14

EN 998-1

General purpose plastering mortar (GP)
for internal use

DoP No.: PLANFIX FINE PROFESSIONAL/
1211-05

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 1,0 N/mm² – FP:A

Water absorption: W2

Water vapour diffusion coeff.: μ 19

Thermal conductivity: ($\lambda_{10, dry}$) 0,39 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar